

Description du produit

ProLuxe 23 Top Coat RE Wood Finish est une couche de finition translucide de première qualité pour le bois extérieur. Sa technologie « Résines d'alkyde avec absorbeurs UV » assure une durabilité et une protection excellentes pour les parements et autres surfaces verticales de bois.

Utilisé avec *ProLuxe 1 Primary Coat RE Wood Finish* comme revêtement de finition pour le bois extérieur, *ProLuxe 23 Top Coat RE Wood Finish* s'utilise généralement pour les 2 dernières couches ou occasionnellement comme la dernière couche dans le cadre des systèmes de protection « *1 Primary Coat RE Wood Finish/23 Top Coat RE Wood Finish* ».

Caractéristiques

- Hydrofuge de finition translucide de première qualité pour le bois extérieur.
- Produit microporeux; imperméable à l'eau, mais laisse respirer le bois : minimise l'écaillage et le décollement.
- Formule pénétrante à base alkyde, faisant partie d'un système à 3 couches.
- Ses pigments d'oxyde de fer translucides amplifient la profondeur de couleur, la transparence et la protection du substrat.
- Ses puissants absorbants de rayons UV protègent la couleur et le bois.
- Contient un agent de préservation résistant aux moisissures.

Couleurs disponibles

SIK43005C	Chêne naturel	SIK43009C	Chêne foncé
SIK43045C	Acajou	SIK43072C	Noix de beurre
SIK43077C	Cèdre	SIK43078C	Naturel
SIK43085C	Teck	SIK43996C	Naturel clair

Projets

Environnement

Extérieur seulement.

Utilisation

Travaux neufs et travaux d'entretien.

ProLuxe 23 Top Coat RE Wood Finish est une couche de finition translucide de première qualité utilisée conjointement avec *ProLuxe 1 Primary Coat RE Wood Finish* comme revêtement de finition sur des surfaces en bois correctement préparées, telles que parements, moulures, portes, portes de garage et bois rond.

Il s'utilise généralement pour les 2 dernières couches ou occasionnellement comme la dernière couche dans le cadre des systèmes de protection « *1 Primary Coat RE Wood Finish/23 Top Coat RE Wood Finish* ».

Surfaces

Surfaces verticales extérieures en bois comme revêtement de finition sur le *1 Primary Coat RE Wood Finish*.

Couche d'entretien sur un système « *1 Primary Coat RE Wood Finish/23 Top Coat RE Wood Finish* » existant.

Remarques

La couleur naturel clair vieillira plus rapidement que les autres couleurs. Cette couleur n'est pas recommandée sur les bois foncés.

Le taux d'humidité du bois doit se situer en dessous de 18 %.

L'utilisation sur du bois exotique affecte la superficie couverte, le temps de séchage et la durabilité.

Une teneur élevée en humidité de façon continue ou une aération insuffisante du bois diminuent la durabilité du produit ou peuvent causer du décollement.

La couche de finition *ProLuxe 23 Top Coat RE Wood Finish* n'est pas recommandée pour les meubles de jardin ou pour les clôtures qui sont considérés comme étant dans un environnement très humide.

Ne pas utiliser sur les planchers.

Ne pas mélanger ce produit à d'autres peintures, teintures ou diluants.

Garantie limitée : PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette des produits.

FICHE TECHNIQUE

PROLUXE^{MD} SIK43XXXC

Couche de finition translucide de première qualité pour le bois extérieur

23 TOP COAT RE WOOD FINISH^{MC}

Produit à base de solvant, fini satiné

Caractéristiques techniques (21 °C (70 °F))

Aspect

Translucide

Niveau de lustre

Fini satiné

Composition

- Diluant : hydrocarbures
- Liant : alkyde

Séchage*

- Au toucher : 12 heures
- Avant de recouvrir : 24 heures
- Avant de résister à la pluie ou rosée: 48 heures
- Durcissement complet : 7 jours

Doubler le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur 50 %.

Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.

Taux d'étalement par couche

Pour les surfaces rugueuses ou endommagées par les intempéries, environ 19 à 28 mètres carrés (200 à 300 pi²) par 3,78 L.

Pour les surfaces lisses ou les bois durs, environ 23 à 33 mètres carrés (250 à 350 pi²) par 3,78 L.

Ces valeurs de superficie couverte peuvent varier selon le type, le vieillissement et la texture du bois ainsi que la méthode d'application.

Composés organiques volatils (COV)*

- Selon ASTM D3960-05 : < 350 g/L
- Règlement canadien : < 350 g/L

Solides en volume*

53 %

Inflammabilité

Inflammable

Point d'éclair*

50°C (122°F)

*Données techniques à partir du : SIK43005C
(Les données peuvent varier selon les couleurs)



Préparation de la surface

La surface doit être parfaitement propre et sèche. Enlever poussière, saleté, moisissure, huile, fibres de bois lâches, glacis d'usinage, revêtements précédents et autres contaminants avant l'application.

Vaporiser toute la surface du bois avec de l'eau propre afin de le mouiller le complètement. À l'aide d'un pulvérisateur à jardin ou d'un rouleau à poil long, appliquer sur le bois une solution composée de 120 g de phosphate trisodique (P.T.S.) en poudre à 100 % dans 3 L d'eau et 1 L d'eau de Javel. Nettoyer la surface à la brosse dure pendant 15 à 20 minutes pour éliminer le glacis d'usinage. **Ne pas laisser sécher la solution sur la surface du bois.**

Utiliser une laveuse à pression (500 à 800 lb/po²) et de l'eau propre en gardant la buse de 8 à 12 pouces de la surface pour bien rincer la solution de nettoyage. *Si l'eau perle, la préparation de surface doit être recommandée.* Laisser sécher la surface pendant 48 heures ou jusqu'à ce que le taux d'humidité soit inférieur ou égal à 18 %.

Poncer toutes les surfaces propres à l'aide de papier abrasif de calibre 80 à 120. Poncer toujours dans le sens du grain du bois et enlever la poussière de ponçage.

Le fini devrait être appliqué dans les 4 semaines, pour autant que la surface soit exempte de saleté, de graisse, de boue et de moisissure.

BOIS NU, NEUF OU EXPOSÉ AUX INTEMPORIES : Nettoyer et préparer toutes les surfaces de bois comme indiqué sous « PRÉPARATION DE LA SURFACE ». Le bois traité sous pression doit avoir été exposé aux intempéries, être sec avec une teneur en humidité de 18 % ou moins et exempt de sels et d'autres matières solubles à l'eau. Le bois traité avec un hydrofuge demande au moins un an de vieillissement.

BOIS EXOTIQUES : L'ipé, l'acajou, le bois de nèfles, le bois de tigre, le teck et autres bois exotiques présentent une structure cellulaire dense qui réduit la capacité d'un revêtement à pénétrer la surface du bois. Nettoyer et préparer toutes les surfaces comme indiqué sous « PRÉPARATION DE LA SURFACE ». Essuyer la surface à l'acétone immédiatement avant d'appliquer le revêtement.

SURFACES DÉJÀ RECOUVERTES : Les revêtements précédents doivent être enlevés totalement avant l'application du *1 Primary Coat RE Wood Finish*. Une fois les revêtements précédents enlevés, suivre les instructions « PRÉPARATION DE LA SURFACE » pour nettoyer et préparer les surfaces.

Après la préparation de la surface, laisser sécher parfaitement le bois.

Recommandations

Conditions d'application

Température : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)
(idéale 20 °C ± 5 °C [68 °F ± 9 °F])

Humidité relative : Idéale entre 15 et 55 %, maximum 85 %. Ces conditions doivent rester constantes pendant l'application, ainsi que les 24 heures suivantes. Les basses températures, l'humidité élevée, les couches épaisses et la faible ventilation prolongent le temps de séchage.

La surface doit avoir une température qui est supérieure au point de rosée d'eau moins 3 °C (5 °F). Ne jamais appliquer sur des surfaces directement exposées au soleil, s'il y a risque de pluie, de neige, de rosée abondante ou de basses températures inférieures à 4 °C (40 °F) sont prévues dans les 48 heures.

Outils

• Pinceau : Soies naturelles ou synthétiques résistant aux solvants.

• **Rouleau : 10 mm (3/8 po);

• **Pistolet certifié anti-explosion (sans air)

- buse : 0,011 à 0,015 po;

- pression : 700 à 800 lb/po²

Toujours utiliser un équipement de qualité supérieure.

*Les valeurs peuvent varier selon le manufacturier de l'équipement.

** Rouleau ou vaporisation, repasser immédiatement le pinceau sur la surface.

Nettoyage des outils

Enlever le plus de produit possible et nettoyer les outils avec de l'essence minérale immédiatement après usage. Danger de combustion. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans récipient scellé en métal rempli d'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Entreposage et transport

Conserver dans un endroit sec, entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F). Dans ces conditions, les contenants jamais ouverts pourront se conserver jusqu'à environ 5 ans à compter de la date de fabrication.

Élimination des résidus

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE OU AUX VAPEURS DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Pour contrôler l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH, bien l'ajuster et éviter tout contact avec la peau. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Application

Le revêtement ProLuxe 1 Primary Coat RE Wood Finish doit être appliqué comme couche de base sur le bois correctement préparé avant d'appliquer le revêtement ProLuxe 23 Top Coat RE Wood Finish.

Tester le pouvoir absorbant du bois en aspergeant la surface — si l'eau est absorbée dans les 30 secondes à 2 minutes, selon la température, la surface est prête pour l'application. Si l'eau n'est pas absorbée, attendre 30 jours et réessayer.

Acheter suffisamment de produits pour effectuer tout le travail. Brasser à fond avant et souvent pendant l'application. Ne pas diluer.

Avant de commencer, appliquer sur une petite surface et laisser sécher pour s'assurer d'une apparence et d'une pénétration satisfaisantes.

Lorsque plusieurs contenants de la même couleur sont utilisés, les mélanger ensemble pour s'assurer de l'uniformité de la couleur.

Appliquer lorsque la température ambiante et des surfaces sont comprises entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F). Ne jamais appliquer sur des surfaces directement exposées au soleil, s'il y a risque de pluie, de neige, de rosée abondante ou de basses températures inférieures à 4 °C (40 °F) sont prévues dans les 48 heures.

Application (suite)

L'application au pinceau à poils naturels longs et doux est la méthode idéale. Lors d'application au rouleau ou par pulvérisation sans air, repasser immédiatement le pinceau sur la surface pour assurer une bonne pénétration et un fini uniforme. Pour une pulvérisation sans air, utiliser une buse de 0,011 à 0,015 po et une pression de 700 à 800 lb/po², ajuster la pression au besoin. Appliquer une seule couche uniforme, dans le sens du grain en évitant les applications généreuses. Pour éviter les marques de chevauchement, n'appliquer que sur quelques planches à la fois et garder le bord de l'application humide. Saturer les endroits de découpe, les trous de clou, les fissures du bois et l'arrière des planches si possible.

Attendre un minimum de 24 heures.

ProLuxe1 Primary Coat RE Wood Finish doit être recouvert de deux couches de *23 Top Coat RE Wood Finish*, en suivant les instructions d'application.

Le revêtement *23 Top Coat RE Wood Finish* n'est pas recommandé pour les meubles d'extérieur ou les clôtures. Puisque les meubles d'extérieur et les clôtures sont considérés comme étant dans un environnement à humidité élevée, l'application de 2 couches de *1 Primary Coat RE Wood Finish* serait votre meilleur choix.

REMARQUE : Les bois contenant du tanin comme le séquoia, le cèdre, l'acajou et le sapin de Douglas contiennent de l'acide tannique qui tend à migrer vers la surface et colorer le fini. La décoloration n'est pas nocive et peut habituellement être lavée avec une solution de 120 g d'acide oxalique mélangé à 3,78 L d'eau tiède. Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à jardin ou d'un rouleau à poil long. Laisser reposer sur la surface durant 20 minutes. Rincer abondamment à l'eau propre. **Ne pas laisser la solution sécher sur le bois.**

Pour plus d'informations, visiter le site www.lateintureparfaite.ca ou appeler le service à la clientèle au 1 800 463-7426.

Mesures de sécurité

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité des produits. Pour une utilisation en milieu de travail, les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en appelant le 1 800 463-7426. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Utiliser l'équipement de protection personnelle requis.

ATTENTION : DANGER DE COMBUSTION. PEUT IRRITER LES YEUX.

Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. Éviter de respirer les bruines de pulvérisation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : lunettes protectrices contre les éclaboussures de produits chimiques. Utiliser des gants imperméables résistant aux produits chimiques. Tenir loin des flammes et des étincelles. **Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément.** Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente). Appeler immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Vérifier et retirer les lentilles de contact. En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. En cas de symptômes respiratoires, appeler un centre antipoison ou un médecin.

Informations d'urgence relatives aux déversements : 1 514 645-1320 ou 1 800 463-7426.

Entretien des surfaces

- Attendre son durcissement complet avant de laver le produit ou de tester son adhérence : minimum 7 jours, selon la température et l'humidité relative (davantage dans des conditions d'humidité élevée ou à basse température).
- Le niveau d'exposition au soleil et la qualité de l'aération des structures dictent la fréquence de l'entretien. Le farinage et la décoloration du fini sont des vieillissements naturels entre les couches d'entretien.
- L'entretien varie selon l'usage et l'endroit. Afin d'entretenir les propriétés protectrices des produits, appliquer une couche d'entretien lorsque visiblement nécessaire, ou l'apparence semble terne et avant que le bois ne devienne gris. Une période maximale de 2 à 3 ans pour les expositions au sud et à l'ouest et de 3 à 4 ans pour les expositions au nord et à l'est peut s'utiliser comme ligne directrice générale. Suivre les instructions « PRÉPARATION DE LA SURFACE » pour nettoyer et préparer les surfaces. Appliquez une couche d'entretien *23 Top Coat RE Wood Finish* ou une couche de *ProLuxe MAINTENANCE RE WOOD FINISH*. Les zones qui présentent une usure minimale ne devraient qu'être légèrement recouvertes. Les bois durs et les couleurs plus pâles peuvent demander un entretien plus fréquent.
- Une teneur élevée en humidité de façon continue ou une aération insuffisante du bois ou diminue la durabilité du produit ou peut causer du décollement.

PPG Revêtements Architecturaux estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
2505, de la Métropole
Longueuil, QC, Canada, J4G 1E5

Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.

Sico et ProLuxe sont des marques déposées de PPG Architectural Finishes, Inc.