


FBC500

FBC500 es un instrumento de difuminado de color que se puede combinar con el Color de base FBC listo para rociar con el fin de crear un difuminado de color en las reparaciones invisibles por zonas. Después de aplicar el color FBC listo para rociar en la zona de reparación que se quiere cubrir, mezcle el Difuminado transparente FBC500 como se muestra a continuación y utilícelo como sea necesario para destacar el difuminado de color al realizar una reparación invisible antes

Mezcla del Difuminado transparente FBC500 por volumen

1. Vierta 6 onzas de FBC500
2. Agregue 3 onzas de disolvente F33xx
3. Agregue 1/2 onza de endurecedor F3259 o F3260
4. Agregue 1 a 2 onzas de color FBC listo para rociar.



Esta mezcla le dará de 10 1/2 a 11 1/2 onzas de difuminado de color listo para aplicar.

Mezcla del Difuminado transparente FBC500 en una báscula digital

1. Seleccione la columna con la cantidad de agente mezclador listo para aplicar que desee mezclar.
2. Coloque un envase o un depósito de la pistola de rociado en la báscula y póngala en ceros.
3. Vierta hasta el número de partes de cada producto solicitado en la columna (acumulativo).

Producto	8 onzas	12 onzas	16 onzas	24 onzas	36 onzas
Difuminado transparente FBC500	132 partes	198 partes	264 partes	396 partes	594 partes
Disolvente F33xx	191 partes	287 partes	383 partes	574 partes	861 partes
Endurecedor F3259 o F3260	204 partes	306 partes	409 partes	613 partes	919 partes
Color FBC (listo para rociar)	248 partes	372 partes	496 partes	744 partes	1116 partes

Una vez que haya agregado todos los componentes, mezcle bien con la mano.

- Rocíe el color listo para rociar sobre la zona de reparación preparada con imprimador hasta alcanzar la cobertura deseada.
- Rocíe el difuminado de color FBC500 diluido como se especifica arriba sobre toda la zona de reparación, definiendo cada capa hasta alcanzar un difuminado invisible mediante prácticas de difuminado estándar.
- Aplique un revestimiento transparente *Delfleet* recomendado sobre toda la zona de reparación con FBC / FBC500. (Consulte la Hoja de Datos del Producto DFT-005 FBC para obtener más información sobre los revestimientos transparentes compatibles).
- Una vez que la zona de reparación haya secado, esta se puede pulir con una almohadilla de espuma si es necesario.
- Si es necesario puede aplicar FBC500 listo para rociar como "capa inicial húmeda" sobre toda la zona de reparación antes de aplicar el color sobre colores altamente metálicos.
- **No aplique el Disolvente para difuminado SXA840 directamente sobre el color FBC.**
- Para obtener más instrucciones sobre el difuminado, asista al Curso de Capacitación PPG720: Reparaciones por zonas y entintado con color de *Delfleet*.
- Para obtener más información sobre la Capa base FBC consulte DFT-005.

COV reglamentario, listo para rociar – Menos agua, menos exentos

Como "capa inicial húmeda" (6:3:½ sin agregar ningún color)	5.43 lb/gal (652 g/L)
Mezclado con color FBCH listo para rociar (6:3:½:1-2)	5.29 - 5.56 lb/gal (635 - 667 g/L)

Salud y seguridad:



Las hojas de información de seguridad (SDS) de los productos de PPG mencionados en esta publicación están disponibles en www.ppgcommercialcoatings.com (buscar seguridad o SDS) o a través de su distribuidor de PPG.

Para información adicional respecto a este producto, consulte la SDS y la información de la etiqueta.

ANTE EMERGENCIAS MÉDICAS O POR INFORMACIÓN DE CONTROL DE DERRAMES LLAME AL 1 (412) 434-4515, EN CANADÁ AL 1 (514) 645-1320 Y EN MÉXICO AL 01-800-00-21-400.

Los materiales descritos están diseñados para ser aplicados únicamente por personal profesionalmente capacitado, utilizando el equipo apropiado, y sin la intención de ser vendidos al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberían usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se observan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta. Las declaraciones y métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocida a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben ser considerados como representaciones o garantías del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado, ni PPG Industries garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier fórmula o proceso descrito en el presente documento.



PPG Industries
Revestimiento comerciales
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1-800-647-6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-888-310-4762