



Agent de scellement synthétique P330—1400

Description L'agent de scellement synthétique P330-1400 est un agent de scellement gris, à un composant. Il est d'usage général et sèche rapidement.

Produits	Agent de scellement synthétique :	P330-1400
	Diluant :	rapide P830-2065
		moyennement rapide P830-2075
		lent P830-2085
		extra-lent P830-2095
		super-lent P830-2097

Utilisation indiquée sur les surfaces suivantes :

Anciens travaux de peinture en bon état, mastic à carrosserie et surfaçants Value-PRO^{MC}, après nettoyage et ponçage adéquats. Pour optimiser les résultats, ne pas appliquer directement sur du métal nu.

Apprêt réactif	P330-1100
Apprêt époxy	P330-1200
Surfaçant acrylique	P330-1300
Apprêt surfaçant à haut pouvoir garnissant 2K	P330-1700
Apprêt pour plastiques	P330-1800

Couches de finition compatibles : VA, VU, VB et VBP Value-PRO

Préparation de la surface


Anciens travaux de peinture : laver à l'eau savonneuse et bien rincer. Enlever la graisse et le goudron à l'aide du nettoyant P-830-2066. Poncer et nettoyer de nouveau avec ce nettoyant avant l'application du P330-1400.

Ponçage



Poncer à la main, à l'eau, au grain 400
ou à la machine, à sec, au grain 360

Mélange



Apprêt	P330-1400
Diluant	P830-20XX

Par volume

4 vol.
1 vol.

Additifs

• Aucun

Durée de vie :

Indéfinie

Application



Pistolet conventionnel

Buse : 1,3 – 1,6 mm

Pression d'air : 40-50 lb/po² au pistolet

Pistolet HVLP

Buse : 1,2 – 1,5 mm

Pression d'air : au max. 10 lb/po² à la buse

HVLP : Consulter les directives du fabricant en matière de pression d'air d'entrée

Nombre de couches



1 couche mouillée d'épaisseur maximale

Épaisseur de la pellicule sèche : de 0,6 à 1,0 mil

Séchage



Séchage à l'air (à 21 °C/70 °F) 15 minutes avant d'appliquer la couche de finition. Il faut appliquer la couche de finition en deçà de 3 jours, sinon il faut poncer-effleurer et appliquer le P330-1400 de nouveau.

Sec au toucher : 15 minutes
Avant manipulation : 1,5 heure
Sec à cœur : 24 heures

Remarques sur le processus

On ne peut colorer le P330-1400.

Nettoyer le matériel immédiatement après usage, à l'aide du diluant Value-PRO^{MC} ou d'un solvant approprié. Respecter la réglementation applicable au moment de mettre aux rebuts.

COV Emballé : 4,0 lb/gal; appliqué (4:1) : 4,6 lb/gal
Rendement : 550 pi² / gal, à 1 mil d'épaisseur de pellicule sèche.

Consulter la fiche signalétique et les étiquettes afférentes pour de plus amples instructions en matière de sécurité et de manipulation.

RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE

Pour obtenir d'urgence des renseignements de nature médicale ou concernant le contrôle des déversements, **au Canada composer le (514) 645-1320**, aux É.-U. le (412) 434-4515 et au Mexique, le 91-800-00-214.
