



DELFLLEET® Evolution - Guía para utilizar el difuminado transparente

DFTTB-003


FDGU500

El Difuminado transparente FDGU500 se puede combinar con el Color de una sola etapa FDGU listo para rociar con el fin de crear un difuminado de color en las reparaciones invisibles por zonas. Después de alcanzar el cubrimiento deseado en la zona de reparación, mezcle el Difuminado transparente FDGU500 como se muestra a continuación y rocíe como sea necesario para difuminar los bordes de color.

Mezcla del Difuminado transparente FDGU500 por volumen

1. Vierta 6 onzas de FDGU500
2. Agregue 2 onzas de endurecedor F3260
3. Agregue ½ onza de aditivo F3440
4. Agregue ½ a 1½ onzas de color FDGU listo para rociar.

Esta mezcla le dará de 9 a 10 de difuminado de color listo para aplicar.



Mezcla del Difuminado transparente FDGU500 en una báscula digital

1. Seleccione la columna con la cantidad de agente mezclador listo para aplicar que desee mezclar.
2. Coloque un envase o un depósito de la pistola de rociado en la báscula y póngala en ceros.
3. Vierta hasta el número de partes de cada producto solicitado en la columna (acumulativo).

Producto	8 onzas	12 onzas	16 onzas	24 onzas	36 onzas
Difuminado transparente FDGU500	164 partes	246 partes	328 partes	492 partes	738 partes
Endurecedor F3260	223 partes	335 partes	446 partes	669 partes	1,004 partes
Aditivo F3400	236 partes	354 partes	472 partes	708 partes	1,063 partes
Color FDGU (listo para rociar)	278 partes	417 partes	556 partes	834 partes	1,251 partes

Una vez que haya agregado todos los componentes, mezcle bien con la mano.

- Rocíe el color listo para rociar sobre la zona de reparación preparada con imprimador hasta alcanzar la cobertura deseada.
- Rocíe el difuminado de color FDGH500 diluido como se indica arriba sobre toda la zona de reparación, definiendo cada capa hasta alcanzar un difuminado invisible mediante prácticas de difuminado estándar.
- El Disolvente para difuminado SXA840 se puede rociar ligeramente sobre los bordes de la última aplicación del difuminado de color. (Consulte el Boletín técnico de One Choice OC3 para conocer las instrucciones de aplicación adicionales)
- Si es necesario, antes de la aplicación de color sobre colores altamente metálicos, se puede aplicar FDGU500 listo para rociar como "capa inicial húmeda" sobre toda la zona de reparación.
- Una vez que la zona de reparación haya secado, esta se puede pulir con una almohadilla de espuma.
- Para obtener más instrucciones sobre el difuminado, asista al Curso de Capacitación PPG720: Reparaciones por zonas y entintado con color de *Delfleet*.
- Para obtener más información sobre el Esmalte de poliuretano de una sola etapa con ultra alto contenido de sólidos FDGU consulte DFT003.

Combinaciones RTS:	FDGU500 : F3260: F3400	FDGU500 : F3260: F3400 : Color FDGU RTS
Proporción de volumen:	6 : 2 : ½	6 : 2 : ½ : ½ a 1½
Categoría de uso aplicable	Revestimiento de acabado uniforme	Revestimiento de acabado uniforme
COV real (g/l)	321	298 a 318
COV real (libras/galón)	2.68	2.50 a 2.66
COV reglamentario (menos agua y exentos) (g/L)	344	330 a 341
COV reglamentario (menos agua y exentos) (libras/galón)	2.87	2.76 a 2.85
Densidad (g/l)	1041	1041 a 1071
Densidad (lb/gal.)	8.69	8.69-8.94
% de peso de volátiles	37.5	36.2 a 40.4
% de peso de agua	0.0	0.0
% de peso de exentos	6.6	5.6 a 11.8
% de volumen de agua	0.0	0.0
% de volumen de exentos	6.5	5.5 a 11.6

Salud y seguridad:



Las hojas de información de seguridad (SDS) de los productos de PPG mencionados en esta publicación están disponibles en www.ppgcommercialcoatings.com (buscar seguridad o SDS) o a través de su distribuidor de PPG.

Para información adicional respecto a este producto, consulte la SDS y la información de la etiqueta.

ANTE EMERGENCIAS MÉDICAS O POR INFORMACIÓN DE CONTROL DE DERRAMES LLAME AL 1 (412) 434-4515, EN CANADÁ AL 1 (514) 645-1320 Y EN MÉXICO AL 01-800-00-21-400.

Los materiales descritos están diseñados para ser aplicados únicamente por personal profesionalmente capacitado, utilizando el equipo apropiado, y sin la intención de ser vendidos al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberían usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se observan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta. Las declaraciones y métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocida a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben ser considerados como representaciones o garantías del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado, ni PPG Industries garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier fórmula o proceso descrito en el presente documento.



PPG Industries
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1-800-647-6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-888-310-4762