

FT N1.3

Janvier 2005

P273-901 BodyKleen

DESCRIPTION

BodyKleen (**P273-901**) est une solution nettoyante miscible dans l'eau qui sert à débarrasser les surfaces peintes de l'huile, de la graisse, de la crasse et des produits à polir avant de les réparer.

- Réparations rapides et de qualité = satisfaction de la clientèle

Note : Le nettoyage de la surface est la partie la plus importante du procédé de réparation.

RM-3000F

BodyKleen


PRODUITS

P273-901

BodyKleen

CES PRODUITS SONT RÉSERVÉS AUX PEINTRES PROFESSIONNELS EN VÉHICULES

PROCÉDÉ

| | |
|---|---|
| RAPPORT DE MÉLANGE | <p style="text-align: center;">BodyKleen P273-901</p> <p>Dépôts routiers normaux P273-901 1 partie Eau 4 parties</p> <p>Huile lourde, graisse et produits à polir à la silicone P273-901 1 partie Eau 1 partie</p> <p>Solution de ponçage P273-901 1 partie Eau 9 parties</p> |
| APPLICATION  | <p style="text-align: center;">P273-901 – solution de nettoyage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appliquer la solution sur la surface avec une brosse, une éponge, un chiffon ou un tampon abrasif. Note : En cas de dépôts importants d'huile ou de graisse, faire pénétrer la solution avec une brosse rigide. 2. Laisser la solution sur la surface pendant quelques minutes, puis rincer la surface à fond avec de l'eau propre. 3. Bien sécher la surface. <p style="text-align: center;">P273-901 – solution de ponçage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le P273-901, mélangé dans le rapport de 1:9 avec de l'eau, aide à enlever les petites impuretés. 2. Rincer la surface à fond avec de l'eau propre et bien la sécher. 3. Essuyer la surface avec du Spirit Wipe (P850-14/1402) ou avec de l'Aquaren (P980-251) avant de la recouvrir. |

BodyKleen

SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT 2K

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produit : | BodyKleen P273-901 |
| COV sous emballage : | 760 g/L (6,34 lb/gal)* |
| COV prêt à l'emploi : | à 1:4 = 152 g/L (1,27 lb/gal)* |
| | à 1:9 = 76 g/L (0,63 lb/gal)* |
| | à 1:1 = 380 g/L (3,17 lb/gal)* |
| | * Eau comprise. |

Pour des renseignements supplémentaires; contactez-nous :

Nexa Autocolor — USA
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149

Nexa Autocolor — Canada
2301 Royal Windsor Drive
Mississauga, Ontario L5J 1K5

Nexa Autocolor est une marque de commerce de PPG Industries
© 2005 PPG Industries