

Émail polyuréthane à une étape

ESSS – Couleurs préparées en usine

Renseignements techniques et réglementaires

Couleurs préparées en usine

ESSS3800SF Blanc Olympique GM50

ESSS9000 Noir

ESSS903653 Blanc

ESSS911678 Noir très mat

Caractéristiques	ESSS3800 (couleur uniquement)	ESSS3800/ ESH200/ ESX520	ESSS9000 (couleur uniquement)	ESSS9000/ ESH200/ ESX520
Poids total des solides (PàP)	70,0 %	64,0 %	55,6 %	52,5 %
Volume total des solides (PàP)	56,1 %	52,9 %	48,2 %	47,0 %

Mélanges PàP	ESSS3800 (couleur uniquement)	ESSS3800/ ESH200/ ESX520	ESSS9000 (couleur uniquement)	ESSS9000/ ESH200/ ESX520
Rapport de mélange	Tel quel	6 : 1 : 1	Tel quel	6 : 1 : 1
Catégorie d'usage	Revêtement à une étape	Revêtement à une étape	Revêtement à une étape	Revêtement à une étape
Teneur réelle en COV (en g/L)	302	273	255	238
Teneur réelle en COV (en lb/gal)	2,52	2,28	2,13	1,99
Teneur réglementaire en COV (moins l'eau et les matières exemptées) (en g/L)	334	327	328	322
Teneur réglementaire en COV (moins l'eau et les matières exemptées) (en lb/gal)	2,79	2,73	2,74	2,69
Densité (en g/L)	1259	1231	970	1014
Densité (en lb/gal)	10,5	10,26	8,07	8,45
Poids des COV (en %)	30,1	36,0	44,4	47,6
Poids de l'eau (en %)	0,0	0,0	0,1	0,1
Poids des matières exemptées (en %)	6,1	13,6	18,0	23,8
Volume d'eau (en %)	0,0	0,0	0,1	0,1
Volume des matières exemptées (en %)	9,7	16,4	22,1	25,8

Information sur le produit en vigueur 2017-04

DFETB-001F — Bulletin technique — Renseignements techniques et réglementaires sur les couleurs ESSS préparées en usine
Toujours vérifier la version à jour sur le site www.ppgcommercialcoatings.com.

Caractéristiques	ESSS903653 (couleur uniquement)	ESSS903653/ ESH200/ ESX520	ESSS911678 (couleur uniquement)	ESSS911678/ ESH200/ ESX520
Poids total des solides (PàP)	69,8 %	63,9 %	41,2 %	42,0 %
Volume total des solides (PàP)	56,1 %	52,9 %	35,4 %	37,4 %

Mélanges PàP	ESSS903653 (couleur uniquement)	ESSS903653/ ESH200/ ESX520	ESSS911678 (couleur uniquement)	ESSS911678/ ESH200/ ESX520
Rapport de mélange	Tel quel	6 : 1 : 1	Tel quel	6 : 1 : 1
Catégorie d'usage	Revêtement à une étape	Revêtement à une étape	Revêtement à une étape	Revêtement à une étape
Teneur réelle en COV (en g/L)	301	273	179	181
Teneur réelle en COV (en lb/gal)	2,51	2,28	1,49	1,51
Teneur réglementaire en COV (moins l'eau et les matières exemptées) (en g/L)	333	327	321	315
Teneur réglementaire en COV (moins l'eau et les matières exemptées) (en lb/gal)	2,78	2,73	2,68	2,63
Densité (en g/L)	1252	1226	1128	1131
Densité (en lb/gal)	10,44	10,22	9,4	9,43
Poids des COV (en %)	30,2	36,1	58,8	58
Poids de l'eau (en %)	0,0	0,0	0,1	0,1
Poids des matières exemptées (en %)	6,1	13,7	42,9	41,9
Volume d'eau (en %)	0,0	0,0	0,1	0,1
Volume des matières exemptées (en %)	9,7	16,5	44,1	42,3

Santé et sécurité



Les fiches signalétiques (FS) des produits PPG mentionnés dans le présent bulletin sont disponibles sur le site www.ppgcommercialcoatings.com (Safety/SDS Search ou Sécurité/Recherche de FS) ou auprès de votre distributeur PPG.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce produit, consultez LA FICHE SIGNALÉTIQUE ET L'ÉTIQUETTE s'y rapportant.

POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS, OU LE 01-800-00-21-400, AU MEXIQUE.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de PPG Industries. Les marches à suivre mentionnées pour l'application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières. De plus, PPG Canada Inc. ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l'utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus.



PPG Canada Inc.
Revêtements commerciaux
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1 888 310-4762

PPG Industries
Revêtements commerciaux
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1 800 647-6050