

Agent de scellement à deux composants

P330—1600

Description L'agent de scellement à deux composants P330-1600 est un produit uréthane gris à deux composants et de séchage rapide, conçu pour la refinition automobile.

Produits	Agent de scellement à deux composants :	P330-1600	
	Durcisseur :	P315-3500	
	Diluants :	P830-2065	rapide
		P830-2075	moyennement rapide
		P830-2085	lent
		P830-2095	extra lent
	P830-2097	super lent	

Utilisation indiquée sur les surfaces suivantes :

Anciens travaux de peinture en bon état, fibre de verre/GRP, mastic pour carrosserie, après nettoyage et ponçage adéquats. Dans le cas d'acier, d'aluminium et d'acier galvanisé, appliquer d'abord l'apprêt réactif P330-1100.

P330-1100 Apprêt réactif

P330-1200 Apprêt époxy

P330-1500 Surfaçant à deux composants à haut pouvoir garnissant

P330-1800 Apprêt pour plastiques

Préparation de la surface

Anciens travaux de peinture : Laver à l'eau savonneuse et bien rincer. Enlever la graisse et le goudron à l'aide du nettoyeur P-830-2066 avant de poncer. Poncer et nettoyer de nouveau avant l'application du P330-1600.

Ponçage



Métal nu : Poncer à la machine au grain 180-220

Vieux finis : Poncer à l'eau manuellement au grain 400
Ou à sec, à la machine, au grain 320

Mélange



		Par volume	Additifs
Apprêt	P330-1600	8 vol.	• Aucun
Durcisseur	P315-3500	1 vol.	
Diluant	P830-20XX	2-3 vol.	
Durée de vie :		1 heure	

Application



Pistolet Conventionnel	Buse : 1,3 – 1,6 mm
	Pression d'air : 40-50 lb/po ² au pistolet
Pistolet HVLP	Buse : 1,2 – 1,5 mm
	Pression d'air : au max. 10 lb/po ² à la buse HVLP : Consulter les directives du fabricant en matière de pression d'air d'entrée

Nombre de couches

1 couche mouillée d'épaisseur maximale
(épaisseur de la pellicule sèche de 1,0 – 1,5 mil)

Séchage

Séchage à l'air (à 21 °C/70 °F)

15 min avant la couche de finition

On peut égrener ou poncer légèrement pour enlever les défauts après 1 heure.

Avant
rectification ou
nouvelle
application

Remarques sur le processus

On peut colorer le P330-1600 en ajoutant jusqu'à 10 % par volume de colorants de mélange pour couleurs unies Value-Pro^{MC} avant de l'activer et de le diluer. NE PAS utiliser de colorants de mélange perle ou métallisés.

Nettoyer le matériel immédiatement après usage, à l'aide du diluant Value-PRO ou d'un solvant approprié. Respecter la réglementation applicable au moment de mettre aux rebuts.

COV

Emballé : 4,0 lb/gal; appliqué : (8:1:3) = 4,6 lb/gal

Rendement :

570 pi² / gal, à 1 mil d'épaisseur de pellicule sèche.

Consulter la fiche signalétique et les étiquettes afférentes pour de plus amples instructions en matière de sécurité et de manipulation.

RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE

Pour obtenir d'urgence des renseignements de nature médicale ou concernant le contrôle des déversements, **au Canada composer le (514) 645-1320**, aux É.-U. le (412) 434-4515 et au Mexique, le 91-800-00-214.
