

Descripción El Primario para Plásticos P330-1800 es un primario de baja cobertura que fomenta la adhesión para plásticos.

Productos Primario para Plásticos: P330-1800

Ideal para usar sobre:

Todo tipo de plásticos.

Puede recubrirse con:


Value-PRO™ VA, VU, VB / VBP directamente sin primario sobre plásticos tersos que no requieren relleno.

Capas base P330-1200, -1300, -1400, -1500 donde se requiere un primario de superficie o sellador.

Preparación de la Superficie

Lave con agua y jabón y enjuague completamente. Con el Limpiador P830-2066 y una almohadilla gris para raspar, raspe y limpie completamente la superficie. Limpie finalmente con P830-2066 antes de aplicar el Primario para Plásticos P330-1800.

Mezcla



P330-1800 se proporciona listo para usar.

Aditivos

•Ninguno

Vida útil: indefinida

Aplicación



Pistola convencional: Boquilla 1.3 -1.6 mm
Presión de aire 2.81 – 3.51 Kg/cm² (40 -50 psi) en la pistola

Pistola HVLP: Boquilla 1.2 -1.5 mm
Presión de aire 0.7 Kg/cm² (10 psi) en la boquilla
HVLP: Consulte los requisitos de presión de entrada del fabricante.

Capas



1 capa mediana
(espesor de película de 0.2 mils aproximadamente)

Secado



Secado al aire (a 21° C/70°) 30 min. para aplicar el primario o recubrimiento

Notas sobre el proceso

El P330-1800 puede ser recubierto o aplicarse directamente una capa final de primario de superficie o sellador.

El P330-1800 **no** puede entintarse.

Después de usar limpie inmediatamente el equipo con disolvente Value-PRO™ u otro disolvente adecuado. Deseche los residuos según los reglamentos aplicables.

COV Paquete / Aplicado = 7.0 lb/gal.
Rendimiento 244 pies²/gal., a 0.2 mil de capa seca.

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, vea las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y las Etiquetas.

INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS MÉDICAS Y CONTROL DE DERRAMES:

EE.UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 91-800-00-214
