# Primario Epóxico
## P330-1200

**Descripción** El P330-1200 es un Primario Epóxico gris de 2 componentes adecuado para ser usado sobre una gran variedad de sustratos. El P330-1200 no contiene cromato.

**Productos**

| | |
|---|---|
| Primario Epóxico: | P330-1200 |
| Activador: | P330-1201 |

**Ideal para usar sobre:**
Superficies pintadas antiguas en buenas condiciones, acero, aluminio, fibra de vidrio / GRP, acero galvanizado, relleno; limpios y lijados apropiadamente.

**No** use sobre Primario Autodecapante P330-1100.

**Puede recubrirse con:**
Recubrimientos Value-PRO™ VA, VU, VB y VBP
Relleno (después de dejar secar toda la noche a 21° C/70° F)
Capas base Value-PRO P330-1300, -1400, -1500, -1600

**Preparación de la Superficie**
Lave con agua y jabón y enjuague completamente. Elimine la brea y grasa con Limpiador P830-2066. Lije y vuelva a limpiar con limpiador P830-2066 antes de aplicar el P330-1200.

**Lijado**



| | |
|---|---|
| Metal descubierto: | Lijar a máquina con grano 120-180 |
| Acabados antiguos: | Lijar a mano con grano 400 mojado<br>O lijar a máquina con grano 320 seco |

**Mezcla**



| | **Por volumen:** | Aditivos |
|---|---|---|
| Primario P330-1200 | 2 partes | • Ninguno |
| Activador P330-1201 | 1 parte | |
| Vida útil: | 8 horas a 21º C/70º F | |

**Aplicación**



| | |
|---|---|
| Pistola convencional: | Boquilla 1.3 -1.6 mm<br>Presión de aire 2.81 – 3.51 Kg/cm$^2$ (40 -50 psi) en la pistola |
| Pistola HVLP: | Boquilla 1.2 -1.5 mm<br>Presión de aire 0.7 Kg/cm$^2$ (10 psi) en la boquilla<br>HVLP: Consulte los requisitos de presión de entrada del fabricante |

**Capas**



1 capa, espesor de película de 1 mil
2 capas, espesor de película de 2 mils
Espesor de película máximo: 2.5 mils

**Secado**



| | |
|---|---|
| Secado al aire (a 21° C/70° F): | 1 hora antes de recubrir, no necesita lijarse.<br>1.5 horas – 2 capas, no necesita lijarse.<br><br>Puede alisarse / lijarse ligeramente después de 1 hora.<br><br>Si no se recubre en 3 días, raspe / lije y vuelva a aplicar el P330-1200. |

**Notas sobre el proceso**

El P330-1200 **no** puede entintarse.

Puede añadirse disolvente hasta un 10% al RFU P330-1200, cuando se aplican **dos capas.**

Se puede aplicar relleno sobre el P330-1200 después de secar de 12 a 16 horas / toda la noche a 21° C/70° F.

Después de usar limpie inmediatamente el equipo con disolvente Value-PRO™ u otro disolvente adecuado. Deseche los residuos según los reglamentos aplicables.

| | |
|---|---|
| **COV** | Paquete = 4.2 lb/gal., Aplicado (2:1) = 4.6 lb/gal. |
| **Rendimiento** | 560 pies$^2$/gal., a 1 mil de capa seca. |

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, vea las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y las Etiquetas.
INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS MÉDICAS Y CONTROL DE DERRAMES:
EE.UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 91-800-00-214

**Value-PRO** es una marca registrada de PPG Industries
© 2006 PPG Industries