

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

La teinture opaque OLYMPIC ASCENT fournit un beau fini opaque qui laisse la texture du bois transparaître. Notre formule de première qualité au latex 100 % acrylique garantit une beauté et une protection hydrofuge maximales.

Recommandée à l'extérieur sur des surfaces de bois correctement préparées, telles que terrasses, clôtures, parements, rampes, meubles de jardin et autres surfaces en bois. S'applique sur du bois neuf, sec, traité sous pression, exposé aux intempéries ou déjà teint ou peint. L'utilisation sur des bois exotiques peut affecter le taux d'étalement, le temps de séchage et la durabilité.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Clôture	Terrasse
Parement	Rampe
Mobilier de jardin	Bois
Contreplaqué	Bois traité sous pression

CONFORMITÉ AUX NORMES

Respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en COV des revêtements architecturaux.

LIMITES D'UTILISATION

Appliquer le produit lorsqu'aucune précipitation n'est prévue dans les 12 heures, que la température ambiante et des surfaces sont comprises entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F) et qu'elles resteront supérieures à 2 °C (35 °F) pendant les 24 heures suivantes. Éviter d'appliquer la teinture sous les rayons directs du soleil. Mise en garde : Éviter tout contact direct de la peau avec une surface chaude.

Bien que ce produit offre une formulation permettant de résister à la croissance de moisissure sur la pellicule de teinture, la croissance de moisissure est malgré tout possible si la surface n'est pas correctement préparée avant l'application du revêtement ou si elle est constamment exposée à des conditions favorables aux moisissures, champignons et mousses végétales. Exemples non limitatifs de ces conditions : sous les avant-toits, derrière des massifs d'arbustes et des arbres, et dans les endroits toujours humides peu ou non exposés à la lumière du soleil.

Non recommandé sur les surfaces récemment peintes, teintes ou scellées. Ne pas utiliser sur du plastique, du caoutchouc, de l'asphalte, du vinyle, du béton ou toute surface non poreuse.

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.**PROTÉGER CONTRE LE GEL.****Températures autorisées pendant l'application :**

Produit :	10 à 32 °C	50 à 90 °F
Air ambiant :	2 à 32 °C	35 à 90 °F
Substrat :	2 à 32 °C	35 à 90 °F

BASES ET COLORATION

Se référer au livre approprié de formules de couleurs, à l'équipement automatique de coloration ou au système informatique de couleurs pour les formules et les instructions de coloration.

796111C	Blanc/ Base 1 Teintable
796121C	Base 2 Teintable*

* Doit être teintée avant utilisation.

Certaines couleurs, changements drastiques de couleurs ou surfaces poreuses, peuvent nécessiter plus d'une couche pour obtenir un fini uniforme.

EMBALLAGE

3,78 L et 18,9 L

DONNÉES SUR LE PRODUIT

TYPE DE PRODUIT : Émulsion (résines acryliques)

SOLIDES EN VOLUME* : 33 % ± 2 %

SOLIDES EN POIDS* : 45 % ± 2 %

COV* : <100 g/L

DENSITÉ* : 1,2 kg/L

* Données sur le produit calculées pour 796111C.

TAUX D'ÉTALEMENT PAR COUCHE : Environ 32 à 46 m² (345 à 500 pi²) par 3,78 L selon l'application, la texture et la porosité de la surface.

Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.

TEMPS DE SÉCHAGE : Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'humidité relative

Au toucher : 30 minutes

Avant de recouvrir : 2 à 4 heures

Avant de résister à la pluie : 12 heures

Avant la circulation piétonnière : 24 à 48 heures

Avant de remettre les meubles en place : 72 heures

Durcissement complet avant de la laver : 30 jours

Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon la température, l'humidité, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.

NETTOYAGE : Enlever le plus de produit possible et nettoyer les outils en utilisant de l'eau tiède savonneuse.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

POINT D'ÉCLAIR : Au-delà de 93,3 °C (200 °F)

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Application «Weather-ready^{MD}»

- Résiste à la pluie après 12 heures.
- S'applique aussi bas que 2 °C.

Auto-apprêtant

- Aucun apprêt requis sur la plupart des bois nus ou déjà recouverts.
- Protège et embellit en une seule étape.

Teinture et scellant

Protection imperméabilisante améliorée.

Résistant à la décoloration.

Formulation permettant de résister à la croissance de moisissure sur la pellicule de teinture.

Nettoyage facile à l'eau.

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

Une préparation de la surface adéquate est essentielle pour que la garantie de satisfaction OLYMPIC s'applique.

La surface doit être propre et sèche. Enlever poussière, saleté, moisissure, huile, fibres de bois lâches et autres contaminants. Enlever la teinture ou la peinture lâche ou écaillée par ponçage, grattage ou avec une brosse métallique. Pour assurer une adhérence adéquate, les surfaces exposées aux intempéries, sales ou moisies doivent être nettoyées avec un nettoyant pour bois avant d'appliquer le produit. Après le rinçage, laisser le bois sécher. Poncer toutes les surfaces propres en bois à l'aide de papier abrasif de calibre 80 à 120 pour les surfaces verticales et de papier abrasif de calibre 60 à 80 pour les surfaces horizontales. Poncer toujours dans le sens du grain du bois et enlever la poussière de ponçage.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette des produits. Si la surface est trop chaude au toucher, pulvériser légèrement de l'eau sur la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage pour la refroidir avant l'application. Mise en garde : Éviter tout contact direct de la peau avec une surface chaude. Éviter d'appliquer la teinture sous les rayons directs du soleil.

Éliminer les moisissures en lavant à l'aide d'une solution d'agent de blanchiment (1 partie pour 3 parties d'eau). Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette des produits.

CLÔTURES, PAREMENTS ET TERRASSES : Pour assurer une pénétration adéquate, les surfaces exposées aux intempéries, sales ou moisies doivent être nettoyées avec un nettoyant approprié avant d'appliquer le produit. Après le rinçage, laisser le bois sécher.

ESSAI : Appliquer sur une petite surface et laisser sécher la teinture pour s'assurer d'une apparence satisfaisante.

SAIGNEMENT DU BOIS : Certains bois, comme le séquoia et le cèdre, contiennent des tanins naturels hydrosolubles, colorants extractibles du bois, qui tendent à migrer vers la surface. En cas de saignement des tanins du bois, laisser le revêtement sécher complètement, puis laver avec une solution de détergent doux et rincer à l'eau claire.

APPRÊTS RECOMMANDÉS

Ce produit est auto-apprêtant sur la plupart des bois nus ou déjà recouvert d'un scellant transparent, d'une teinture opaque ou semi-transparente ayant été exposée aux intempéries.

INFORMATION SUR L'APPLICATION

Pour une protection maximale, le bois doit être teint sur ses six faces. Éviter de teindre sous les rayons directs du soleil ou sur des surfaces chaudes. NE PAS DILUER. Lorsque plusieurs contenants de la même couleur sont utilisés, les mélanger ensemble pour s'assurer de l'uniformité de la couleur. Bien mélanger avant, puis souvent pendant l'utilisation. Appliquer sur une petite surface et laisser sécher la teinture pour s'assurer d'une apparence satisfaisante.

Appliquer 2 couches minces à l'aide d'un pinceau ou d'un tampon pour peinture/teinture de haute qualité. Après une application au rouleau, toujours uniformiser au pinceau pour obtenir de meilleurs résultats. Certaines couleurs, des changements drastiques de couleurs ou des surfaces poreuses peuvent nécessiter des couches additionnelles de teinture pour obtenir un fini uniforme. Pour éviter les marques de chevauchement, n'appliquer que sur quelques planches à la fois et garder le bord de l'application humide.

ATTENTION : Soyez prudents en marchant sur les surfaces mouillées; elles sont glissantes.

Important : Une teneur élevée en humidité de façon continue, un manque d'aération du bois ou une forte circulation (terrasses) réduisent la durabilité du produit ou peuvent causer du décollement.

Outils :

Pinceau : Pinceau en polyester/nylon de haute qualité.

Tampon : Tampon pour teinture de haute qualité.

Rouleau : Manchon synthétique, poils de 10 mm ou 13 mm (3/8 ou 1/2 po). Si un rouleau est utilisé, toujours repasser immédiatement le pinceau sur la surface.

Pulvérisateur sans air : Lorsque le produit est vaporisé, toujours repasser immédiatement le pinceau sur la surface.

L'équipement de pulvérisation doit être manié avec soin et conformément aux recommandations du fabricant. L'injection sous pression de revêtement dans la peau par un pulvérisateur sans air peut causer des blessures graves.

Dilution : NE PAS DILUER.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

UTILISER DANS DES CONDITIONS DE VENTILATION ADÉQUATE. Lire tous les renseignements de l'étiquette et de la fiche signalétique avant d'utiliser le produit.

PRÉCAUTIONS

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des vêtements protecteurs, ainsi qu'une protection pour les yeux et le visage. Tenir hors de la portée des enfants. Les poussières dégagées lors du ponçage ou du meulage peuvent être nocives en cas d'inhalation. Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'à utilisation du produit. **Note: Ces mises en garde englobent la série de produits. Avant l'utilisation, lire et suivre l'information propre au produit sur la FDS et l'étiquette. PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Contient: dioxyde de titane; terre de diatomées; syénite néphélinique; oxyde de zinc; oxyde d'aluminium; éthanediol. Contient des isothiazolinones. Peut provoquer une réaction allergique. Pour un lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1 800 463-7426. **INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS:** 514 645-1320.

GARANTIE DE SATISFACTION. Le fabricant garantit votre entière satisfaction à l'égard du rendement de ce produit POUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS SUR TERRASSES ET 25 ANS SUR CLÔTURES ET PAREMENTS à condition que le produit ait été appliqué et entretenu conformément aux directives sur l'étiquette. La présente garantie de satisfaction DE 10 ANS SUR TERRASSES ET 25 ANS SUR CLÔTURES ET PAREMENTS n'est pas cessible. Elle ne s'applique pas en cas de problèmes à l'égard du produit qui sont attribuables à des facteurs hors du contrôle du fabricant comme des vices de construction, des dommages causés par des tiers au film de revêtement, le mauvais état du sujet, une application inadéquate, etc. Si vous n'êtes pas satisfait comme promis, veuillez retourner la portion inutilisée du produit à l'endroit où vous l'avez acheté, avec le reçu de la transaction. Le remboursement du prix payé pour le produit ou le remplacement du produit par un produit de valeur égale consistera en votre unique recours. La présente garantie exclut expressément la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre nécessaire pour l'enlèvement ou l'application de tout produit, ainsi que les dommages indirects, spéciaux, consécutifs et accessoires.

Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Olympic et Weather-Ready sont des marques déposées et Ascent est une marque de commerce de PPG Architectural Finishes, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Revêtements Architecturaux Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272 États-Unis
www.olympic.com

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
1550, rue Ampère, Bureau 500
Boucherville (Québec), Canada, J4B 7L4

Services techniques: 1 866 660-2220
Télécopieur : 1 800 278-8893

Architecte/Concepteur
1-888-PPG-IDEA