

# DULUX<sup>MD</sup> X-PERT MAT POUR PLAFONDS D'INTÉRIEUR AU POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ 12170

Produit à base d'eau, fini mat

Fiche technique



## Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume :	34 % (± 1 %)
Solides en poids :	50 % (± 1 %)

### Composés organiques volatils (COV)\*

Selon ASTM D3960-05 :	< 50 g/L
Réglementation canadienne :	< 100 g/L

### Couleur

12170	Blanc (NE PAS TEINTER)
-------	------------------------

### Niveau de lustre

	Finis mat
• Brillance à 60° :	0 – 2 %
• Lustre à 85° :	0 – 2 %

### Couverture pratique

23 à 32 m<sup>2</sup> (245 à 345 pi<sup>2</sup>) par 3,78 litres  
6 à 8,5 m<sup>2</sup> par litre

*Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.*

### Type de résine

- Copolymère d'acétate de vinyle et d'éthylène

### Viscosité\* Prêt à utiliser (106 ± 5 unités Krebs)

Inflammabilité	Ininflammable
Point d'éclair*	Sans objet

### Épaisseur du film minimum\*

• Mouillé :	118 µm 4,6 mils
• Sec :	40 µm 1,6 mils

### Temps de séchage\* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR

Sec au toucher :	30 minutes
Recouvrir :	4 heures
Avant de nettoyer :	30 jours

Doubler le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur 50 %.

*Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.*

\* Source des données techniques: 12170

## Description du produit

Dulux X-Pert mat pour plafonds au pouvoir garnissant élevé 12170 est une peinture latex d'intérieur au pouvoir couvrant élevé, formulée pour offrir des propriétés de retouche supérieures. Lorsque sec, son fini uniforme et mat masque les joints et les imperfections sur les surfaces.

## Avantages

- Excellentes propriétés de retouche.
- Pouvoir cachant élevé.
- Fini uniforme et parfaitement mat.

## Utilisations prévues

- Travaux neufs et d'entretien.
- Sites résidentiels et commerciaux.
- Couche de finition pour plafonds.
- Surfaces neuves : gypse neuf, composé de remplissage durci et sec, plâtre neuf et sec.
- Surfaces convenablement apprêtées : maçonnerie, stuc, béton et bois.
- Surfaces déjà peintes avec un produit à base d'eau, en bon état et convenablement préparées.

## Homologations

MPI n° 53 Latex intérieur, mat (lustre MPI 1)

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

Février 2023

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, farinage, graisse, cire, rouille, peinture cloquée ou écaillée avant de peindre. Enlever tout autre contaminant de surface avec un nettoyant approprié. Rincer à fond à l'eau et bien laisser sécher.

- ▶ Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'eau de Javel et 70 % d'eau. Bien rincer.
- ▶ Enlever la peinture qui se détache ou s'écaille et poncer les contours jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
- ▶ Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface à réparer.
- ▶ Poncer les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses et poncer légèrement les zones lustrées. Éliminer les résidus de ponçage. Retoucher avec l'apprêt approprié.

**Précaution :** Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat. Nettoyer la surface en profondeur avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Suivre ces instructions pour contrôler l'exposition aux substances dangereuses susceptibles de se dégager pendant la préparation de la surface. **Avvertissement!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE OU AUX VAPEURS DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Pour contrôler l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH, bien l'ajuster et éviter tout contact avec la peau. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

**Les surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre** doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant l'application de l'apprêt.

**Bois :** Le bois non peint ou en mauvaise condition doit être poncé jusqu'à ce que la surface soit lisse, bien nettoyé pour éliminer la poussière, puis apprêté.

### Application

Ce produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.

Brasser le produit à fond avant de l'appliquer et fréquemment pendant l'usage.

Maintenir fermés les contenants non utilisés.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

### Conditions d'application

Assurer une bonne ventilation et appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est au-dessus de 10 °C (50 °F).

### Outils

- Pinceau : soies synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau : non pelucheux 10-15 mm
- Pulvérisateur (sans air)\* : taille de buse : 0,015 à 0,021 po  
Pression : 1 500 – 2 000 psi

\* Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

## SYSTÈMES RECOMMANDÉS

*Deux couches de finition sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.*

### Surfaces déjà peintes et en bon état :

#### Peinture au latex

- Aucun apprêt requis
- Dulux X-pert 12170

#### Surfaces réparées

- Dulux X-pert 12170 est autoapprêtante et peut être utilisée comme apprêt et couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)
- Dulux X-pert 12170

#### Peintures à l'alkyde

- Gripper de Dulux 60000A – une couche sur toute la surface
- Dulux X-pert 12170

### Surfaces neuves :

#### Gypse, composé de remplissage durci et sec, plâtre neuf et sec :

- Dulux X-pert 12170 est autoapprêtant sur les nouveaux panneaux de gypse
- Dulux X-pert 12170

#### Béton, stuc ou maçonnerie :

- Dulux X-pert 11000 – une couche sur toute la surface
- Dulux X-pert 12170

#### Bois :

- Gripper de Dulux 60000A – une couche sur toute la surface
- Dulux X-pert 12170

#### Couleurs vives, brillantes et foncées :

- Couche de fond Accent latex ultra – une couche sur toute la surface.
- Dulux X-pert 12170 (une couche additionnelle peut être nécessaire)

### Nettoyage

Enlever le plus de produit possible et nettoyer les mains et les outils immédiatement à l'eau tiède savonneuse. Essuyer tout déversement à l'aide d'un linge humide.

### Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

### Élimination

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

### Mesures de sécurité

Lire la fiche de données de sécurité du produit. Éviter tout contact avec les yeux. Utiliser seulement dans des pièces bien ventilées. PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des vêtements protecteurs, ainsi qu'une protection pour les yeux et le visage. Garder hors de portée des enfants.

**Premiers soins :** En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Pour des renseignements sur les produits, composer : 1 800 387-3663  
[www.dulux.ca](http://www.dulux.ca)

Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc., Dulux et X-pert sont des marques déposées d'AkzoNobel, et sont utilisées sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Le Multi-Coloured Swatches Design est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc. MPI est une marque de commerce de « Master Painters Institute, Inc. »



PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.  
1550 rue Ampère, Bureau 500  
Boucherville, Québec, J4B 7L4