

DULUX^{MD} LIFEMASTER^{MD}

PEINTURE D'INTÉRIEUR 100 % ACRYLIQUE

59211

Produit à base d'eau, fini semi-brillant

Fiche technique



Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume :	33 % ($\pm 1\%$)
Solides en poids :	45 % ($\pm 1\%$)

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 :	0 g/L
-----------------------	-------

*Quantité non détectable avec la méthode d'essai 24 de l'agence de protection de l'environnement des États-Unis (USEPA).

*Lorsqu'il est teinté avec le Formula Pro de PPG, même à une capacité maximale dans n'importe quelle couleur, le colorant contribue pour moins de 8 g / L de COV au produit teinté final.

Réglementation canadienne :	< 150 g/L
-----------------------------	-----------

Couleurs disponibles

59211	Blanc
59217	Base blanche*
59288	Base moyenne*
59286	Base très foncée*

*Doit être teintée avant utilisation

Niveau de lustre	Fini semi-brillant
• Brillance à 60° :	40 à 50 %
• Lustre à 85° :	non disponible

Couverture pratique

37 à 42 m² (400 à 450 pi²) par 3,78 litres
9,8 à 11 m² par litre

Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.

Type de résine

- 100 % acrylique

Viscosité* Prêt à utiliser (94 ± 5 unités Krebs)

Spécification de fabrication, la viscosité de travail peut varier.

Inflammabilité	Ininflammable
Point d'éclair*	Sans objet

Épaisseurs requises du film*

- Mouillé : 91 à 102 µm
3,6 à 4,0 mils
- Sec : 30 à 34 µm
1,2 à 1,3 mils

Temps de séchage* à 25 / 77 °F °C – 50 % HR

Sec au toucher :	30 minutes
Recouvrir :	4 heures
Avant de nettoyer :	14 jours

Doubler le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur 50 %.
Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.

* Source des données techniques: 59211

Description du produit

Dulux Lifemaster 59211 fini semi-brillant est une peinture autoscellante de qualité supérieure 100 % acrylique à base d'eau avec la technologie « Facile à laver » pour procurer une résistance optimale aux taches. Le revêtement durci conservera son aspect « frais peint » pendant plusieurs années. La peinture Dulux Lifemaster est pratiquement inodore durant et après l'application, ce qui la rend idéale pour les applications commerciales et institutionnelles non sévères, telles que dans les écoles, les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, etc.

Avantages

- Peinture latex 100 % acrylique
- Résistance supérieure au lavage et aux taches
- Sans COV et pratiquement sans odeur
- Excellente adhérence
- Pouvoir cachant élevé

Utilisations prévues

- Travaux neufs et d'entretien.
- Sites résidentiels et commerciaux.
- Murs, plafonds, boiseries et portes de n'importe quelle pièce où un fini semi-brillant est recherché.
- Idéal pour les zones très passantes.

Surfaces

- Surfaces convenablement apprêtées : panneaux de gypse, ciment à joint sec, plâtre, panneau de fibres, béton, stuc, maçonnerie et bois.
- Surfaces neuves : gypse, ciment à joint sec, plâtre neuf et sec, maçonnerie ou béton vieilli.
- Surfaces déjà peintes avec un produit à base d'eau, en bon état et convenablement préparées.

Limites d'utilisation

- N'est pas conçu pour être utilisé sur des planchers.
- Certaines couleurs ou des changements drastiques de couleurs peuvent nécessiter des couches additionnelles de peinture.

Homologations

- MPI n° 54 Latex semi-brillant d'intérieur (MPI lustre 5)
- MPI n° 54 X-Green^{MC} Latex semi-brillant d'intérieur (MPI lustre 5)
- MPI n° 141 Haute performance, Semi-brillant (MPI lustre 5)
- MPI n° 141 X-Green Haute performance, Semi-brillant (MPI lustre 5)
- MPI n° 147 Institutionnel à faible odeur/COV, Semi-brillant (MPI lustre 5)
- MPI n° 147 X-Green Institutionnel à faible odeur/COV, Semi-brillant (MPI lustre 5)
- Contribue à satisfaire des crédits LEED^{MD} v4 EQ grâce à sa faible teneur en COV.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

November-2020



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, farinage, graisse, cire, rouille, peinture cloquée ou écaillée avant de peindre. Enlever tout autre contaminant de surface avec un nettoyant approprié. Rincer à fond à l'eau et bien laisser sécher.

Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'eau de Javel et 70 % d'eau. Bien rincer.

Enlever la peinture qui se détache ou s'écaille et poncer les contours jusqu'à ce qu'ils soient lisses.

Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface à réparer.

Poncer les endroits rugueux et ternir les surfaces brillantes ou peintes à l'alkyde. Éliminer les résidus de ponçage. Retoucher avec l'apprêt approprié.

La peinture *Dulux Lifemaster 59211* peut s'utiliser comme couche d'apprêt sur les endroits dénudés ou sur toute la surface. Toutefois, pour un résultat optimal, notamment sur les taches rebelles ou les surfaces très poreuses ou absorbantes, il est recommandé d'appliquer l'apprêt *Dulux X-PERT^{MD} 23010*.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat.

AVERTISSEMENT! Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE OU AUX VAPEURS DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS.

LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Pour contrôler l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH, bien l'ajuster et éviter tout contact avec la peau. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Les surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre

doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant l'application de l'apprêt.

TOUTE EXPOSITION. Pour contrôler l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH, bien l'ajuster et éviter tout contact avec la peau. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Bois : Le bois non peint ou en mauvaise condition doit être

poncé jusqu'à ce que la surface soit lisse, bien nettoyé pour éliminer la poussière, puis apprêté.

Application

Ce produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer. Brasser le produit à fond avant de l'appliquer et fréquemment pendant l'usage. Maintenir fermés les contenants non utilisés.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

Conditions d'application

Assurer une bonne ventilation et appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F).

Outils

- Pinceau : soies synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau : non pelucheux 10 à 15 mm
- Pulvérisateur (sans air)* : taille de buse : 0,015 à 0,021 po
pression : 1 500 à 2 000 lb/po²

* Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

L'équipement de pulvérisation doit être manié avec soin et conformément aux recommandations du fabricant. L'injection sous pression de revêtement dans la peau par un pulvérisateur sans air peut causer des blessures graves.

 PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
2505, de la Métropole
Longueuil, QC, Canada, J4G 1E5

Cette fiche technique, n° 59211 remplace toutes les versions antérieures.

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Deux couches de finition sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.

Surfaces déjà peintes et en bon état :

Peinture au latex

- Aucun apprêt requis
- *Dulux Lifemaster 59211*

Surfaces réparées

- *Dulux Lifemaster 59211* est autoapprêtante et peut être utilisée comme apprêt et couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)
- *Dulux Lifemaster 59211*

Peintures à l'alkyde

- *Dulux X-PERT^{MD}* apprêt-scelleur alkyde à base d'eau 23010 ou *GRIPPER^{MD}* de *Dulux 60000* – une couche sur toute la surface
- *Dulux Lifemaster 59211*

Surfaces neuves :

Gypse, composé de remplissage durci et sec, plâtre neuf et sec, béton, stuc ou maçonnerie :

- *Dulux Lifemaster* apprêt de scellement acrylique 59113 ou *Dulux Lifemaster 59211* est autoapprêtant sur ces surfaces, la première couche de *Dulux X-pert 59211* sert d'apprêt
- *Dulux Lifemaster 59211*

Bois :

- *Dulux Lifemaster* apprêt de scellement acrylique 59113 ou *Gripper* de *Dulux 60000* – une couche sur toute la surface
- *Dulux Lifemaster 59211*

Couleurs vives, brillantes et foncées :

- Couche de fond Accent latex ultra – une couche sur toute la surface
- *Dulux Lifemaster 59211* (une couche additionnelle peut être nécessaire)

Nettoyage

Enlever le plus de produit possible et nettoyer les mains et les outils immédiatement à l'eau tiède savonneuse. Essuyer tout déversement à l'aide d'un linge humide.

Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

Élimination

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

Mesures de sécurité

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité des produits. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX. Éviter d'inhaler les vapeurs, les embruns ou les brouillards. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente). Appeler immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir sauf si indication contraire par du personnel médical. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Vérifier et retirer les lentilles de contact. En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. En cas de symptômes respiratoires, appeler un centre antipoison ou un médecin.

Pour des renseignements sur les produits, composer : 1 800 387-3663
www.dulux.ca

Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc., *Dulux*, *Lifemaster* et *X-pert* sont des marques déposées d'AkzoNobel, et sont utilisées sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Le *Multi-Coloured Swatches Design* et *Gripper* sont des marques déposées de PPG Architectural Finishes, Inc. *MPI* et *X-Green* sont des marques de commerce de « Master Painters Institute, Inc. ».