

LIDDEN SPEEDWALL

PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX 8190

Produit à base d'eau, fini coquille d'œuf

Fiche technique



Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume – 23 % (+/- 1 %)

Solides en poids – 38 % (+/- 1 %)

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 : < 100 g/L

Réglementation canadienne : < 150 g/L

Couleur

Blanc (peut être teinté aux couleurs pastel pâles, max 1 oz de colorant par litre)

Niveau de lustre Fini coquille d'œuf

- Brillance @ 60°: 5 – 10 %
- Lustre @ 85°: 30 – 35 %* *Lustre typique @ 85°

Couverture pratique

380 - 420 pi² par 3,78 litres

9 - 10 m² par litre

(Le rendement peut varier selon le substrat et la méthode d'application.)

Type de résine

- Vinyle-acrylique

Viscosité* Prêt à utiliser (96 – 104 unités Krebs)

Inflammabilité Ininflammable

Point d'éclair* S/O

Épaisseur de feuil recommandée*

- Humide : 4 mils
- Sec : 1 mils

Temps de séchage* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR

**Les temps de séchage et d'attente avant d'appliquer une nouvelle couche dépendent de la température, de l'humidité et de l'épaisseur du feuil*

Sec au toucher : 30 minutes

Recouvrir : 2 - 4 heures

Avant de nettoyer : 7 à 10 jours

*Source des données techniques : 8190

Description du produit

La peinture Glidden Speedwall fini coquille d'œuf 8190 est un produit de bonne qualité à prix économique conçu spécialement pour la peinture professionnel.

Peinture Glidden Speedwall fini coquille d'œuf 8190

- Facilité d'application
- Bon pouvoir cachant
- Faible lustre

Utilisations prévues

- Travaux nouveaux et d'entretien
- Sites résidentiels et commerciaux
- Murs et plafonds
- Surfaces déjà peintes en bonne condition
- Surfaces correctement apprêtées : plâtre, placoplâtre et maçonnerie

Homologations – en novembre 2011

Conforme aux exigences de :
LEED® Canada – CI (2006) et NC & CS (2009)

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'oeuvre et les coûts de la main-d'oeuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif. © 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

Dulux est une marque déposée d'AkzoNobel, et est utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Le *Multi-Colored Swatches Design* est une marque de PPG Architectural Finishes, Inc. Glidden est une marque déposée du groupe PPG. Juillet 2014



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de toute saleté, craie, graisse, cire, rouille ou peinture écaillée avant de peindre. Essuyer la surface à l'aide d'un nettoyant approprié afin d'enlever tous les contaminants. Rincer à fond à l'eau claire et laisser sécher.

Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'agent de blanchiment domestique et 70 % d'eau. Bien rincer. Enlever la peinture écaillée et poncer les bords jusqu'à ce qu'ils soient lisses.

Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.

Poncer toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses et poncer légèrement les zones lustrées. Éliminer les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur. *Précaution* : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Les surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant d'être peintes.

Bois neuf : poncer jusqu'à ce qu'il soit lisse.

Application

Produit prêt à utiliser, ne pas diluer.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

Conditions d'application

Assurer une bonne ventilation et appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est au-dessus de 50 °F (10 °C)

Outils

Pinceau – soies synthétiques (nylon, polyester) Rouleau non pelucheux – 10-15 mm
Pulvérisateur (sans air) – taille de buse : 0,013 à 0,019 po – Pression : 2300 – 2700 psi

*Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

Nettoyage

Nettoyer les mains et les outils immédiatement à l'eau chaude savonneuse. Essuyer tout renversement à l'aide d'un linge humide.

Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.
NE DOIT PAS GELER

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Deux couches de finition sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.

Surfaces déjà peintes :

Surfaces en bonne condition

- Aucun apprêt requis
- Peinture Glidden Speedwall fini coquille d'œuf 8190 Surfaces réparées
- Apprêt Glidden Speedwall au latex 8130 – une couche (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)
- Peinture Glidden Speedwall fini coquille d'œuf 8190 Anciennes surfaces alkydes

- Gripper de Dulux 60000 – une couche sur toute la surface
- Peinture Glidden Speedwall fini coquille d'œuf 8190

Surfaces neuves :

Placoplâtre, plâtre et maçonnerie

- Apprêt Glidden Speedwall au latex 8130 – une couche (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)
- Peinture Glidden Speedwall fini coquille d'œuf 8190

Élimination

Consulter votre municipalité sur les procédés d'élimination prévus par les règlements municipaux et respecter l'environnement en faisant don des restes de gallons à quelqu'un qui en a besoin: voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas vider les restes dans les égouts.

Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique du produit. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des pièces bien ventilées.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Pour des renseignements sur les produits,
composer : 1-(800)-387-3663
www.dulux.ca