OLYMPIC[MD] WATERGUARD[MD] Série 55163C

PPG Revêtements architecturaux

Teinture + scellant pour bois *Olympic WaterGuard, transparente*

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La teinture + scellant pour bois *Olympic WaterGuard* transparente, offre une protection imperméable avec un léger soupçon de couleur qui maintient ou restaure la beauté naturelle du bois.

Recommandée à l'extérieur sur des surfaces de bois correctement préparées, telles que terrasses, clôtures, parements, rampes, meubles de jardin et autres surfaces en bois.

S'applique sur du bois neuf, sec, traité sous pression, exposé aux intempéries ou déjà recouvert d'un scellant transparent ou d'une teinture semi-transparente ayant été exposé aux intempéries.

Couleurs prémélangées prêtes à l'emploi.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Bois :

— Terrasse — Clôture
— Meubles de jardin — Rampes
— Parement

CONFORMITÉ AUX NORMES

Respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en composé organique volatil (COV) des revêtements architecturaux.

LIMITES D'UTILISATION

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Appliquer lorsque les températures de l'air et de la surface sont entre 2 °C et 32 °C (35 et 90 °F) et qu'elles le demeureront pour les 24 prochaines heures. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 heures.

Si la surface est trop chaude au toucher, humecter la surface en utilisant un tuyau d'arrosage pour la refroidir avant l'application.

Mise en garde : Éviter tout contact direct de la peau avec une surface chaude.

Éviter d'appliquer la teinture sous les rayons directs du soleil.

Bien que ce produit offre un revêtement résistant aux moisissures, leur formation est malgré tout possible si la surface n'est pas correctement préparée avant l'application du revêtement ou si elle est constamment exposée à des conditions favorables aux moisissures, champignons et mousses végétales.

Non recommandé sur les surfaces peintes ou récemment scellées.

Ne pas utiliser sur du plastique, du caoutchouc, de l'asphalte, du vinyle, du béton ou toute surface non poreuse.

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Teinture et scellant 2-en-1
Protection hydrofuge
Protège les terrasses jusqu'à 3 ans; les clôtures et les parements jusqu'à 4 ans
Protection U.V. SUNBLOCK[MD]
Technologie SCUFF GUARD[MD] exclusive
Revêtement résistant aux moisissures

COULEUR DISPONIBLE

55163C	Brun gland
55165C	Or moisson
55166C	Brun érable
55167C	Cèdre des bois

Couleurs prémélangées - **NE PAS TEINTER.**

EMBALLAGE

3,78 L

DONNÉES SUR LE PRODUIT

TYPE DE PRODUIT :	Émulsion (résines acryliques et huiles).
SOLIDES EN VOLUME :	13 ± 2 %
SOLIDES EN POIDS :	14 ± 2 %
COV*:	< 100 g/L
DENSITÉ :	1,0 Kg/L

* Données sur le produit calculées pour 55163C.

TAUX D'ÉTALEMENT PAR COUCHE : Environ 23 à 32,5 mètres carrés (250 à 350 pi²) par 3,78 L.

L'application d'une seule couche est recommandée.

Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.

TEMPS DE SÉCHAGE : Normalement sec en 24 heures lorsque le produit est appliqué à une température comprise entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F). Laisser sécher de 24 à 48 heures avant une circulation piétonnière légère ou avant de remettre les meubles en place.

L'humidité élevée peut prolonger le temps de séchage. Il n'est pas recommandé d'appliquer le produit quand de la pluie est prévue dans les 24 heures.

Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.

Températures autorisées pendant l'application :

Produit :	2 à 32 ºC	32 à 90 ºF
Air ambiant :	2 à 32 ºC	35 à 90 ºF
Substrat :	2 à 32 ºC	35 à 90 ºF

NETTOYAGE : Enlever le plus de produit possible et nettoyer les outils à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. **Danger de combustion.** Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans récipient scellé en métal rempli d'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

POINT D'ÉCLAIR : Au-delà de 93 °C (200 °F)

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

Une préparation de la surface adéquate est essentielle pour que la garantie de satisfaction *Olympic* s'applique. La surface doit être sèche et propre. Enlever poussière, saleté, moisissure, huile, fibres de bois lâches et autres contaminants. Les revêtements précédents doivent être complètement enlevés. Pour assurer une pénétration adéquate, les surfaces exposées aux intempéries, sales ou moisies doivent être nettoyées avec le nettoyant pour terrasses *Olympic* avant d'appliquer le produit. Après le rinçage, s'assurer que la surface est exempte de toute eau stagnante. Enlever par ponçage les estampilles de catégorie ou les marques de crayon.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE OU AUX VAPEURS DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Pour contrôler l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH, bien l'ajuster et éviter tout contact avec la peau. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations. Suivre ces instructions pour contrôler l'exposition à d'autres substances dangereuses pouvant se dégager pendant la préparation de la surface.

MOISISSURES : Enlever les taches de moisissure avec le nettoyant pour terrasses *Olympic*. Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette.

CLÔTURES, PAREMENTS ET TERRASSES : Nettoyer les surfaces exposées aux intempéries, sales ou présentant des moisissures avec le nettoyant pour terrasses *Olympic*. Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette des produits.

SAIGNEMENTS DES TANINS : Certains bois, comme le séquoia et le cèdre, contiennent des tanins naturels hydrosolubles, colorants extractibles du bois, qui tendent à migrer vers la surface. En cas de saignement des tanins du bois, laisser le revêtement sécher complètement, puis laver avec une solution de détergent doux et rincer à l'eau claire.

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette des produits.

INFORMATION SUR L'APPLICATION

UTILISER DANS DES CONDITIONS DE VENTILATION ADÉQUATES. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Lire tous les renseignements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit. Les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en appelant le 1 800 463-7426.

Bien mélanger avant, puis souvent pendant l'utilisation.

Essai : L'aspect des couleurs transparentes varie selon les essences de bois, la couleur, le grain et la texture. Avant l'application, faire un essai sur une petite partie cachée pour vous assurer que la pénétration, l'aspect et la couleur seront acceptables.

Bois préalablement enduit : Si le produit ne pénètre pas la surface et est toujours collant après 12 heures, cette dernière ne convient pas à un scellant hydrofuge.

Bois humide : Si le bois est trop humide pour permettre la pénétration, laisser sécher davantage et faire un nouvel essai pour la pénétration du produit.

Lorsque plusieurs contenants sont utilisés, les mélanger ensemble pour s'assurer de l'uniformité de la couleur.

Méthode d'application : Appliquer une couche mince à l'aide d'outils de haute qualité : pinceau, tampon pour peinture/teinture ou pulvérisateur. Après une application au rouleau ou au pulvérisateur, toujours uniformiser au pinceau pour obtenir de meilleurs résultats. Pour éviter les marques de chevauchement, n'appliquer que sur quelques planches à la fois et garder le bord de l'application humide. Ne pas saturer ou créer de flaques sur les surfaces horizontales.

Appliquer lorsque la température ambiante et des surfaces sont comprises entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F) et qu'elles resteront supérieures à 2 °C (35 °F) pendant les 24 heures suivantes. Éviter d'appliquer sous les rayons directs du soleil ou sur des surfaces chaudes.

Dilution : NE PAS DILUER.

PRÉCAUTIONS

Avant d'utiliser les produits énumérés dans cette fiche, lire attentivement chaque étiquette de produit et suivre les indications pour leur utilisation. Lire et respecter tous les avertissements et les précautions des étiquettes des produits.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Refermer le contenant après chaque usage.

DANGER DE COMBUSTION. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

PREMIERS SOINS : PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT CAUSER UNE IRRITATION. Éviter tout contact du produit avec les yeux et la peau. Éviter d'inhaler les vapeurs et les brumes de pulvérisation. Porter des lunettes de sécurité, des vêtements protecteurs et des gants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. En cas de surexposition, obtenir immédiatement des soins médicaux. Apporter les informations contenues sur l'étiquette.

Ce produit est destiné à un usage grand public. Pour une utilisation en milieu de travail, les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en appelant le 1 866 660-2220. LIRE LA FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS : 1 514 645-1320 OU 1 866 660-2220.

GARANTIE DE SATISFACTION

Le fabricant garantit votre entière satisfaction à l'égard du rendement de ce produit POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS SUR TERRASSES ET 4 ANS SUR CLÔTURES ET PAREMENTS à condition que le produit ait été appliqué et entretenu conformément aux directives sur l'étiquette. La présente garantie de satisfaction DE 3 ANS SUR TERRASSES ET 4 ANS SUR CLÔTURES ET PAREMENTS n'est pas cessible. Elle ne s'applique pas en cas de problèmes à l'égard du produit qui sont attribuables à des facteurs hors du contrôle du fabricant comme des vices de construction, des dommages causés par des tiers au film de revêtement, le mauvais état du subjectile, une application inadéquate, etc. Si vous n'êtes pas satisfait comme promis, veuillez retourner la portion inutilisée du produit à l'endroit où vous l'avez acheté, avec le reçu de la transaction. Le remboursement du prix payé pour le produit ou le remplacement du produit par un produit de valeur égale consistera en votre unique recours. **La présente garantie exclut expressément la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre nécessaire pour l'enlèvement ou l'application de tout revêtement, ainsi que les dommages indirects, spéciaux, consécutifs et accessoires. www.olympicstains.ca**

Le *Logo PPG* est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. *Olympic, Olympic & Design WaterGuard, Scuff Guard et SunBlock* sont des marques déposées de PPG Architectural Finishes, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.

PPG Revêtements Architecturaux Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272 États-Unis
www.olympicstains.ca

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
2505, de la Métropole
Longueuil, QC, Canada, J4G 1E5

Services techniques 450 442-2220
1 866 660-2220
Télécopieur : 450 679-8893
1 800 278-8893

Architecte/Concepteur
1-888-PPG-IDEA