

#### Description du produit

Apprêt-scelleur et sous-couche au latex formulé spécialement pour des surfaces d'intérieur et d'extérieur déjà peintes ou vernies.

S'applique aussi sur des panneaux neufs de gypse, du plâtre neuf et sec, des réparations de plâtre, du bois nu (sauf les bois riches en tanins, tels que le cèdre ou le séquoia) ou de la maçonnerie.

#### Avantages

- Peut aider dans l'obtention de crédits LEED<sup>MD</sup> (Leadership in Energy and Environmental Design) 2009.
- Bonne adhérence.
- Scelle efficacement et donne un meilleur aspect aux couches de finition.
- Ne soulève pas les fibres des panneaux de gypse.
- Peut être poncé facilement.
- Haut pouvoir cachant.
- Prêt à l'emploi et facile à appliquer.
- Sèche rapidement.
- Produit à base d'eau qui permet de nettoyer les outils à l'eau.
- Faible teneur en composés organiques volatils (COV); respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en COV des revêtements architecturaux.

#### Couleur disponible

870-177 Blanc

#### Projets

##### Environnement

Intérieur et extérieur.

##### Utilisation

Travaux neufs et travaux d'entretien.

Sites résidentiels et commerciaux.

Surfaces horizontales et verticales.

##### Surfaces

Surfaces poreuses : gypse neuf, plâtre neuf et sec, maçonnerie, béton, stuc ou bois nu sans saignement (ne pas utiliser sur les bois riches en tanins, tels que le cèdre ou le séquoia).

Surfaces déjà peintes ou vernies, en bon état et convenablement préparées.

##### Remarques

Doit être recouvert d'une peinture de finition.

Ne pas appliquer directement sur les métaux ferreux nus (fer, acier).

N'est pas formulé pour être utilisé sur les marches d'escaliers ou les planchers soumis à une circulation intensive.

Éviter l'utilisation d'une solution de sulfate de zinc sur le plâtre avant d'appliquer cet apprêt-scelleur.

Ne pas mélanger à d'autres peintures ou diluants.

#### Certifications\*

MPI # 6 Apprêt, latex pour bois extérieur

\* Type MPI #39 Apprêt, latex pour bois intérieur

\* Type MPI #50 Apprêt scelleur, latex intérieur

(\*Type : produit dont les caractéristiques se rapprochent de la norme).

#### Garantie limitée

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

#### Caractéristiques techniques (21 °C (70 °F))

##### Aspect

Opaque

##### Niveau de lustre

Sans objet (apprêt)

- Reflet à 60° : sans objet
- Reflet à 85° : sans objet

##### Composition

- Diluant : eau
- Liant : 100 % acrylique

##### Composés organiques volatils (COV)\*

Selon ASTM D3960-05 : < 100 g/L

Règlement canadien : < 200 g/L

*L'ajout de colorant introduira des COV.*

##### Viscosité\*

Prêt à l'emploi (100 ± 5 unités Krebs)

*Spécification de fabrication, la viscosité de travail peut varier.*

**Densité\*** 1,3 ± 0,1 kg/L

**Solides en volume\*** 28 %

**Solides en poids\*** 44 %

**Inflammabilité** Ininflammable

**Point d'éclair\*** Sans objet

##### Taux d'étalement par couche

3,78 L : 37 à 42 m<sup>2</sup> (400 à 450 pi<sup>2</sup>)

35,7 m<sup>2</sup> par 3,78 L à 1 mil de film sec.

9,4 m<sup>2</sup> par litre à 1 mil de film sec.

*Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.*

##### Épaisseurs requises du film\*

- Mouillé : 91 à 102 µm

3,6 à 4,0 mils

- Sec : 26 à 29 µm

1,0 à 1,1 mils

##### Temps de séchage\*

- Au toucher : 30 à 60 minutes

- Hors poussière : 1 à 2 heures

- Avant de recouvrir : 2 à 4 heures

- Avant de résister à la pluie : 24 heures

- Durcissement complet : 14 jours

Doublez le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur 50 %.

*Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.*

\*Données techniques à partir du : 870-177

## Préparation des surfaces

Les surfaces doivent être propres et sèches.

Enlever peinture cloquée ou écaillée, saleté, poussière moisissure, huile, cire, farinage, efflorescence, rouille et tout autre contaminant de surface.

**Surfaces nues :** Poncer la surface du ciment à joint et retirer régulièrement les résidus.

Éviter de poncer le gypse nu.

**Béton et maçonnerie :** Les surfaces neuves doivent être âgées d'au moins 28 jours, être entièrement sèches et sans sels d'efflorescence.

**Surfaces peintes :** Enlever la peinture cloquée ou écaillée, le farinage et l'efflorescence avec une brosse métallique, en grattant, en ponçant et/ou par lavage à la pression. Poncer les contours jusqu'à ce qu'ils soient lisses.

Éliminer les taches causées par la moisissure avec une solution d'eau de Javel (1 partie d'eau de Javel et 3 parties d'eau). Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Rincer à fond à l'eau et bien laisser sécher.

Enlever tout contaminant de surface avec un nettoyant approprié. Rincer à fond à l'eau et bien laisser sécher.

Poncer les endroits rugueux et ternir les surfaces brillantes ou peintes à l'alkyde pour assurer une bonne adhérence. Éliminer les résidus de ponçage.

**PRÉCAUTION :** Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. Nettoyer la surface en profondeur avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Suivre ces instructions pour contrôler l'exposition aux substances dangereuses susceptibles de se dégager pendant la préparation de la surface.

**AVERTISSEMENT !** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE OU AUX VAPEURS DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Pour contrôler l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH, bien l'ajuster et éviter tout contact avec la peau. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

**Bois :** Le bois non peint ou en mauvaise condition doit être poncé jusqu'à ce que la surface soit lisse et bien nettoyé pour éliminer la poussière. Si le bois exsude de la résine, gratter l'excès et nettoyer la surface avec de l'alcool ou un diluant à peinture avant de sceller les nœuds et les veines de résine avec de la gomme-laque.

Avant l'utilisation, couvrir ou masquer les surfaces qui ne sont pas à peindre, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité.

**Communiquer avec votre représentant local pour toutes questions additionnelles concernant la préparation des surfaces.**

## Systemes recommandés selon les surfaces

**Panneaux de gypse, ciment à joint sec ou stuc :**

- *Sico Expert 870-177;*
- Revêtements de finition Sico Expert ou Ecosource, au choix; deux couches pour une meilleure durabilité et apparence.

**Béton et maçonnerie :**

- Surfaces rugueuses : Obturateur pour béton *Sico Expert 675-115;*
- *Sico Expert 870-177;*
- Revêtements de finition Sico Expert ou Ecosource, au choix; deux couches pour une meilleure durabilité et apparence.

**Bois neuf ou remis à nu :**

- Bois nu (sauf les bois riches en tanin, tels que le cèdre ou le séquoia) : Apprêt *Sico Expert 870-177* certains types de bois sujets aux taches peuvent nécessiter deux couches. Laisser sécher chaque couche de 12 à 16 heures;
- Revêtements de finition Sico Expert ou Ecosource, au choix; deux couches pour une meilleure durabilité et apparence.

**Métal galvanisé, aluminium ou cuivre exposé aux intempéries:**

- *Sico Expert 870-177;*
- Revêtements de finition Sico Expert ou Ecosource, au choix; deux couches pour une meilleure durabilité et apparence.

**Surfaces déjà peintes et en bon état :**

- *Sico Expert 870-177;*
- Revêtements de finition Sico Expert ou Ecosource, au choix; deux couches pour une meilleure durabilité et apparence.

## **Recommandations**

### **Conditions d'application**

Température : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)  
(idéale 20 °C ± 5 °C [68 °F ± 9 °F])

Humidité relative : Idéale entre 15 et 55 %, maximum 85 %.

Ces conditions doivent rester constantes pendant l'application, ainsi que les 24 heures suivantes. Les basses températures, l'humidité élevée, les couches épaisses et la faible ventilation prolongent le temps de séchage.

La surface doit avoir une température qui est supérieure au point de rosée d'au moins 3 °C (5 °F). Ne pas appliquer directement sous les rayons du soleil ou par journée de grands vents. Ne pas appliquer si des températures plus basses sont prévues dans les 3 à 6 heures. Ne pas appliquer s'il y a risque de pluie dans les 24 heures.

### **Outils**

- Pinceau : Soies synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau : 10 mm (3/8 po)
- \*Pistolet (sans air)
  - buse : 0,013 à 0,017 po;
  - pression : 1 500 à 2 000 lb/po<sup>2</sup>

Toujours utiliser un équipement de qualité supérieure.

\*Les valeurs peuvent varier selon le fabricant de l'équipement.

### **Nettoyage des outils**

Enlever le plus de produit possible et nettoyer les outils à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.

### **Entreposage et transport**

Conserver dans un endroit sec, entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F). Dans ces conditions, les contenants jamais ouverts pourront se conserver jusqu'à environ 5 ans à compter de la date de fabrication. PROTÉGER CONTRE LE GEL.

### **Élimination des résidus**

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement.

Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

## **Application**

POUR APPLICATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT. NON CONÇU OU ÉTIQUETÉ POUR UTILISATION PAR LE CONSOMMATEUR.

Ne pas le diluer. Bien mélanger avant, puis occasionnellement pendant l'application. Transvider la peinture dont vous avez besoin dans un autre contenant afin d'éviter de la contaminer. Maintenir fermés les contenants non utilisés.

Appliquer le produit, sans oubli ni surcharge, en respectant son taux d'étalement.

Bien aérer. Respecter le temps de séchage entre les couches. Une humidité élevée ou une basse température ralentira le séchage du produit. Appliquer la finition; deux couches pour une meilleure durabilité et apparence.

Pour plus d'informations, visiter le site [www.sico.ca](http://www.sico.ca) ou appeler le service à la clientèle au 1 800 463-7426.

## **Mesures de sécurité**

Entreposer dans un lieu sûr. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité des produits. Pour une utilisation en milieu de travail, les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en appelant le 1 800 463-7426. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Porter l'équipement de protection personnelle requis; gants et équipement de protection des yeux ou du visage. Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Éviter de respirer les bruines de pulvérisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver soigneusement après manipulation.

**Attention** : Susceptible de provoquer le cancer. Émet des fumées toxiques lorsque chauffé. *Agents photosensibles* : En cas de contact accidentel avec les yeux, éviter toute exposition simultanée au soleil ou à d'autres sources de rayonnement ultraviolet susceptibles d'accroître la sensibilité des yeux. En cas de contact accidentel avec la peau, éviter toute exposition simultanée au soleil ou à d'autres sources de rayonnement ultraviolet susceptibles d'accroître la sensibilité de la peau.

**Premiers soins** : En cas de malaise ou de surexposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

Informations d'urgence relatives aux déversements : 1 514 645-1320 ou 1 800 463-7426.

## **Entretien des surfaces**

Doit être recouvert d'une peinture de finition.

PPG Revêtements Architecturaux estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.  
2505, de la Métropole  
Longueuil, QC, Canada, J4G 1E5

Le *logo PPG* est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc., *Sico Expert*, *Sico*, *Ecosource* et *Corrostop* sont des marques déposées du groupe PPG. *MPI* est une marque de commerce du Master Painters Institute, Inc. *LEED* est une marque déposée de « US Green Building Council ».