

**Descripción** El P330-1400 es un Sellador Sintético de un solo componente, gris, de secado rápido de uso general.

<b>Productos</b>	Sellador Sintético:	P330-1400	
	Disolvente:	P830-2065	Rápido
		P830-2075	Medio
		P830-2085	Lento
		P830-2095	Extra lento
		P830-2097	Súper lento

### Ideal para usar sobre:

Superficies pintadas antiguas en buenas condiciones, relleno, primarios de superficie ValuePRO™, limpios y lijados apropiadamente. Para obtener óptimos resultados no lo use directamente sobre metal descubierto.

P330-1100	Primario Autodecapante
P330-1200	Primario Epóxico
P330-1300	Primario Acrílico de Superficie
P330-1700	Primario de Superficie de Alta Cobertura 2K
P330-1800	Primario para Plásticos

**Recubrimientos compatibles:** Value-PRO VA, VU y VB/VBP

### Preparación de la Superficie

Superficies pintadas antiguas: Lave con agua y jabón y enjuague completamente. Elimine la brea y grasa con


Limpiador P830-2066. Lije y vuelva a limpiar con limpiador P830-2066 antes de aplicar el P330-1400.

### Lijado



Lijar a mano con grano 400 mojado  
O lijarse a máquina con grano 360 seco

### Mezcla



Primario	P330-1400
Disolvente	P830-20XX

<b>Por volumen:</b>	<b>Aditivos</b>
4 partes	• Ninguno
1 parte	

Vida útil:	Indefinida
------------	------------

---

## Aplicación



Pistola convencional:	Boquilla 1.3 -1.6 mm Presión de aire 2.81 – 3.51 Kg/cm <sup>2</sup> (40 -50 psi) en la pistola
Pistola HVLP:	Boquilla 1.2 -1.5 mm Presión de aire 0.7 Kg/cm <sup>2</sup> (10 psi) en la boquilla HVLP: Consulte los requisitos de presión de entrada del fabricante.

---

## Capas



1 capa totalmente húmeda  
(0.6-1.0 mils de película seca)

---

## Secado



Secado al aire  
(a 21° C/70° F): 15 min. para recubrir.  
Si no se recubre en 3 días, raspe y vuelva a aplicar el P330-1400.

Seco al tacto: 15 min.  
Para manipular: 1½ hrs.  
Seco completamente: 24 hrs.

---

## Notas sobre el proceso

El P330-1400 **no** puede entintarse.

Después de usar limpie inmediatamente el equipo con disolvente Value-PRO u otro disolvente adecuado. Deseche los residuos según los reglamentos aplicables.

**COV** Paquete = 4.0 lb/gal., Aplicado (4:1) = 4.6 lb/gal.  
**Rendimiento** 550 pies<sup>2</sup>/gal., a 1 mil de capa seca.

---

---

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, vea las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y las Etiquetas.

INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS MÉDICAS Y CONTROL DE DERRAMES:  
EE.UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 91-800-00-214

---