NEXA AUTOCOLOR

HDP N3.4

ENERO 2005

P565-909
1K ETCH PRIMER (PRIMARIO ADHERENTE 1K)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El P565-909 es un Primario adherente gris neutro, que puede usarse directamente bajo capas de acabado 2K. Está diseñado y formulado para áreas lijadas a fondo hasta descubrir el metal, y para pequeñas reparaciones puntuales. Para lograr un desempeño óptimo en áreas grandes debe usarse Primario Adherente sin Cromatos o Primario Adherente de Larga Vida.

- **Secado rápido = tiempo de procesamiento reducido**
- **Cómodo sistema 1K = de uso sencillo**
- **Excelente adherencia = menos reelaboración**
- **Sistema Spectral Grey (SG05) = capas de color reducidas**




PRIMARIO ADHERENTE 1K

PRODUCTOS

P565-909	***Primario Adherente 1K***
P850-1692	***Thinner – Temperaturas Bajas***
P850-1693	***Thinner – Temperaturas Medias***
P850-1694	***Thinner – Temperaturas Altas***
P850-1695	***Thinner – Temperaturas muy Altas****

ESTOS PRODUCTOS SON UNICAMENTE PARA PINTURA PROFESIONAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES

PROCESO

RELACION DE MEZCLA 	P565-909 1 parte P850-16XX 1 parte
VISCOSIDAD Y VIDA UTIL 	**Viscosidad:** 18-20 segundos DIN 4 @ 21 ºC (70 ºF) **Vida útil:** Indefinida
PISTOLA PULVERIZADORA Y PRESION DE AIRE 	**Sifón:** 1,6 – 1,8 mm (0,063" – 0,070") 45-60 psi en la pistola. **Gravedad:** 1,3 – 1,6 mm (0,050" – 0,063") 45-60 psi en la pistola. **HVLP:** 0,8 – 1,5 mm (0,031" – 0,059") Presión en la tapa: máx. 10 psi. Presión de fluido: 3-8 psi (copa presurizada) (**HVLP:** para saber la presión de entrada necesaria, consulte las recomendaciones del fabricante de la pistola).
APLICACIÓN 	**2 manos simples** (aprox. 0,025 mm / 1,0 mil)
TIEMPO DE EVAPORACIÓN 	**5 - 8 minutos** entre manos.
TIEMPO DE SECADO 	**5 - 10 minutos** @ 21 ºC (70 ºF) Aumente el tiempo de secado si la temperatura fuera menor que 21 ºC (70 ºF). **Lijado:** el Primario Adherente 1K no necesita lijado antes de aplicar la capa de acabado. Si se necesitara lijar, deje pasar un tiempo de secado de 30 minutos y alise con papel ultrafino, en húmedo o en seco.

PRIMARIO ADHERENTE 1K

SUSTRATOS

El Primario Adherente 1K puede aplicarse sobre acero desnudo, aluminio, metales galvanizados y resanadores de Plástico Reforzado con Vidrio (GRP) / Fibra de Vidrio y poliéster, después del desengrasado y lijado a máquina con P180-P220 en seco.

REPINTABILIDAD

El Primario Adherente 1K puede recubrirse directamente con acabados 2K. También pueden aplicarse sobre el Primario Adherente 1K todos los productos Subcapa de Nexa Autocolor.

*Debido a su característica de evaporación lenta, el uso del Thinner P850-1695 en subcapas puede extender los tiempos de secado. Puede ser nece sario un tiempo de evaporación y un tiempo de secado adicionales antes de lijar o de repintar. Para obtener información adicional, consulte la Guía de Selección de Endurecedores y Thinners.

LIMPIEZA DEL EQUIPAMIENTO

Solventes de limpieza aprobados.

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO 2K

Producto:	P565-909
Categoría:	Pretratamiento
Compuestos orgánicos volátiles (VOC) en empaque:	678 g/L (5,66 libras/galón)
Compuestos orgánicos volátiles (VOC) (Listo para Usar):	755 g/L (6,3 libras/galón) (Máximo)
Sólidos en peso (Listo para Usar):	19,5 % @ 1:1
Sólidos en volumen (Listo para Usar):	11,9 % @ 1:1

Para obtener información adicional, por favor contacte con:

Nexa Autocolor-USA
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
(Estados Unidos de América)

Nexa Autocolor-Canada
2301 Royal Windsor Drive
Mississauga, Ontario L5J 1K5
(Canadá)

Nexa Autocolor es una marca registrada de PPG Industries
©2005 PPG Industries