OMNI AU INFORMACIÓN DE PRODUCTO

MP181 1K Primer de Superficie
MP281 1K Primer de Superficie Gris Claro

Antecedentes
MP181 y MP281 son primers de superficie gris de secado rápido de un componente y alto rendimiento diseñados para centros de colisión automotrices de hoy en día.

MP181/MP281 1K Primers de Superficie
Primer
MP181 1K Primer de Superficie
MP281 1K Primer de Superficie Gris Claro
Reductor
MR185 Rápido, MR186 Mediano, MR187 Lento, MS250 Solvente de Bajo VOC

Substratos Compatibles
Acabados Reacabados y originales (OEM) curados, limpiados y lijados
Masilla Rellenadora para Plásticos lijada y limpiada
Acero galvanizado y aluminio limpiados, lijados y con primer imprimante
MP170 Primer Epóxico
MP176 Primer Imprimante
MP178 Primer de Plásticos
MX198 Primer Poliester
MP210 1K Primer Altos Sólidos
MP211 2K Primer Altos Sólidos

Preparación
Limpieza de Superficie
MX190 Limpiador, MX191 Limpiador de Bajo VOC, MX192 Limpiador de Plásticos
Lijado
Lija # 120 - 180 sobre metal desnudo, para resultados máximos primero aplicar MP176 Primer Imprimante o MP170 Primer Epóxico
Lija # 180 - 240 sobre acabados viejos, masilla rellenadora de plásticos.

Mezcla
Proporción

MP181/MP281	:	Reductor MR o *MS250
1		1

*** Solvente MS250 se tiene que usar para cumplir con la Regulación Nacional de Reacabados Automotrices de los EE.UU.**

Mezcla (Continuación)
Entintando y Aditivos
Ninguno

Aplicación
Manos

2 - 4 manos
Presión de Aire

HVLP	8 - 10 psi en la boquilla
Convencional	40- 50 psi en la pistola

Especificaciones de la pistola
1.6 - 1.8 mm o equivalente

Tiempo de Secado
Entre manos

5 - 10 minutos a 70ºF (21ºC)
Secado al Aire

30 minutos a 70ºF (21ºC) para pulir y recubrir

Limpieza
Limpiar las pistolas, tazas, contenedores, etc., completamente con Reductores MR, Solvente de Propósito General MS 100 u otro solvente apropiado para limpiar después de cada uso.
Siga las reglas del EPA para almacenar y deshacerse de los desperdicios de pintura a base de solventes.

Propiedades
VOC

Directo del Envase (MP181/MP281)	4.6 lb./gal.
Aplicado (1:1c/Solvente MS250)	4.8 lb./gal. max.
Aplicado (1:1c/Reductor MR)	5.8 lb./gal. max.

Espesor secado por cada mano
Aplicado (1:1) 1.0 - 1.2 milésimas
Rendimiento Teórico por pies^2 a 1 milésima
Aplicado (1:1) 281 pies^2/ gal., sin desperdicio

SP600

Limitaciones
OMNI™ AU o Primer MX no se pueden mezclar con ningún componente de otras líneas de productos.

Importante
El contenido de este envase puede tener que mezclarse con otros componentes antes de aplicar el producto. Antes de abrir el envase, asegúrese de entender los mensajes de precaución en las etiquetas de todos los componentes ya que la mezcla reunirá los riesgos de todos y cada uno de los componentes. El equipo de rociar se debe manejar con cuidado y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Siga las instrucciones de la etiqueta para el uso del respirador. Use protección de ojos y piel. Observe todas las precauciones aplicables.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales y las etiquetas para información adicional de seguridad y instrucciones de manejo.

INFORMACIÓN MEDICA O CONTROL DE DERRAMES LLAME A (304) 843-1300; EN CANADÁ (514) 645-1320; EN MÉXICO SETIQ (01) 800-00-214.

©2000 PPG Industries