SYSTÈME DE REFINITION GLOBAL

Information de produit

D759 Base de matage

Description du produit

On peut ajouter la base de matage D759 à la Couleur GLOBAL DG ainsi qu'aux incolores D800, D893 et D894 pour créer une apparence satinée ou matte afin de les finis d'origine ou pour créer un fini spécial.

Préparation du substrat



Toujours laver la surface à peindre à l'eau savonneuse puis appliquer le nettoyant Global approprié. Voir le bulletin sur les nettoyants Global EU-134F pour obtenir plus de renseignements sur le choix et le mode d'emploi. S'assurer que le substrat est bien propre et sec avant et après le travail d'application.



Nettoyez les surfaces en plastique avec l'agent D846 dégraissant pour des plastiques.


Voyez la fiche technique pour système de refinition Global appropriée pour de pleins détails de processus.



Avant d'appliquer le D759 sur un fini d'origine séché au four ou sur l'Apprêt GLOBAL recommandé, poncez la surface à l'eau avec un papier de grade européen P600-800/ américain 400-500 ou à sec avec un papier abrasif de grade européen P400-600/américain 360-400.


GUIDE D'APPLICATION – D759 Base de matage

Rapport de mélange avec Couleur DG :



Fini Mat

DG : 3 vol
D884/D887 : 1 vol
*D- Diluant: 2 vol
D759 : 3 vol



Satin Finish

DG : 3 vol
D884/D887 : 1 vol
*D- Diluant : 1 vol
D759 : 1,5 vol

Durée de vie 8 - 10 h à 68°F / 20°C

Consulter la fiche technique de la Couleur DG (EU-01F) pour les informations sur l'application.

Rapport de mélange avec D893 Incolore de Performance à Faible Teneur en COV :



Fini Mat

D893 : 3 vol
D884/D887 : 1 vol
*D- Diluant : 2 vol
D759 : 3 vol



Satin Finish

D893 : 3 vol
D884/D887 : 1 vol
*D- Diluant : 2 vol
D759 : 2 vol

Durée de vie 1 - 2 h à 68°F / 20°C

Consulter la fiche technique de la D893 Incolore (EU-112F) pour les informations sur l'application.

Rapport de mélange avec D894 Incolore à Haute Teneur en Solides :



Matt Finish

D894 : 3 vol
D884/D887/D897 : 1 vol
*D-Thinner : 2 vol
D759 : 3 vol



Satin Finish

D894 : 3 vol
D884/D887/D897 : 2 vol
*D-Thinner : 2 vol
D759 : 2 vol

Note : D897 peut seulement être employé comme durcisseur dans D894. Il n'est pas compatible avec aucun autre produit.

Durée de vie 1 h à 68°F / 20°C


Consulter la fiche technique de la D894 Incolore (EU-100F) pour les informations sur l'application.

Rapport de mélange avec D8121 :



Matt Finish

D8121 : 3 vol
D82xx : 1 vol
D87x : 1 vol
D759 : 3 vol




Satin Finish

D8121 : 3 vol
D82xx : 1 vol
D87x : 1 vol
D759 : 1 vol

Durée de vie 4 h à 68°F / 20°C


Consulter la fiche technique de la D8121 (EU-141F) pour les informations sur l'application.

Rapport de mélange avec D8150 :



Matt Finish

D8150 : 3 vol
D82xx : 1 vol
D87x : 2 vol
D759 : 3 vol



Satin Finish

D8150 : 3 vol
D82xx : 1 vol
D87x : 2 vol
D759 : 2 vol

Durée de vie 8 - 10 h à 68°F / 20°C

Consulter la fiche technique de la Couleur DG (EU-01F) pour les informations sur l'application.

* Employez les tables ci-dessous pour choisir le durcisseur et le diluant selon la méthode et la température d'action sèches.

Hardener Selection		**Thinner Selection**	
D884	Air sec / Usage universel	D870	Jusqu'à 18 °C / 65 °F
D897	Air sec / Résistant aux marques	D871	18 ° - 25 °C / 65 ° - 77 °F
D887	Stoving / Résistant aux marques	D872	25 ° - 35 °C / 77 ° - 95 °F
		D873	Au-dessus de 35 °C / 95 °F
		D8700	Peut remplacer jusqu'à 25 % de niveaux plus minces recommandés en conditions très chaudes.

Pour les conditions de température et d'humidité extrêmes (>35 °C (95 °F) et >70 % H.R.), il est recommandé d'utiliser le Retardateur D8700, Diluant très lent D873 et/ou 0,5 – 1 oz à Additif de Prolongation D886 par pinte U.S. PàP.

GUIDE D'APPLICATION

Données techniques

VOC

(D759)	719 grammes par litre / 6,0 lb par gal. US
(DG:D884:D872:D759) 3:1:2:3	622 grammes per litre / 5,19 lb par gal. US
(DG: D887:D872:D759) 3:1:2:3	624 grammes per litre / 5,21 lb par gal. US
(DG:D884:D872:D759) 3:1:1:1.5	574 grammes per litre / 4,71 lb par gal. US
(DG:D887:D872:D759) 3:1:1:1.5	568 grammes per litre / 4,74 lb par gal. US
(D893:D884:D872:D759) 3:1:2:3	612 grammes per litre / 5,11 lb par gal. US
(D893:D887:D872:D759) 3:1:2:3	615 grammes per litre / 5,13 lb par gal. US
(D893:D884:D872:D759) 3:1:2:2	598 grammes per litre / 4,99 lb par gal. US
(D893:D887:D872:D759) 3:1:2:2	601 grammes per litre / 5,02 lb par gal. US
(D894:D884:D872:D759) 3:1:2:3	610 grammes per litre / 5,09 lb par gal. US
(D894:D887:D872:D759) 3:1:2:3	612 grammes per litre / 5,11 lb par gal. US
(D894:D897:D872:D759) 3:1:2:3	612 grammes per litre / 5,11 lb par gal. US
(D894:D884:D872:D759) 3:1:2:2	595 grammes per litre / 4,97 lb par gal. US
(D894:D887:D872:D759) 3:1:2:2	600 grammes per litre / 5,0 lb par gal. US
(D894:D897:D872:D759) 3:1:2:2	600 grammes per litre / 5,0 lb par gal. US
(D8150:D82XX:D87X:D759) 3:1:2:3	605 grammes per litre/ 5,04 lb par gal. US
(D8150:D82XX:D87X:D759) 3:1:2:2	589 grammes per litre/ 4,91 lb par gal. US

2,1 COV


(D8121:D82XX:D87XX:D759) 3:1:1:3	505 grammes par litre/ 4,21 lb par gal. US
(D8121:D82XX:D87XX:D759) 3:1:1:1	383 grammes par litre/ 3,19 lb par ga l. US

3,5 COV

(D8121:D82XX:D87XX:D759) 3:1:1:3	559 grammes par litre/ 4,66 lb par gal. US
(D8121:D82XX:D87XX:D759) 3:1:1:1	487 grammes par litre/ 4,06 lb par gal. US

Santé et sécurité

Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour obtenir plus de renseignements sur les consignes de sécurité et de manutention.







- Le contenu doit être mélangé avec d'autres composants avant de pouvoir être utilisé. Avant d'ouvrir les contenants, lire attentivement les mises en garde sur les étiquettes et les fiches signalétiques de tous les composants, car les dangers inhérents à chacun se retrouvent dans le produit mélangé.
- Une mauvaise utilisation ou manutention, comme des techniques de pulvérisation inadéquates, des mesures d'ingénirie insuffisantes ou le manque d'équipement nécessaire pour la protection personnelle, peuvent présenter des dangers ou occasionner des blessures.
- Suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation pour prévenir les blessures ou réduire les risques d'incendie.
- S'assurer qu'il y a une ventilation adéquate pour contrôler les risques, tant pour la santé que d'incendie.
- Suivre les directives de l'entreprise, les fiches signalétiques des produits et les recommendations du fabricant du respirateur pour choisir et bien utiliser la protection respiratoire. S'assurer que les employés sont bien formés et qu'ils utilisent les respirateurs en respectant les règles de sécurité de l'entreprise et les règlements en vigueur.
- Porter tout l'équipement de protection personnelle approprié pour protéger les yeux et la peau. En cas de blessure, se reporter aux procédures de premiers soins indiquées sur les fiches signalétiques.
- En tout temps, prendre les précautions qui s'imposent et suivre les mesures de sécurité et d'hygiène adéquates.

POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE (514) 645 1320, AU CANADA OU LE (412) 434-4515, AUX U.S.A.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et devraient être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes devraient être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de PPG Industries. Les procédures d'application sont seulement décrites à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme des déclarations ou des garanties quant au rendement, aux résultats, et aux possibilités d'adaptation à divers usages. PPG Industries ne renonce pas à ses droits en matière de contrefaçon de brevet dans l'usage de toute formule ou de tout procédé figurant dans les présentes.

Refinition automobile PPG

Leader mondial en matière de finis automobiles

PPG Industries
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1-800-647-6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-888-310-4762