




FBCH500

FBCH500 es un instrumento de difuminado de color que se puede combinar con el Color de base FBCH listo para rociar con el fin de crear un difuminado de color en las reparaciones invisibles por zonas. Después de aplicar el color FBCH listo para rociar en la zona de reparación que se quiere cubrir, mezcle el Difuminado transparente FBCH500 como se muestra a continuación y utilícelo como sea necesario para destacar el difuminado de color al realizar una reparación invisible antes de aplicar el revestimiento transparente.

Mezcla del Difuminado transparente FBCH500 por volumen

1. Vierta 6 onzas de FBCH500
2. Agregue 2 onzas de endurecedor F3259 o F3260
3. Agregue 2 onzas de aditivo F3440
4. Agregue 1 a 2 onzas de color FBCH listo para rociar.

Esta mezcla le dará de 11 a 12 onzas de difuminado de color listo para aplicar.



Mezcla del Difuminado transparente FBCH500 en una báscula digital

1. Seleccione la columna con la cantidad de agente mezclador listo para aplicar que desee mezclar.
2. Coloque un envase o un depósito de la pistola de rociado en la báscula y póngala en ceros.
3. Vierta hasta el número de partes de cada producto solicitado en la columna (acumulativo).

Producto	8 onzas	12 onzas	16 onzas	24 onzas	36 onzas
Difuminado transparente FBCH500	131 partes	197 partes	263 partes	394 partes	590 partes
Endurecedor F3259 o F3260	181 partes	271 partes	361 partes	541 partes	812 partes
Aditivo F3440	226 partes	339 partes	451 partes	677 partes	1,015 partes
Color FBCH (listo para rociar)	271 partes	406 partes	541 partes	812 partes	1,218 partes

Una vez que haya agregado todos los componentes, mezcle bien con la mano.

- Rocíe el color listo para rociar sobre la zona de reparación preparada con imprimador hasta alcanzar la cobertura deseada.
- Rocíe el difuminado de color FBCH500 diluido como se especifica arriba sobre toda la zona de reparación, definiendo cada capa hasta alcanzar un difuminado invisible mediante prácticas de difuminado estándar.
- Aplique un revestimiento transparente *Delfleet* recomendado sobre toda la zona de reparación con FBCH/FBCH500. (Consulte la Hoja de Datos del Producto DFT-001 FBCH para obtener más información sobre los revestimientos transparentes compatibles).
- Una vez que la zona de reparación haya secado, esta se puede pulir con una almohadilla de espuma si es necesario.
- Si es necesario puede aplicar FBCH500 listo para rociar como "capa inicial húmeda" sobre toda la zona de reparación antes de aplicar el color sobre colores altamente metálicos.
- **No aplique el Disolvente para difuminado SXA840 directamente sobre el color FBCH.**
- Para obtener más instrucciones sobre el difuminado, asista al Curso de Capacitación PPG720: Reparaciones por zonas y entintado con color de *Delfleet*.
- Para obtener más información sobre la Capa base de poliuretano con alto contenido de sólidos FBCH consulte DFT-004.

Combinaciones RTS:	FBCH500 : F3259 o F3260 : F3440	FBCH500 : F3259 o F3260 : F3440 : Color FBCH RTS
Proporción de volumen	6 : 2 : 2	6 : 2 : 2 : 1-2
Categoría de uso aplicable	Revestimiento de acabado uniforme	Revestimiento de acabado uniforme
COV real	311 (g/L) 2.6 (libras/galón)	304 a 315 (g/L) 2.54 a 2.63 (libras/galón)
COV reglamentario (menos agua y exentos)	388 (g/L) 3.24 (libras/galón)	379 a 393 (g/L) 3.16 a 3.28 (libras/galón)
Densidad	1014 (g/L) 8.46 (libras/galón)	1014 a 1032 (g/L) 8.46 a 8.61 (libras/galón)
% de peso de volátiles	50.5%	48.9 a 50.8
% de peso de agua	0.0%	0.0%
% de peso de exentos	19.8%	19.4 a 19.8%
% de volumen de agua	0.0%	0.0%
% de volumen de exentos	19.7%	19.7%

Salud y seguridad:



Las hojas de datos de seguridad de los productos de PPG mencionados en esta publicación están disponibles en www.ppgcommercialcoatings.com (busque "seguridad" o "SDS") o de su proveedor de productos de PPG.

Para obtener información adicional sobre este producto, consulte las hojas de datos de seguridad y las etiquetas.

EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O INFORMACIÓN DE CONTROL DE DERRAMES EN LOS EE.UU. LLAME AL 1 (412) 434-4515; EN CANADÁ 1 (514) 645-1320 Y EN MÉXICO AL 01-800-00-21-400.

Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesionalmente capacitado que utilice el equipo apropiado y no se deben vender al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberán usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se respetan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta. Las declaraciones y los métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocidas a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben considerarse declaraciones o garantías del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado. PPG Industries no garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier fórmula o proceso descrito en el presente documento.



PPG Industries
Revestimiento Comerciales
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1-800-647-6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-888-310-4762