

2008-03-06

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO
ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW

E0100V

Preparaty przygotowawcze Część 1 Odrdzewiacz P800-127

PRODUKT	OPIS
P800-127	Odrdzewiacz

OPIS PRODUKTU

P800-127 służy do usuwania resztek rdzy z gołej stali i aluminium bezpośrednio przed lakierowaniem.

P800-127 może być również używany na gołą stal (przed szlifowaniem), aby oczyścić powierzchnię, zwiększając przyczepność i ochronę przed korozją aplikowanego systemu lakierniczego.


PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Odrdzewiacz P800-127 powinien być stosowany bezpośrednio na gołą stal lub gołe aluminium.

UWAGA: Nie wolno stosować na galwanizowane i ocynkowane powierzchnie.

Karta Techniczna Produktu

PROCES

	P800-127 Woda 1 jedn. 2 jedn. Wymieszaj w polietylenowym lub gumowym naczyniu.
	Należy wylać P800-127 na metal i czyścić przy pomocy szczotki o długim trzonku. W razie konieczności, na przykład na nierównej powierzchni, należy użyć czerwonej włókniny ścierniej, np. Scotchbrite™. Na powierzchniach z aluminium używaj wyłącznie czerwonej włókniny ścierniej. Pozostaw na odrdzewianej powierzchni, aż do całkowitego usunięcia korozji. UWAGA! Nie dopuść do zaschnięcia P800-127 na oczyszczanej powierzchni. Zwiększ ilość produktu, jeżeli zaczyna wysychać. Splucz dokładnie preparat z podłoża przy pomocy czystej wody. Zmytą powierzchnię osusz dokładnie, tak szybko jak to możliwe, zapobiegając powstawaniu plam.
KOLEJNA WARSTWA	Tak szybko, jak to możliwe, nałóż wytrawiający podkład Nexa Autocolor na oczyszczoną powierzchnię, dla uzyskania maksymalnej trwałości.
UWAGA!	Podczas stosowania P800-127 należy bezwzględnie używać rękawic i okularów ochronnych.

Karta Techniczna Produktu



LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Unijny limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.a) wynosi 850 g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 850 g/l.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

BEZWZGLĘDnie ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.



PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

