

Datum revize: 2011-10-04

PRODUKTY JSOU URČENY POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

# L0700V

Tento technický list nahrazuje všechny dostupné předchozí verze

## Příprava a čištění plastových podkladů Čističe na plasty P273-1050 a P273-1333

PRODUKT	POPIS
P273-1050	Antistatický čistič
P273-1333	Čistič na plasty

### POPIS PRODUKTU

Nexa Autocolor Plastic Painting System obsahuje řadu produktů pro úspěšné lakování všech lakovatelných plastových podkladů\*, od čištění a přípravy, přes strukturování až po finální lakování.

Péčlivá příprava a čištění jsou pro úspěšnou povrchovou úpravu plastových dílů zásadní. Systém pro čištění a přípravu plastů je navržen tak, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku se základy a vrchními krycími laky Nexa Autocolor.


P273-1333, čistič na plasty je čisticí vodou ředitelný roztok, navržený k odstranění separačních činidel a znečišťujících látek, stejně jako vrstvy nečistot vzniklé při provozu vozidla.

P273-1050, antistatický čistič je antistatická činidlo s jedinečným složením pro plastové díly. Je navržen tak, aby zabraňoval tvorbě elektrostatického náboje a zajišťoval bezprašnou povrchovou úpravu.

**\*Poznámka!** Některé druhy PE se považují za nelakovatelné a některé základní nátěrové hmoty nejsou vhodné pro použití na substráty mimořádně citlivé na rozpouštědla, jako je polystyren (PS). Podrobné informace viz příslušný technický list.

## PROCES

## PRO POUŽITÍ NA NEUPRAVENÉ HOLÉ PLASTOVÉ PODKLADY S VÝJIMKOU PLASTŮ CITLIVÝCH NA ŘEZPOUŠTĚDLA


**Krok 1. Čistič na plasty P273-1333**

Míchejte s vodou  
P273-1333                    1 díl  
Voda                            1 díl

Nanášejte pomocí Scotchbrite™ Grey Ultrafine, jemně obracejte celou plochu povrchu.

Důkladně opláchněte čistou vodou a nechte oschnout.

Pokud voda tvoří na povrchu kapky nebo pěny, proces zopakujte.

**Krok 2. P273-1050 Antistatický čistič**

Připraven k použití.

Naneste na celou plochu plastového dílu, určenou k lakování.

Použijte jednu čistou utěrku pro nanášení a druhou čistou utěrku pro utírání.

## PŘEDZÁKLADOVANÝ PLASTOVÝ PODKLAD




Předzákladovaný plast by měl být obroušen pomocí P600/P800.

Použijte měkkou pěnovou podložku např. 3M™, aby nedošlo k probroušení výrobního základu.

Případná probroušená místa přelakujte pomocí P572-2000 základu na plasty ve spreji.

Po obroušení naposledy očistěte povrch pomocí vhodného předčističe a poté aplikujte vhodný 2K základ nebo plnič Nexa Autocolor.

## PLASTY CITLIVÉ NA ŘEZPOUŠTĚDLA



Míchejte s vodou  
P273-1333                    1 díl  
Voda                            2 díly

Očistěte povrch pomocí P273-1333 ZA použití Scotchbrite Grey Ultrafine.

Poté povrch očistěte vhodným předčističem.

**NEAPLIKUJTE ANTISTATICKÝ ČISTIČ P273-1050 !**

## LIKVIDACE ODPADŮ



Se zbytky musí být zacházeno podle místních platných předpisů.

# Technický list



**TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ**

Skladovací teplota: 5 až 35°C

Skladujte v souladu s místně příslušnými předpisy. Skladujte v originálních obalech, chráněných proti přímému slunečnímu záření, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené až do doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

**VOC INFORMACE**

Limit koncentrace organických těkavých látek podle předpisů Evropské Unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.a) ve formě připravené k použití je max. 850 g/litr. Obsah organických těkavých látek ve formě připravené k použití je max. 850 g/litr.

**BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ**

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.

Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce: [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)



PPG Industries Poland Sp. z o.o.  
(Oddział w Warszawie)  
Ul. Bodycha 47 05-816 Michałowice, Poland  
Tel.: +48 22 753 03 10  
Fax: +48 22 753 03 13  
[www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)



Dovozce a distributor pro ČR:  
Auto Fit, spol. s .r.o.  
Václavská 112a  
619 00 Brno  
Tel.: +420 548 213 987-9  
Fax: +420 548 213 990  
E-mail: [info@autofit.cz](mailto:info@autofit.cz)  
[www.autofit.cz](http://www.autofit.cz)

