

Produktdatablad

December 2006

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG



U1130V

HS fyldende primer-surfacer P565-1027 /1028 – grå/hvid

Produkt	Beskrivelse
P565-1027/8	HS fyldende primer-surfacer – grå/hvid
P210-982	EHS Turbo Plus hærder
P210-821	Turbo Plus hærder - langsom
P210-822	Turbo Plus hærder - mellem
P852-1792	EHS Turbo Plus additivfortynder – mellem
P852-1794	EHS Turbo Plus reparationsfortynder

Produktbeskrivelse

P565-1027 og P565-1028 HS fyldende primer er højtydende 2K bindelag til brug under Nexa Autocolor 2K toplakker. Når P565-1027/1028 bruges sammen med EHS Turbo Plus hjælpeprodukter, har de et sprøjteklart VOC-indhold på mindre end 540 g/l.

P565-1027 og P565-1028 HS fyldende primer-surfacer er specielt beregnede til påføring på store områder. De kan bruges til vådt-i-vådt og fyldende påføring og har efter tørring gode slibeegenskaber.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.





Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

Standard og hurtig proces

	EHS-påføring (under 540 g/l VOC)	MS-påføring (under 540 g/l VOC)
 Standard lagtykkelse, inkl. vådt-i-vådt og non-sanding Fyldende påføring	P565-1027/1028 7 dele P210-982 1 del P852-1792/4 1 del P565-1027/1028 7 dele P210-982 1 del	P565-1027/1028 4 dele P210-821/-822 1 del
	Potlife ved 20° C: 1 time Rens pistolen straks efter brug	Potlife ved 20° C: 1-2 timer Rens pistolen straks efter brug
	Standard lagtykkelse 23-29 sek. DIN4 (35-45 sek. BSB4)	
	Overliggende kop eller sugefødning: 1,6-1,8 mm Lufthættetryk: 3,7-4,0 bar (55-60 psi) Trykfødning: 1,0-1,4 mm	
	Overliggende kop eller sugefødning: 1,6-1,8 mm Lufthættetryk: Maks. 0,675 bar (10 psi) Trykfødning: 0,85-1,4 mm HVLP/lav-VOC	
	10-15 minutter mellem lagene afhængig af tør lagtykkelse og tørreforhold. Afluftning i 15-30 minutter før ovntørring.	
	Lufttørring (20° C): Støvtør: 10-15 min. Klæbefri: 30-60 min. Gennemtør: 4 timer Kan overlakeres vådt-i-vådt efter mindst 30 minutters lufttørring Ved overlakering med Turbo Plus metallic basefarve skal tørretiden være mindst 2 timer, da der ellers kan forekomme opkogning af lakfilmen.	Ovntørring v/lave ovntemperaturer (60° C metaltemperatur): Gennemtør: 30 min.
	Vådslibning: P600 eller finere Solid farver P860 eller finere Basefarver	
	Maskinslibning: P240 eller finere Solid farver P360 eller finere Basefarver	



Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.



Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

	Ekspres funktion (under 540 g/l VOC)
 Standard fyldende funktion	P565-1027/1028 7 dele P210-982 1 del P852-1792/4 1 del
	Potlife ved 20° C: 15 min. Rens pistolen straks efter brug
	Standard lagtykkelse 23-29 sek. DIN4 (35-45 sek. BSB4)
	<u>Overliggende kop eller sugefødning:</u> 1,6-1, mm Lufthættetryk: 3,7-4,0 bar (55-60 psi) Må ikke bruges i et system med overliggende kop
 H V L P	<u>Overliggende kop eller sugefødning:</u> 1,6-1,8 mm Lufthættetryk: Maks. 0,675 bar (10 psi) Må ikke bruges i et system med overliggende kop
	5 minutter mellem lagene afhængig af tør lagtykkelse og tørreforhold. Afluftning i 5-10 minutter før oventørring.
	Ovntørring/ovntørring v/lave temperaturer 30° C: 20 min. 40° C: 10 min. Kan slibes, så snart det er koldt.
	Vådslibning: P600 eller finere Solid farver P860 eller finere Basefarver
	Maskinslibning: P240 eller finere Solid farver. P360 eller finere Basefarver



Noter til den generelle proces

BEMÆRK:

Anbefales ikke til påføring direkte på metal.
Brug etch-primer og læs det pågældende produktdatablad.

UNDERLAG:

Stål
Rustfrit stål
Aluminium
Galvaniseret stål
Zintec

Sund fabrikslak
Sund fabriksprimer
Sund gammel lak (2K)
Sund elektroforese
Glasfiber (GRP)
"Glasonite"

KLARGØRING:

Slib grundigt med P180-P240 maskinrondeller til tørslibning eller P180-P400 våd- og tørpapir. Rens derefter med P850-1378

Der skal så forprimes med etch primer P565-625 primecoat eller P565-767 CFE primer

Slib grundigt med P240-P320 maskinrondeller til tørslibning eller P400 våd- og tørpapir. Rens derefter med P850-1378

OVERLAKERING:

Tørretider afhænger af lagtykkelse og tørreforhold. Som for andre primere vil længere tørretider før overlakering give et flottere færdigt resultat.

Påfør toplak – brug EHS Turbo Plus eller CT Aquabase.

Kan også overlakeres med en hvilken som helst Nexa Autocolor CT 2K toplak.

Når CT Aquabase (P962-serien) bruges, er det vigtigt, at P565-1027/1028 er gennemtør før påføring af Aquabase-basefarven.

TONING:

P565-1027/1028 kan tones. EHS Turbo Plus tonefarver kan tilsættes i et forhold af maks. 5 % til P565-1027/1028, der så skal aktiveres og fortyndes ifølge procesanbefalingerne for P565-1027/1028.

Læs mere om klargøring af bestemte underlag i produktdatabladet "Klargøring og forbehandling", Q0100.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad



VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 540 g/liter VOC. VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 540 g/liter. Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 4343 6566
Fax: 4343 8188

Produktdatablad



Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger**DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.**