

Produktdatablad

September 2006

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG



U0830V

HS vådt-i-vådt fylder P565-897 – EHS-system

Produkt	Beskrivelse
P565-897	HS vådt-i-vådt bindelag - offwhite
P210-982	EHS Turbo Plus hærder - mellem
P850-1391	Turbo Plus langsom fortynder
P850-1392	Turbo Plus mellem-fortynder
P850-1393	Turbo Plus hurtig fortynder
P100-2020	Fleksibelt additiv til plast

Produktbeskrivelse

P565-897 er et hurtigt tørrende isocyanat-hærdet 2K acrylprodukt med fremragende vedhæftning på forskellige underlag og giver fortrinlig glans på efterfølgende 2K toplakker. Det kan tones med Turbo Plus EHS-basefarver eller brugsklare farver til brug som tonbart fylder. Når dette produkt bruges sammen med EHS Turbo Plus hærder, er dets brugsklare VOC-indhold lavere end 540 g/l.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale,
gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.




Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

Standard og hurtig proces

	P565-897 (tone eller utoget) 5 dele P210-982 1 del P850-13XX 2 dele
	Potlife ved 20° C: Ca. 60 minutter Aktivér mellem lagene. Rens pistolen straks efter brug
	15 -17 sek. v/DIN4 (19-22 sek. BSB4) ved 20° C
	1,0-1,4 mm Brug HVLP-sprøjteudstyr
	1 eller 2 enkeltlag afhængig af den ønskede lagtykkelse
	10-15 minutter mellem lagene afhængig af lagtykkelse og tørreforhold. Afluftning i 30 minutter før påføring af toplak.
	Lufttørring (20° C) Overlakering: 30 minutter ved påføring vådt-i-vådt. Når P565-897 påføres på etch-primere (f.eks. P565-625/-767), er det vigtigt at påføre toplakken eller basefarven inden for den angivne overlakeringstid. Hvis den står længere, og overlakeres efter 6 timer, kan filmen koge op. Ovntørring ved en metaltemperatur på: 50° C: 60 minutter 60° C: 30 minutter
	Normalt skal P565-897 ikke slibes og skal påføres toplak umiddelbart. Men hvis der er smuds i bindelaget, kan man slibe det let, når det er hårdt, med P600 eller finere slibepapir. Hvis P565-897 ovntørres, kan det slibes efter ovennævnte ovntørringstider: Våd- eller tørslibning: P600 eller finere Tør maskinslibning: P320 eller finere

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

Produktdatablad



DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

UNDERLAG OG KLARGØRING

Grundigt rengjort og evt. slebet fabriksprimer og OE-lak, gammel 2K lak, CT etch-primer, 1K og 2K bindelag og glasfiber.

NOTER:

1. P565-897 må **IKKE** påføres områder med bart stål (f.eks. gennemslibninger osv.), når den bruges til renovering.
2. Må **IKKE** påføres på gammel eller ny syntetisk alkydtoplak.
3. Dette produkt anbefales kun til hele paneler og bør ikke bruges til plet- eller delvise reparationer.
4. Omhyggelig klargøring af underlaget sikrer en førsteklasses finish.

Læs mere i produktdatabladet "Klargøring og forbehandling", Q0100.

OVERLAKERING

P565-897 kan overlakeres med en hvilken som helst Nexa Autocolor CT 2K toplak. Vær omhyggelig med at overholde tiderne for overlakering, navnlig for metallic basefarver, for at forhindre opkogning. Læs mere i det tilhørende produktdatablad.

Normalt kan P565-897 stå i op til 2 dage uden slibning før overlakering, men hvis P565-897 står i mere end 2 dage, skal den slibes før overlakering.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale,
gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger



INFORMATION OM PÅFØRINGSUDSTYR**HVLP**

Den bedst egnede HVLP-pistol til påføring af CT-produkter er et trykfødningssystem.

Lufthættetryk: Maks. 0,675 bar (10 psi)

Sprøjtetryk: Maks. 0,3-1,0 bar (5-15 psi)

Hvis der anvendes lange slanger, skal farvetrykket øges.

TØRRING

De nævnte tørretider er cirkatider og afhænger af tørreforhold samt lagtykkelse. Dårlig ventilation, temperaturer under 20° C og for stor lagtykkelse vil forlænge tørretiderne.

VALG AF HÆRDER OG FORTYNDER

Valget af hærder- og fortynderkombination afhænger af den anvendte pistolopsætning, ventilation, temperatur, påføringsforhold, arbejdets størrelse og personlige præferencer.

SLIBNING

Normalt kan P565-897 stå i 2 dage uden slibning før overlakering, men hvis P565-897 står i mere end 2 dage, skal den slibes før påføring af toplak.

LAKERING AF PLAST

P565-897 kan påføres klargjort lakeret plast. Klargør plasten grundigt med afrensning og slibning. Den kan også påføres på grundet plast (læs mere i databladet for Lakeringssystem til plast, Y0100). Hvis P565-897 påføres på fleksibel plast, skal den blandes som beskrevet herunder:

	Fleksibel plast	Meget fleksibel plast
P565-897	5 dele	2 dele
Fleksibelt additiv til plast (P100-2020)	1 del	1 del

EFTER tilsætning af P100-2020 aktiveres og fortyndes på normal vis.

Tilsætning af P100-2020 forlænger tørretiderne.

TONING

P565-897 kan tones. Tilsæt op til maks. 10 % EHS Turbo Plus til den uaktiverede P565-897. Derefter aktiveres og fortyndes produktet ifølge procesanbefalingerne for P565-897.

BEMÆRK OGSÅ:

P852-serien (additive fortyndere) må **IKKE** bruges sammen med P565-897.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale,

gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktatblad



VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 540 g/liter VOC.

VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 540 g/liter.

Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.



Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produkt datablad