

Produktdatablad

Oktober 2008



INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

L0900V

Påføring af primer på plastunderlag P572-212 og P572-173

Produkt	Beskrivelse
P572-212	Speciel vedhæftnings primer til PP og PE
P572-173	Plastik vedhæftnings primer
P850-149x	2K fortyndere
P850-169x	2K lav-VOC fortyndere

Produktbeskrivelse

Nexa Autocolors lakeringssystem til plast omfatter forskellige produkter til en vellykket lakering af alle lakeringsbare plastunderlag* fra rensning og klargøring til struktureffekter og påføring af toplak.

P572-212 Speciel vedhæftnings primer til PP og PE er en sprøjteklar transparent vedhæftnings primer med ringe fyldeevne beregnet til brug på PE*, PP og PP/EPDM.

P572-173 Plastik vedhæftnings primer er en fleksibel, pigmenteret primer til brug på PUR, PC, PA og Pocan (PBT), ABS, PPO og fleksibel PVC.

Disse to vedhæftnings primere kan blandes i et 2k system og påføres, når man ikke kender plastunderlagets type.


Grundig klargøring og afrensning er vigtigt for en vellykket reparation af plastdele. **Nexa Autocolors** rensnings- og klargøringssystem til plast er beregnet til at give den bedste ydelse for primer- og toplakssystemerne. **Se det tekniske datablad om rensning og klargøring af plastunderlag (L0700V).**

* Bemærk: Nogle PE-kvaliteter anses for at være umulige at lakere. Disse vedhæftnings primere egner sig ikke til underlag, der er meget følsomme over for opløsningsmidler, som f.eks. polystyren (PS).

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

PROCES			
	P572-173 Plastik vedhæftnings Primer	P572-212 Speciel vedhæftnings primer til PP og PE	P572-173 / P572-212 2K blanding
UNDERLAG	PUR, PC, PA, PBT, ABS, PPO, fleksibel PVC	PE, PP, PP/EPDM	Ukendt underlag
	P572-173 3 dele P850-149x P850-169X 1 part	Klar til brug	P572-173 3 dele P572-212 1 part
	20-23 sek. BSB4 (16 -18 sek. DIN4)	Leveres sprøjteklar.	Blandingen er sprøjteklar. Potlife (20° C) 8 timer
	1,4-1,6 mm 3,0-3,7 bar (45-55 psi)	1,4-1,6 mm 2,7 bar (40 psi)	1,4-1,6 mm 3,0-3,7 bar (45-55 psi)
	2 enkeltlag eller 1 dobbeltlag	1 dobbeltlag	2 enkeltlag eller 1 dobbeltlag
	Tørring (20° C): 1 time før påføring af toplak	Tørring (20° C): 15-20 min. før påføring af toplak	Tørring (20° C): 15-20 min. før påføring af toplak
OVER- LAKERING	Alle primere kan overlakeres med ethvert Nexa Autocolor 2K , Aquabase og Aquabase Plus toplakssystem eller et 2K bindelag, hvis der kræves en større lagtykkelse. Læs mere i det tekniske datablad Påføring af toplak på plastunderlag.		
BEMÆRK	Lavere tryk – 2,0-2,3 bar (30-35 psi) – kan bruges ved lakering af kantede plastdele.		



Innovative reparationsløsninger

VOC-OPLYSNINGER

Dette produkt hører ikke under EU-direktiv 2004/42 og er derfor ikke klassificeret i nogen VOC-produktkategori.

Produktet kan bruges af professionelle bilreparatører.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på

<http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66

Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

