

Produktdatablad

November 2006 (ændret 30.01.09)

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG



Z0100V

EHS Turbo Plus™ hurtig reparationsproces

Produkt	Beskrivelse
P565-1027/8	HS primer-surfacer
P498- & P494-serien	EHS Turbo Plus blandingsbaser/færdig-blandet lak
P210-982	EHS Turbo Plus mellemhæder
P852-1799	Hurtig reparationsfortynder

Produktbeskrivelse

EHS Turbo Plus hurtig reparationsfortynder bruges sammen med P565-1027/8 og EHS Turbo Plus solidfarver i et lav-VOC-system med meget kortere gennemtørringstider ved ovntørring og samme flotte glans og holdbarhed, der til fulde opfylder flådeoperatørernes høje standarder.

I sprøjteklar stand er produktets VOC-indhold mindre end 420 g/l og primerens er mindre end 540 g/l.



Produktdatablad



Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.



© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Proces		
	HVLP og konventionel påføring	
	Primer	Direct Gloss (DG)
	P565-1027/8 7 dele P210-982 1 del P852-1799 1 del	EHS Turbo Plus P498-, P494- 3 dele P210-982 2 dele P852-1799 1 del
	Potlife ved 20° C: 15 min. Rens pistolen straks efter brug	Potlife ved 20° C: 10 min. Rens pistolen straks efter brug
	25-32 sek. BSB4 ved 20° C (19-24 sek. DIN4 ved 20° C) For at sikre optimal påføring skal laktemperaturen være 18-25° C	25-32 sek. BSB4 ved 20° C (19-24 sek. DIN4 ved 20° C) For at sikre optimal påføring skal laktemperaturen være 18-25° C
	<u>Overliggende kop/sugefødning</u> 1,4-1,8 mm Lufthættetryk: Maks. 0,675 bar (10 psi)	<u>Overliggende kop/sugefødning</u> 1,4-1,8 mm Lufthættetryk: Maks. 0,675 bar (10 psi)
	2 enkeltlag 50-70 µm	2 enkeltlag 40-60 µm
	Maks. 5 minutter mellem lagene	Maks. 5 minutter mellem lagene
	Lufttørring (20° C): Støvtør: 15 minutter Håndteringstør: 1 time Gennemtør: 2 timer Ovntørring ved en metaltemperatur på: 30° C 20 minutter 40° C 10 minutter Gennemtør Afkølet	Lufttørring (20° C): Støvtør: 15 minutter Håndteringstør: 1 time Gennemtør: 2 timer Ovntørring ved en metaltemperatur på: 30° C 30 minutter 40° C 15 minutter Gennemtør Afkølet
OVERLAKE- RING	Når produktet er gennemtørt	Når produktet er gennemtørt



Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Noter til den generelle proces

UNDERLAG OG KLARGØRING

Hvis slibning er nødvendig, anbefales følgende kvaliteter sandpapir:

Våd- eller tørslibning: P600 - P800

Tør maskinslibning: P280 - P320

INFORMATION OM HVLP-PÅFØRINGSUDSTYR

Disse produkter må ikke bruges i et normalt trykfødningsystem, produktet er ideelt for Pural-mix brug

TØRRING

De nævnte tørretider er omtrentlige og afhænger af tørreforhold samt lagtykkelse. Dårlig ventilation, temperaturer under 20° C og for stor lagtykkelse vil forlænge tørretiderne.

TIL P498- OG P494-TOPLAKSERIEN

VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.d) i brugsklar form er maks. 420 g/liter VOC.

VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 420 g/liter.

Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

TIL PRIMER P565-1027/-1028

VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 540 g/liter VOC.

VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 540 g/liter.

Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia

Midtager 29

2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66

Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

