Produktdatablad

Juni 2009

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

H6080V

WB Epoxyprimer
P950-2028

Produkt	*Beskrivelse*
P950-2028	WB epoxyprimer - grå
P980-2029	Aktivator til WB epoxyprimer
P980-230	Aquabase fortynder
P980-2350	Aquabase højtemperaturfortynder
P980-5000	Aquabase Plus fortynder
P980-5050	Aquabase Plus højtemperaturfortynder

Produktbeskrivelse

P950-2028 er en lav-VOC, vandfortyndbar 2K epoxyprimer. Denne primer er nem at bruge og har fremragende egenskaber som sealer på underlag, der er følsomme over for opløsningsmidler. Den er hurtigtørrende og har fremragende korrosionsbestandighed. Den kan anvendes både som våd i våd-og slibesandning. Den er udviklet til alle Nexa Autocolor 2K bindelag, 2K HS+ toplak (P471), **Aquabase**™ basefarve (P965) og **Aquabase** Plus basefarve (P989).

Underlag

P950-2028 kan påføres:

Omhyggeligt slebet og affedtet bart metal.
Korrekt klargjort galvaniseret stål, Zintec, aluminium og letmetal.
Sund og omhyggeligt slebet glasfiber, polyesterspartel, fabriksprimere og sund, gammel lak.


Produktdatablad

PROCES



	Efter volumen	Efter vægt
P950-2028	8	110 g
P980-2029	1	10 g
P980-230 / P980-5000*	2 - 3	20-30 g

Vigtigt: Bland primer og hærder, indtil produktet er ensartet **før** tilsætning af fortynder. Bland igen efter tilsætning af fortynder. Der kræves en induktionsperiode på 10 minutter efter blanding og før brug.
* P980-2350/-5050 fortyndere skal bruges ved høje temperaturer (over 35° C).



Potlife 2 timer ved 20° C.

Bemærk: Materialet stivner ikke, men må ikke bruges 2 timer efter blanding.




30-35 sek. DIN4 ved 20° C



Dyse
1,3-1,4 mm
Tryk: 0,7 bar/maks. 10 psi lufttryk
Brug sprøjtepistol med overliggende kop for at opnå de bedste resultater.



Maks. 1-2 enkeltlag
(15 - 20 µm)



Lad området lufte af i 15 minutter mellem lagene.
Eller indtil primeren er mat.
Tynde lag kan tørres forsigtigt med en blæser.



Lufttørres – kan slibes forsigtigt efter 20 minutter



Pletprimer til sarte underlag

Slibning -	Slib kanten på sprøjtestøvet let med fint sandpapir eller en fin svamp, P1200 eller finere
Overlakering -	Efter tørring med blæser, eller når den er helt mat.

OVER-LAKE-RING

Primeren kan overlakeres med alle Nexa Autocolor 2K bindelag eller direkte med 2K HS+ toplak (P471), **Aquabase**™ basefarve (P965) og **Aquabase** Plus basefarve (P989).

Produktdatablad

Innovative reparationsløsninger

PROCES VED SLIBNING

	Efter volumen	Efter vægt
P950-2028	8	110 g
P980-2029	1	10 g
P980-230 / P980-5000*	1	10 g

Vigtigt: Bland primer og hærder, indtil produktet er ensartet **før** tilsætning af fortynder. Bland igen efter tilsætning af fortynder. Der kræves en induktionsperiode på 10 minutter efter blanding og før brug.
* P980-2350/-5050 fortyndere skal bruges ved høje temperaturer (over 35° C).

Potlife 1.5 time ved 20° C.
Bemærk: Materialet stivner ikke, men må ikke bruges 1.5 timer efter blanding.

60-65 sek. DIN4 ved 20° C

Dyse
1,6-1,8 mm
Tryk: Efter sprøjtepistolfabrikantens anbefalinger.
Brug sprøjtepistol med overliggende kop for at opnå de bedste resultater.

Maks. 2 - 3 enkeltlag (100 - 150 µm)

Tillad mellem 5 – 10 min. afluftning mellem lagene ved 20°C eller til primeren er mat.
Tillad mellem 5 – 10 min. afluftning ved 20°C eller til primeren er mat før tørring .

Kan tørslibes efter 30 min. ved 60 °C

VOC-OPLYSNINGER
EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 540 g/liter VOC.
VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 540 g/liter.
Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på
http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2008 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries

Innovative reparationsløsninger

Product Data Sheet