

Produktdatablad

Februar 2010

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG



J1800V

**2K mat klarlak
P190-103**

Produkt	Beskrivelse
P190-103	2K mat klarlak
P210-842/8430	2K HS hærder
P850-1692/1693/1694	2K lav-VOC fortyndere
P850-1490/-1491/-1492/-1493 -1494/-1495	2K fortyndere

Produktbeskrivelse

P190-103 er en alsidig mat 2K kvalitetsacrylklarlak, der er beregnet til specialreparationer af områder, der kræver en mat finish, og kan påføres stift plast uden at skulle tilsætte særlige additiver.

P190-103 kan bruges på alle Nexa Autocolor basefarvesystemer. Den giver en hård og holdbar lak og egner sig til reparationer af enhver type. Når den bruges sammen med P210-842 hærder, giver den et mat udseende med god fyldeevne. Der kan opnås en kombination af hurtig tørring og høj ydelse, så reparationstiderne kan reduceres betydeligt.

Underlag/klargøring

P190-103 bør kun påføres:

- 2K basefarve i P422-serien
- Aquabase™ basefarve i P965-serien
- Aquabase Plus basefarve i P989-serien
- Klargjort sund eksisterende lak. Eksisterende lak bør først slibes (f.eks. med Scotch-Brite™ ultrafin grå og/eller P562-100) og renses med en egnet for-rengører før påføring af P190-103.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

Produktatblad



Noter til den generelle proces

UDDUSNINGSPROCES

Lakér hele sektionen – brug ikke uddusning.

VALG AF HÆRDER

P210-842/8430 HS hærder

Bemærk! Ved høje temperaturer kan det være nødvendigt at bruge langsommere fortyndere.

OVERLAKERING

P190-103 kan overlakeres efter gennemtørringstiden.

RETTELSE OG POLERING

Må ikke poleres.

LAKERING AF PLAST

P190-103 er allerede blødgjort og egner sig derfor til brug på plast. Se det tekniske datablad Lakeringssystemer til plast. Brug standard Nexa Autocolor Lakeringssystemet til plast (se det tekniske datablad).

BEMÆRK OGSÅ:

1. For at opnå en optimal påføring skal både lufttemperaturen i kabinen og lakkens temperatur være over 20° C. Det bedste resultat opnås ved at give lakken tid nok til at nå kabinens temperatur, før lakken påføres.
2. Ved brug af 2K produktet er det vigtigt at rense pistolen straks efter brug.

VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.e) i brugsklar form er maks. 840 g/liter VOC.

VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 840 g/liter.

Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på

<http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66

Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **2K**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2010 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

