Produktdatablad

April 2010

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

S0100V

CF etch-primer
P565-767

Produkt	*Beskrivelse*
P565-767	*CF etch-primer*
P275-533	*Mellem-aktivator*
P850-1393	*Turbo Plus™ Fast Thinner*
P851-396	*Hurtig fortynder*

Produktbeskrivelse

En kromatfri 2K etch-primer med god fyldeevne. Den er hurtigtørrende, har gode korrosionsbestandige egenskaber og god vedhæftning på mange forskellige underlag.

PRODUKTTYPE

Syrekatalyseret etch-primer.





Produktdatablad

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2010 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

PROCES

	KONVENTIONEL	HVLP
	P565-767 1 del P275-533 1 del	P565-767 1 del P275-533 1 del
		
	18-20 DIN4 (23-27 sek. BSB4) Tilpas viskositeten ved at tilsætte små mængder hurtig fortynder P851-396 eller Turbo Plus hurtig fortynder P850-1393. Tilsæt IKKE mere aktivator.	18-20 DIN4 (23-27 sek. BSB4) Tilpas viskositeten ved at tilsætte små mængder hurtig fortynder P851-396 eller Turbo Plus hurtig fortynder P850-1393. Tilsæt IKKE mere aktivator.
	Dyse: 1,4-1,8 mm Lufttryk: 3,3-4,3 bar (50-65 psi)	Dyse: 1,0-1,4 mm Trykluftforbrug: 15-17 CFM Lufttryk: Maks. 0,675 bar (10 psi)
	2 enkeltlag giver en lagtykkelse på 25 µm	2 enkeltlag giver en lagtykkelse på 25 µm
	10 minutter mellem lagene.	10 minutter mellem lagene.
	Lufttørring 30 min. - 1 time ved 20° C før overlakering. Afluftning i min. 10 minutter, ovntørring i 20 min. ved 50° C metaltemperatur.	Lufttørring 30 min. - 1 time ved 20° C før overlakering. Afluftning i min. 10 minutter, ovntørring i 20 min. ved 50° C metaltemperatur.

Produktdatablad

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2010 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

NOTER TIL DEN GENERELLE PROCES

UNDERLAG OG KLARGØRING

Underlaget, der skal lakeres, skal være tørt, rent, fri for korrosion, fedt og slipmidler. Underlag skal affedtes grundigt med **Nexa Autocolor** opløsningsmiddel.

UNDERLAG	KLARGØRING	NOTER
Stål Zintec Forvitret galvaniseret stål Sund fabriksprimer Sund gammel lak	Sandblæs stålet Slib grundigt med P280-P320 våd- eller tørpapir eller P180-P220 til maskinslibning. Tør af med Spirit Wipe.	Rust og valsehud skal fjernes fra stålet Gammel syntetisk lak skal være gennemhærdet Anbefales ikke på termoplast
Glasfiber (GRP)	Rens med Bodykleen P273-901, slib grundigt og rens med Prep-Pak 1 P850-1367	
Aluminium	Aluminiumunderlag skal slibes meget grundigt med P280-P320 våd- eller tørpapir eller P180-P220 til maskinslibning. Tør af med Spirit Wipe.	Gammel syntetisk lak skal være godt hærdet og må ikke gennembløde overfladen.
Varmcoatet galvaniseret stål	Behandles med bejdseopløsning (A273-1041) før påføring af primer	

OVERLAKERING

Kan overlakeres med et hvilket som helst **Nexa Autocolor** CT 2K bindelag eller direkte med Turbo Plus og Turbo Plus HS toplakker, med undtagelse af Epoxy Primer .

P565-767 anbefales **IKKE** til brug under syntetiske toplakker, såsom HI-Gloss 383.

DÆKKEEVNE

Ca. 9 m2 pr. liter aktiveret lak ved en tør lagtykkelse på 12,5 µm.

SLIBNING

Kan slibes i hånden, når den er tør (min. 2 timer ved 20° C) med P600-P800 (våd- og tørslibning).

POTLIFE

Kun frisk blandet materiale giver den bedste beskyttelse mod korrosion. For at opnå maksimal vedhæftning bør blandet materiale bruges inden for 24 timer.

Produktdatablad

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2010 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

VOC-OPLYSNINGER
EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 780 g/liter VOC.
VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 780 g/liter.
Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på **http://www.nexaautocolor.com**

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge

Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

Produktdatablad

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2010 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.