

Produktdatablad

December 2010



INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

L0800V

Påføring af primer på plastunderlag P572-2000, P572-2001 og P572-2004

Produkt	Beskrivelse
P572-2000	Aerosolprimer til plast
P572-2001	1K vedhæftningsprimer til plast
P572-2004	Plast vedhæftningsprimer

Produktbeskrivelse

Nexa Autocolors lakeringssystem til plast omfatter forskellige produkter til en vellykket reparation af alle lakeringsbare plastunderlag* fra rensning og klargøring til struktureffekter og påføring af toplak.

P572-2001 1K vedhæftningsprimer til plast er en hurtig, transparent 1K primer, der egner sig til alle lakeringsbare plastunderlag og fjerner behovet for at identificere plasttypen før påføring.

P572-2000 aerosolprimer til plast er en hurtig, gennemsigtig 1K primer i en aerosol. Den har et lavt indhold af pigmenter, så den kan bruges som vejledning under påføring. Den egner sig til brug på alle lakeringsbare plastunderlag* og fjerner behovet for at identificere plasttypen før påføring. Den er beregnet til brug som primer på pletreparationer eller små dele.

P572-2004 er en fleksibel primer er klar til brug på opløsningsmiddel følsomme plast såsom 1K

Grundig klargøring og afrensning er vigtigt for en vellykket reparation af plastdele. **Nexa Autocolors** rensnings- og klargøringssystem til plast er beregnet til at give den bedste ydelse for vedhæftningsprimer- og toplaksystemerne.

Se produktdatabladet om rensning og klargøring af plastunderlag (L0700).




* Bemærk: Nogle PE-kvaliteter anses for at være umulige at lakere. Disse vedhæftnings primere egner sig ikke til underlag, der er meget følsomme over for opløsningsmidler, som f.eks. polystyren (PS).

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

Proces

	P572-2000 Aerosol Primer til Plast		P572-2001 1K Vedhæftnings Primer til Plast	P572-2004 Vedhæftnings Primer til Plast
	Ryst aerosoldåsen i mindst 1 minut før brug. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og dysen sprøjtes ren		Leveres sprøjteklar.	Leveres sprøjteklar.
	Sprøjteafstand: 20-25 cm	  H V L P  COMPLIANT	Dyse: 1.3-1.5 mm Tryk (konventionel): 2,7 bar (40-50 psi) Tryk (HVLP): 0,7 bar (max. 10 psi lufttryk) Anbefalet tryk: Se producentens anbefalinger (Normalt 2 bar / 30 psi).	Dyse: 1.3-1.5 mm Tryk (konventionel): 2,7 bar (40-50 psi) Tryk (HVLP): 0,7 bar (max. 10 psi lufttryk) Anbefalet tryk: Se producentens anbefalinger (Normalt 2 bar / 30 psi).
	2 enkeltlag Afluftningstid mellem lagene: 2 min		1 dobbeltlag 20°C	2 enkeltlag Afluftningstid mellem lagene: 5-10 min.
	Lufttørring (20° C): 10 min.		Lufttørring (20° C): 10 min.	Lufttørring (20° C): 40 min.
OVER-LAKERING	P572-2000/2001 skal overlakeres med Nexa Autocolor 2K våd i våd primer, før overlakering med Nexa Autocolor 2K toplak systemer. Hvis der kræves en større lagtykkelse brug et 2K bindelag.			P572-2004 kan overlakeres med ethvert Nexa Autocolor 2K , toplaksystem
BEMÆRK	Lavere tryk – 2,0-2,3 bar (30-35 psi) – kan bruges ved lakering af kantede plastdele			



Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

VOC-OPLYSNINGER**P572-2000**

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.e) i brugsklar form er maks. 840 g/liter VOC. VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 840 g/liter.

P572-2001 / P572-2004

Dette produkt hører ikke under EU-direktiv 2004/42 og er derfor ikke klassificeret i nogen VOC-produktkategori.

Produktet kan bruges af professionelle bilreparatører.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge

Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2010 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

