

Produktdatablad

December 2010



INTERNATIONAL MASTER
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

G2000V

Kromfri Wash Etch Primer P565-9868

Produkt	Beskrivelse
P565-9868	Kromfri Wash Etch Primer
P275-9069	Aktivator til CFE Primer
P275-9070	Langsom Aktivator til CFE Primer

Produkt Beskrivelse


P565-9868 er en kromfri, 2K wash etch primer udviklet til brug under en hvilken som helst **Nexa Autocolor** 2K grundmaling for at give god korrosionsmodstand og klæbelige egenskaber over forskellige metal overflader såsom stål, aluminium og galvaniserede metaller.

Substrater og Forberedelse

P565-9868 kan påføres over: Bart stål Galvaniseret stål Zintec Aluminium og legeringer P565-9868 kan også bruges på: Elektromaling Forældede malede overflader GRP, Glasfiber Polyester fylder	P80 – 120 (tør). (Rust skal fjernes med P800-127) P400 (tør) Scotch-Brite™ P280-320(tør) P360 (tør)/P800 (våd) P400 - 500 (tør)/P280 - 320 (våd) P320 (tør) P80 – P120 (tør).
--	---

BEMÆRK: Anbefales ikke til termoplastiske akryl substrater.

PROCESS

	P565-9868 1 del P275-9069/9070 1 del Lad aktiveret maling stå i 10 minutter inden brug
	14 - 15 sek DIN4 (18 - 20 sek BSB4) Holdbarhed: Aktiveret maling - 5 dage ved 20°C
	Flydende spids: Virker ved tyngdekraft: 1.3 -1.6 mm Indgangstryk: HVLP og i overensstemmelse med anbefaling fra sprøjtepistol producent.
	Sprøjt et helt lag for at give en tykkelse på 10-15 mikroner (0.4 - 0.6 tus..)
	Luft tørre ved 20°C: 15 mins. afhængigt af forholdene og tykkelsen
GENMAL	P565-9868 skal males direkte over med en Nexa Autocolor 2k akryl undermaling inden toplag med 2K (P471), Aquabase™ undermaling (P965) eller Aquabase Plus undermaling (P989).



VOC OPLYSNINGER

EU grænseværdier for dette produkt (product kategori: IIB.c) i klar til brug form er maks. 780g/liter af VOC.

VOC indholdet i dette produkt i klar til brug form er maks. 780g/liter.

Afhængigt af den valgte måde kan den faktiske klar til brug VOC i dette produkt være lavere end angivet af EU Direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel lakering af køretøjer og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

For at få flere oplysninger bedes du kontakte:

PPG Scandinavia

Tigervej 37

4600 Køge

Tel: 43 43 65 66

Fax: 43 43 81 88