

# Produktdatablad

Januar 2015 opdatering

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT  
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

## W1320V

### Paint Performance Enhancer additiv SPP2000

| Produkt   | Beskrivelse                        |
|-----------|------------------------------------|
| SPP2000   | Paint Performance Enhancer additiv |
| P498      | EHS Turbo Plus                     |
| P190-1280 | EHS klarlak                        |
|           |                                    |
|           |                                    |
|           |                                    |
|           |                                    |
|           |                                    |
|           |                                    |
|           |                                    |
|           |                                    |

#### Produktbeskrivelse

**SPP2000 – Paint Performance Enhancer** er et additiv til brug sammen med P498 EHS Turbo Plus toplakker og P190-1280 klarlak. Den er beregnet til at sikre øget vandafvisning gennem variation i overfladespænding.



Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**

**DISSE PRODUKTER ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.**

Produktdatablad


## Produktanbefalinger

Dette additiv anbefales kun til brug sammen med P498 EHS Turbo Plus toplak og P190-1280 klarlak.

## Vejledning for blanding af produkt



Toplakken (eller klarlakken) og hærderen skal blandes grundigt, før SPP2000 tilsættes. Tilsæt 10 % SPP2000 efter vægt til P498 EHS Turbo Plus Topcoat eller 6% efter vægt til P190-1280 Clearcoat, og bland grundigt for at få en helt ensartet blanding.



Tilsæt derefter fortynder for at få den korrekte påføringsviskositet som angivet i databladet for toplak eller klarlak.

Alternativt kan SPP2000 tilsættes den færdigblandede og -fortyndede blanding. Rør meget grundigt for at få en helt ensartet blanding.



Toplakker eller klarlakker, der indeholder SPP2000 kan påføres på to måder.

- Påføring i én sprøjtegang – med SPP2000 i blandingen.
- Påføring af to lag – hvor SPP2000 kun er indeholdt i **det andet lag**.

## Vejledning for påføring af produkt

Én sprøjtegang

Bland toplakken eller klarlakken grundigt med SPP2000, som anført ovenfor, for at få den korrekte viskositet. Påfør derefter.

Påføring af to lag

Bland toplakken eller klarlakken som normalt, *uden* SPP2000, og påfør det første lag. Afluft i den korrekte tid mellem lagene.  
Bland toplakken med SPP2000 som anført ovenfor, og påfør det andet lag.

## Vejledning for overlakering

Ved overlakering af en toplak, der indeholder SPP2000, skal toplakken eller klarlakken slibes grundigt for at fjerne mindst 10 µm før overlakering. Brug af en vådt-i-vådt primer anbefales derefter før påføring af toplakken.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**

**DISSE PRODUKTER ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.**

Produktdatablad

## Generelle bemærkninger vedrørende processen

### PÅSÆTNING AF SELVKLÆBENDE FOLIE PÅ EN TOPLAK, DER INDEHOLDER SPP2000

Bemærk, at det er vanskeligt at påsætte selvklæbende folie på denne type overflade. Konventionel selvklæbende folie bør ikke påsættes lak, der indeholder SPP2000.

Den eneste selvklæbende folie, der anbefales til disse toplakker er **3M Scotch SC85\***

Som minimum må selvklæbende folie først påsættes 3 dage efter påføring af toplakken.

### PÅFØRING AF FORSEGLINGSMIDDEL PÅ EN TOPLAK, DER INDEHOLDER SPP2000

Det er vanskeligt at få forseglingssmidler til at klæbe fast til toplakker, der indeholder SPP2000. Anbefalede klæbemidler/forseglingssmidler:

Sikaflex, 221, 265, 515, 554-B, 254-B eller 553-2K.

Disse produkter er kun til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end de angivne. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at sikre, at produktet er egnet til den respektive opgave. Oplysninger om sundhed og sikkerhed finder du i databladet vedrørende materialesikkerhed. Dette kan også ses på [http://www.ppg.com/Autocolor\\_MSDS](http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS)

### Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Customer Service Sales Group  
PPG Industries (UK) Ltd  
Needham Road  
Stowmarket  
Suffolk IP14 2AD

Tlf.: +44 (0) 1449 771771

Fax: +44 (0) 1449 77347

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**

**DISSE PRODUKTER ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.**

# Produktdatablad

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**

**DISSE PRODUKTER ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.**