

Produktdatablad

Februar 2018

INTERNATIONALT
MASTERDOKUMENT – KUN TIL
PROFESSIONEL BRUG



W0617V_TV

EHS Turbo Plus klarlak P190-1280

Produkt	Beskrivelse
P190-1280	EHS Turbo Plus klarlak
P210-7644	EHS Hardener – Standard
P852-6442	EHS Thinner – Slow
P852-6444	EHS Thinner – Medium
P852-6446	EHS Thinner – Fast

Produktbeskrivelse

P190-1280 er den nye førsteklases CT klarlak fra Autocolor. P190-1280, der er designet specielt til at overholde de strengeste krav på storvognslakering i dag, giver fremragende udseende og enestående holdbarhed ved påføring både på opløsningsmiddel- og vandfortyndbare basefarver. P190-1280 er udviklet til at gøre livet lettere, den tilbyder nem påføring, hurtig oventørring og gode poleringsegenskaber.

Når produktet anvendes i overensstemmelse med de anbefalinger, der er angivet i dette datablad, vil P190-1280 i kombination med *CT opløsningsmiddel- og vandfortyndbare basefarver* levere en basefarve-/klarlakfinish med et VOC-indhold, der er mindre end 420 g/l.



NEXA AUTOCOLOR®, AQUABASE® og TURBO PLUS® er registrerede varemærker, der tilhører PPG Industries. Scotchbrite® er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.




Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad



Proces

	HVLP
	P190-1280 Klarlak 3 dele P210-7644 Hærder 1 del P852-644x Fortynder 0,5 dele
	BEMÆRK: 1. Lakken skal omrøres grundigt før blanding. Brug en målepind til at sikre det korrekte blandingsforhold mellem lak, hærder og fortynder 2. Lakken skal omrøres STRAKS efter aktivering
	Anvendelsestid ved 20 °C: 2 timer Den aktiverede lak skal påføres hurtigst muligt efter aktivering Rens pistolen straks efter brug
	19-22 sek. DIN4 ved 20° C (24-28 sek. BSB4) ved 20° C For at sikre optimale sprøjteegenskaber skal laktemperaturen være 20-25° C
	Overliggende kop/sugefødning: Dysestørrelse: 1,4-1,8 mm Trykfødning: 1,0-1,2 mm Tryk: Ifølge pistolfabrikantens anbefalinger
	2 enkeltlag
	Min. 10 minutter mellem lagene ved 20° C Afluftning ikke nødvendig før oventørring
	Lufttørring ved 20° C Støvtør 45 minutter Håndteringstør - 4 timer Gennemtør - 16 timer Oventørring ved en metaltemperatur på: 50 °C 60 minutter 60° C 30 minutter 70° C 20 minutter Gennemtør Efter afkøling
OVER-LAKERING	Efter gennemtørringstider

NEXA AUTOCOLOR®, AQUABASE® og TURBO PLUS® er registrerede varemærker, der tilhører PPG Industries Ohio, Inc. Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries. Scotchbrite® er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

Generelle bemærkninger vedrørende processen

UNDERLAG

CT P961 -lineAQUABASE® Plus Vandfortyndbar basefarve, der aktiveres med 30 % af mængden af P935-3006 aktivator, der henvises til V1450V TDS.

CT P422 og P482 linjer opløsningsmiddelfortyndbare basefarver, der aktiveres med 10 % af mængden af P210-982 hærder, der henvises til V4130 TDS.

TURBO VISION Premium High Flow Topcoat Multistripe Process, der henvises til Y0104 TDS.

KLARGØRING

Det underlag, der skal lakeres, skal være tørt og fri for fedt.

Områder, der har fået påført basefarve, og som har stået natten over, bør tørres grundigt af med en tack-rag før påføring af P190-1280.

LAKTEMPERATUR

Som ved andre laksystemer opnås optimal sprøjtepåføring, hvis lakken når stuetemperatur (20-25° C) før brug. Dette er især vigtigt for HS systemer. Det anbefales på det kraftigste at varme kold lak op til mindst 15 °C før påføring. Ved en lavere temperatur kan det være vanskeligt at påføre lakken.

For at overholde VOC-systemet må sprøjteviskositeten ikke justeres ved tilsætning af ekstra fortynder.

HVLP-PÅFØRING

Den bedst egnede HVLP-pistol til påføring af CT-produkter er en trykfødet pistol

Lufthættetryk: maks. 0,675 bar (10 psi)

Laktryk: 0,3-1,0 bar (5-15 psi)

Hvis der anvendes lange slanger, skal laktrykket øges.

OVERLAKERING

P190-1280 kan overlakeres med sig selv eller enhver **Nexa Autocolor** primer, ethvert bindelag eller enhver toplak efter de anførte gennemtørringstider.

ANDRE OPLYSNINGER

Lad lakken hærde grundigt, før køretøjet vaskes. Dette kan tage flere uger, hvis bilerne lufttørres under kolde forhold, og/eller lagtykkelsen er meget stor.

FJERNELSE AF AFDÆKNING

Afdækningen skal fjernes forsigtigt på områder, der er lakeret med P190-1280 EHS Turbo Plus klarlak.

Ved lav ovntørringstemperatur bør afdækningen fjernes, mens bilen stadig er varm efter ovntørringen. Hvis afdækningen først fjernes, når bilen er kold, kan det under visse forhold medføre aflaminering af klarlakken.

Lufttørring: Fjern afdækningen enten inden for 6 timers tørretid eller efter 36 timers tørretid. Hvis afdækningen fjernes mellem 6 og 36 timer, kan det under visse forhold medføre aflaminering af klarlakken.



NEXA AUTOCOLOR®, **AQUABASE®** og **TURBO PLUS®** er registrerede varemærker, der tilhører PPG Industries Ohio, Inc. Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries. Scotchbrite® er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for dette produkt (produktkategori: IIB.d) i den brugsklare blanding er maks. 420 g/l VOC-indhold. VOC-indholdet i dette produkt i brugsklar form er maks. 420 g/l oprørt med P852-1792 EHS Turbo Plus additivfortynder - Medium. Afhængigt af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er udelukkende til professionel brug, og de må ikke anvendes til andre formål end de angivne.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at sikre, at produktet er egnet til den respektive opgave.

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger finder du i sikkerhedsdatabladet, der også er tilgængeligt på:

http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Customer Service Sales Group

PPG Industries (UK) Ltd

Needham Road

Stowmarket

Suffolk IP14 2AD, England

Tlf.: +44 (0) 1449 771771

Fax: +44 (0) 1449 773472



NEXA AUTOCOLOR®, AQUABASE® og TURBO PLUS® er registrerede varemærker, der tilhører PPG Industries Ohio, Inc.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotchbrite® er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.