Produktdatablad

Maj 2006

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

G0200V

Kromatfri etch primer P565-713

Produkt	*Beskrivelse*
P565-713	Kromatfri etch primer
P275-210	Aktivator til kromatfri etch primer
P275-213	Langsom aktivator til kromatfri etch primer
P850-1692	2K lav-VOC fortynder
P850-1490/-1491/-1492	2K fortyndere

Produktbeskrivelse

P565-713 er en kromatfri 2K etch primer der er beregnet til brug under ethvert Nexa Autocolor 2K bindelag for at give fremragende korrosionsmodstandsdygtighed og vedhæftning på mange forskellige metaloverflader.

Produktdatablad

Innovative reparationsløsninger

Underlag og klargøring

P565-713 bør påføres:

Omhyggeligt slebet og affedtet bart stål, aluminium, hvidblik, zintec og galvaniseret stål.
Rust skal fjernes med P800-127.

Den kan desuden påføres:


Sund og omhyggeligt slebet polyesterspartel, fabriks primer og gammel lak.

Omhyggelig klargøring er vigtig for at få de bedste resultater med dette produkt.
Følgende slibepapirkvaliteter anbefales:

Våd- eller tørslibning	P280-P320
Tør maskinslibning	P180-P220

BEMÆRK: Anbefales ikke på termoplast-acrylunderlag.

PROCES

	P565-713 1 del P275-210/-213 1 del
	18-20 sek. DIN4 (23-26 sek. BSB4) **BEMÆRK:** Justér evt. viskositeten ved at tilsætte (0-10 %) P850-1490/-1491/1492/-1692, maks. 10 %. **Tilsæt IKKE mere aktivator.** **Potlife:** Kun frisk blandet materiale giver det bedste resultat. For at opnå maksimal vedhæftning og korrosionsmodstandsdygtighed bør blandet materiale bruges i løbet af dagen.
	**Dyse:** Overliggende kop: 1,3-1,6 mm Sugefødning: 1,4-1,6 mm **Lufttryk:** Konventionelle pistoler: 2,7 bar – 3,0 bar (40 - 45 psi) HVLP og lav-VOC-pistoler: Efter sprøjtepistolfabrikantens anbefalinger.
	2 enkeltlag giver en lagtykkelse på 25 µm.

Produktdatablad

Innovative reparationsløsninger

PROCES	
	**Lufttørring ved 20° C:** 15 min. Afhængig af tørreforhold og lagtykkelse.
OVERLAK ERING	P565-713 bør overlakeres straks med ethvert **Nexa Autocolor** 2K bindelag før påføring af 2K toplak (P420/P421/P471), 2K basefarve (P422), **Aquabase** basefarve (P965) eller **Aquabase** Plus basefarve (P989). **MÅ IKKE bruges under P565-480/481.**

VOC-OPLYSNINGER
EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 780 g/liter VOC. VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 780 g/liter.
Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på **http://www.nexaautocolor.com**

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

Produktdatablad

Nexa Autocolor, ZK, Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotchbrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.