Produktdatablad

December 2006

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

G0400V

1K etch-primer
P565-909

Produkt	*Beskrivelse*
P565-909	1K etch-primer
P850-1490/-1491/-1492/-1493/-1494	2K fortyndere
P850-1692/-1693/-1694	2K lav-VOC fortyndere

Produktbeskrivelse

P565-909 er en let etch primer, der er beregnet til brug under 2K toplakker (P420/P421), 2K basefarve (P422), Aquabase™ basefarve (P965) eller Aquabase Plus basefarve (P989).
Den er særligt velegnet til pletreparationer og gennemslibninger til bart metal, men kan også bruges til reparation af små panelområder.

For at opnå det bedste resultat på større områder skal man enten bruge kromfri etch-primer (P565-713) eller holdbar etch-primer (P565-597).

Produktdatablad

Innovative reparationsløsninger

Underlag og klargøring

P565-909 bør kun påføres:

Omhyggeligt slebet og affedtet bart metal og aluminium.

Sund og omhyggeligt slebet glasfiber, polyesterspartel, fabriksprimer og gammel lak.


Omhyggelig klargøring er vigtig for at få de bedste resultater med dette produkt.
Følgende slibepapirkvaliteter anbefales:

Våd- eller tørslibning:	P280-P320 (GRP P400)
Tør maskinslibning	P220-P280


BEMÆRK:

1. Gammel syntetisk lak skal være helt gennemhærdet.
2. Anbefales ikke på termoplast-acrylunderlag.

PROCES

	**P565-909** 1 del **P850- 2K fortyndere** 1 del (se Produkter)
	18 -20 sek. v/DIN4 (23-26 sek. BSB4)
	**Dyse:** Overliggende kop: 1,3 -1,6 mm Sugefødning: 1,4-1,6 mm Tryk: 2,7 – 3,3 bar (40 - 50 psi) HVLP og lav-VOV (tryk): Efter sprøjtepistolfabrikantens anbefalinger.
	2 enkeltlag giver en mindste lagtykkelse på 20 µm.

Produktdatablad

PROCES	
	Ca. 5-10 minutter mellem lagene.
	Afluftning i 10-15 minutter ved 20° C før påføring af toplak ved en lagtykkelse på 20 µm.
	Normalt skal P565-909 ikke slibes og skal påføres toplak umiddelbart. Hvis der er smuds, kan let våd-/tørslibning udføres efter 40 minutter med P600 eller finere til solid/1-lags farver og P800 eller finere til basefarver.
TOPLAK	P565-909 kan straks påføres 2K toplakker (P420/P421/P471), 2K basefarve (P422), Aquabase™ basefarve (P965) og Aquabase Plus (P989). **Men** hvis ekstra lagtykkelse kræves, kan P565-909 overlakeres med ethvert 2K **Nexa Autocolor** bindelag før påføring af toplak.

VOC-oplysninger
EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 780g/liter VOC.
VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 780 g/liter.
Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på **http://www.nexaautocolor.com**

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, 2K, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

Produktdatablad