

Produktdatablad

Maj 2006



INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

G1000V

Kromatfri etch primer P565-9850

Produkt	Beskrivelse
P565-9850	Kromatfri etch primer
P275-9060	Aktivator til kromatfri etch primer
P275-9070	Langsom aktivator til kromatfri etch primer

Produktbeskrivelse

P565-9850 er en kromatfri, 2K etch primer, der er udviklet til brug sammen med Nexa Autocolor 2K bindelag P565-4501/4505/4507 for at give et garantisystem til Aquabase Plus. Produktet giver fremragende korrosionsbestandighed og vedhæftningsegenskaber på mange forskellige bare metalunderlag.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad





Underlag og klargøring

P565-9850 bør påføres:

Bart stål	P80-120 (tørslibning) (Rust skal fjernes med P800-127)
Galvaniseret stål	P400 (tørslibning)
Zintec	ScotchBrite
Aluminium og letmetal	P280-320 (tørslibning)
Kataforeselak	P360 (tørslibning)/P800(vådslibning)
Gamle lakerede overflader	P400-500 (tørslibning)/P280-320 - (vådslibning)
GRP, glasfiber	P320 (tørslibning)
Polyesterfiller	P80-P120 (tørslibning)

BEMÆRK: Anbefales ikke på termoplast-acrylunderlag.

PROCES	
	P565-9850 1 del P275-9060/9070 1 del
	16 sek. DIN4 (20 sek. BSB4) Potlife: Kun frisk blandet materiale giver det bedste resultat. For at opnå maksimal vedhæftning og korrosionsmodstandsdygtighed bør blandet materiale bruges i løbet af dagen.
	Dyse: Overliggende kop: 1,4-1,6 mm Indgangstryk: HVLP og lav-VOC, ifølge sprøjtepistolfabrikantens anbefalinger.
	2-3 enkeltlag (maks. 3 lag, min. 2 lag) for at give en lagtykkelse på 15-25 µm.
	Ca. 5-10 minutter mellem lagene.
	Lufttørring ved 20° C: 20-30 min. afhængig af tørreforhold og lagtykkelse.
OVERLAKERING	P565-9850 skal straks overlakeres med Nexa Autocolor 2K bindelag P565-450x før påføring af 2K toplakker (P471) eller Aquabase Plus basefarve (P989). MÅ IKKE bruges under P565-480/481.

VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 780 g/liter VOC.

VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 780 g/liter.

Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på

<http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia

Midtager 29

2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66

Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast varemærker, der tilhører PPG Industries.

Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotchbrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

