

Produktdatablad

December 2006



INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

L0700V

Rengøring og klargøring af plastunderlag P273-1333 og P273-1050

Produkt	Beskrivelse
P273-1333	Rensemiddel til plast
P273-1050	Antistatisk rengører

Produktbeskrivelse

Nexa Autocolors lakeringssystem til plast omfatter forskellige produkter til en vellykket lakering af alle lakeringsbare plastunderlag* fra rensning og klargøring til struktureffekter og påføring af toplak.

Grundig klargøring og afrensning er vigtigt for en vellykket reparation af plastdele. **Nexa Autocolors** rensnings- og klargøringssystem til plast er beregnet til at give den bedste ydelse for primer- og toplaksystemerne.

P273-1333 resemiddel til plast er en resemiddel-baseret vandopløselig resemopløsning, der er beregnet til at fjerne slipmidler og forureninger som f.eks. trafikfilm.

P273-1050 antistatisk rengører er udviklet til plastdele og beregnet til at forebygge opbygning af statisk elektricitet samt sikre en støvrfri finish.

* **Bemærk:** Nogle PE-kvaliteter anses for at være umulige at lakere, og nogle primere egner sig ikke til underlag, der er meget følsomme over for opløsningsmidler, som f.eks. polystyren (PS). Læs mere i det tilhørende produktdatablad.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

Proces		
BART PLAST- UNDERLAG	TIL BRUG PÅ BARE PLASTUNDERLAG, UNDTAGEN PLAST, DER ER FØLSOM OVER FOR OPLØSNINGSMIDLER.	
	TRIN 1	TRIN 2
	P273-1333 Rensemiddel til plast	P273-1050 Antistatisk rengørер
	Bland 1:1 med vand.	Klar til brug
	Påfør med ultrafin Scotch-Brite™ og slib overfladen let. Skyl grundigt med rent vand, og lad området tørre. Perler vandet under skylningen, skal processen gentages.	Påfør på hele den plastdel, der skal lakeres. Brug en fnugfri klud til påføring og en klud til aftørring.
PLASTUNDER- LAG PÅFØRT PRIMER	Plast påført primer skal slibes med P600/P800. For ikke at slibe igennem fabriksprimeren skal man bruge håndsvampe med den slibekvalitet, der passer, f.eks. 3M. Evt. gennemslibninger pletprimeres med P572-2000 aerosolprimer til plast. Efter slibning tørres af med en egnet for-rengørер før påføring af Nexa Autocolor 2K primer eller surfacer.	
PLAST, DER ER FØLSOM OVER FOR OPLØS- NINGSMIDDEL	1. Rens underlaget med P273-1333 resemiddel til plast blandet i forholdet 1 del resemiddel til 2 dele vand. Brug ultrafin Scotch-Brite™. 2. Tør straks overfladen af med en egnet for-rengørер. PÅFØR IKKE P273-1050 ANTISTATISK RENGØRER.	

VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for disse produkter (produktgruppe IIB.a) i brugsklar form er maks. 850 g/liter VOC. VOC-indholdet i disse produkter er i brugsklar form maks. 850 g/liter. Afhængig af den valgte anvendelse kan disse produkters faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

