

Produktdatablad

Oktober 2006

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG



L1000V

Vandfortyndbar plastprimer til polystyren P572-3500

Produkt	Beskrivelse
P572-3500	Vandfortyndbar plastprimer til polystyren
P980-230/P980-5000	Aquabase fortynder/Aquabase Plus fortynder
P273-1333	Rengører til plast
P980-212/-8212	Vandfortyndbar pistolvask
P980-9010/-8252	Vandfortyndbare for-rengørere

Produktbeskrivelse

P572-3500 er en lav-VOC 1K vandfortyndbar primer, der er beregnet til brug på sarte plastunderlag såsom polystyren. Polystyren er ekstremt følsomt over opløsningsmidlet i konventionelle opløsningsmiddelbaserede primere.

Primeren giver hurtig tørring, ringe lugt og fremragende glans på efterfølgende lak, når den overlakeres med det vandfortyndbare Aquabase™ eller Aquabase Plus basefarvesystem.

Primersystemet anbefales ikke til brug samme med toplakker i P420-, P422- eller P471-serien.

Rengøring:

Grundig klargøring og afrensning er vigtigt for en vellykket reparation af plastdele. Først fjernes silikoneholdige slipmidler og andre forureninger som f.eks. trafikfilm med rengører til plast (P273-1333) blandet i forholdet 1:4 med vand. Påfør med ultrafin Scotch-Brite™, og slib samtidig overfladen let. Skyl grundigt med rent vand, og lad området tørre. For at sikre en støvfri finish skal der påføres en vandfortyndbar for-rengører på den plastdel, der skal lakeres. Brug en fnugfri klud til påføring og en anden til aftørring.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad



PROCES		
	P572-3500 P980-230 eller P980-5000	8 dele 1 del
	Dyse: 1,4-1,6 mm 2,5-3,0 bar (40-45 psi)	Overliggende kop anbefales
	Påfør 1 mellemlag i en lagtykkelse af 20-30 µm. (MÅ IKKE påføres i tykke lag).	
	Sprøjteudstyret skal renses med P980-212 eller P980-8212 vandfortyndbar pistolvask straks efter brug. Rengøringen afsluttes med opløsningsmiddel.	
	Lufttørring ved 20° C: Vådt-i-vådt proces Ved Aquabase eller Aquabase Plus påføres toplakken efter 30 min. Håndteringstør efter 1-2 timer, afhængig af tørreforholdene. <u>Ovntørring ved lave temperaturer</u> 10 min. afluftning før ovntørring. 30 min. ovntørring ved 50° C. (Undgå en høj temperatur, da plastdelene ellers kan ødelægges). Afkøles til stuetemperatur før slibning og/eller påføring af toplak.	
	Tørslib let i hånden - P400 eller finere – efter ovntørring. Brug slibesvampe. Brug ikke vådslibning. Slibes let efter lufttørring (P1200 tørslibning), men det er kun nødvendigt for at fjerne snavs.	
	Rens overfladen let med vandfortyndbar for-rengører før påføring af Aquabase eller Aquabase Plus basefarvesystem.	
OVERLA- ERING	Denne primer kan kun overlakeres med Nexa Autocolor Aquabase eller Aquabase Plus vandfortyndbart basefarve-toplaksystem.	
BEMÆRK	Lavere tryk – 2,0-2,3 bar (30-35 psi) – kan bruges ved lakering af kantede plastdele.	

NOTER TIL DEN GENERELLE PROCES

1. Disse produkter bør kun bruges på værksteder med god ventilation.
2. Produkterne må ikke blandes med andre fortyndere end de anbefalede.
3. Vandfortyndbar affald skal minimeres og adskilles fra opløsningsmiddelfortyndbart affald.
4. Hvis polystyrendelen er forlakeret, kan den påføres eksisterende vådt-i-vådt primere.



Opbevares indendørs og transporteres ved temperaturer over 4° C.

MÅ IKKE UDSÆTTES FOR FROST

VOC-OPLYSNINGER

Dette produkt hører ikke under EU-direktiv 2004/42 og er derfor ikke klassificeret i nogen VOC-produktkategori.

Produktet kan bruges af professionelle bilreparatører.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. The information on this TDS is based on present scientific and technical knowledge, and it is the responsibility of the user to take all necessary steps in order to ensure the suitability of the product for the intended purpose.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

Produktdatablad

