

Produktdatablad

December 2006

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG


R0100

Universalspartel

Produkt	Beskrivelse
P551-1701	Universalspartel
P275-252	Aktivatorpasta, rød

Produktbeskrivelse

P551-1701 er en universal 2K polyesterspartel, der egner sig til dyb spartling eller finspartling af buler eller ridser i metallic og ikke-metallic overflader. Den unikke recept giver god vedhæftning på mange forskellige underlag. Den er hurtig at påføre, hurtigt tørrende, nem at slibe og kan påføres enhver Nexa Autocolor CT primer og bindelag.



Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.



Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad



PROCES

	P551-1701 + 2 % aktivator (P275-252) Potlife ved 20° C: 3-4 minutter
	Som leveret: Pasta
	Kan påføres i tynde/tykke lag efter behov. Når dybe buler spartles, er der bedt at påføre spartlen ad flere omgange. (Slib med P80-120 sandpapir, før næste lag påføres).
	Lufttørring (20° C) Slibning: 15-20 minutter
	Brug P120-180 sandpapir til tørslibning.

Produktdatablad

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.



Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

NOTER TIL DEN GENERELLE PROCES

UNDERLAG OG KLARGØRING

Originallakker, fabrikslakker, elektroforese og fabriksprimere i god stand, bart stål, rustfrit stål, galvaniseret stål, aluminium, GRP.

P551-1701 anbefales IKKE på TPA eller kromholdige etch-primere.

Læs mere om klargøring af bestemte underlag i produktdatabladet "Klargøring og forbehandling".

OVERLAKERING

Efter slibning kan P551-1701 påføres alle Nexa Autocolor CT primere/bindelag.

TØRRING

De nævnte tørretider er cirkatider og afhænger af tørreforhold samt lagtykkelse. Dårlig ventilation, temperaturer under 20° C og for stor lagtykkelse vil forlænge tørretiderne.

NOTER TIL DEN GENERELLE PROCES

1. Må ikke påføres mellem 2 lag laktørrende lak.
2. Det anbefales ikke at vådslibe polyesterspartler.
3. Under koldere forhold kan hærdningen fremmes ved at opvarme panelerne (IR eller ovn) før påføring af spartlen.
4. Som med alle polyesterspartler kan for meget eller for lidt hærder forårsage afblegning eller misfarvning af visse toplakfarver.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på

<http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66

Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

