

Produktdatablad

April 2007



INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

H5980V

SPU2007A vandfortyndbar epoxyprimer penselpåføring

Produkt	Beskrivelse
SPU2007A	Vandfortyndbar epoxyprimer
SPA2007B	Vandfortyndbar epoxyprimer-aktivator

Produktbeskrivelse

SPH2007A kan bruges som en del af en proces til reparation af panelkanter, der rammes af korrosion i mindre omfang. Den følgende proces skal følges efter brug af Nexa Autocolor korrosionssealer, SPH6001.

Vandfortyndbar epoxyprimer SPU2007A sælges som en del af et kit:
Nexa Autocolor PKIT-1000

Innovative reparationsløsninger

RETNINGSLINJER FOR PROCESSEN

	Vedr. sundheds- og sikkerhedsanbefalinger, henvises til sikkerhedsdatabladet.
	Påføres på korrosionssealer og metalunderlag.
	Hæld SPA2007B-aktivatoren i beholderen med SPU2007A vandfortyndbar epoxyprimer, indtil aktivatorbeholderen er helt tom. Rør blandingen omhyggeligt. Produktet er så klart til brug. MÅ IKKE omrystes.
	Påfør 1-2 lag SPU2007A med pensel, så det dækker helt, og filmen er glat. Afluft 5-10 minutter mellem lagene ved 20 °C.
	Tørring: Berøringstør og klar til at transporteres efter 30min ved 20 °C. Efter 1.5 – 2 timer ved 20 °C. er den overlakeringsbar med en 2K Acryl primer. Tørretiden af EP primeren er afhængig af temperaturer, luftfugtighed samt ydre påvirkninger. Ovn-tørring: EP primeren kan også oventørres i 30min. ved 60 °C. (metaltemperatur) Derefter kan der forsættes med en egnet Nexa 2K Akryl primer.

VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 540 g/liter VOC. VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form 540 g/l. Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
 Midtager 29
 2605 Brøndby
 Tlf.: 43 43 65 66
 Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **2K**, Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.

Copyright © 2002 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger