

Produktdatablad

December 2006

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG



U0930V

Transparent sealer P565-755 – EHS-system

Produkt	Beskrivelse
P565-755	Transparent sealer
P210-982	EHS Turbo Plus hærder - mellem
P850-1390	Turbo Plus ekstra langsom fortynder
P850-1391	Turbo Plus langsom fortynder
P850-1392	Turbo Plus mellem-fortynder
P850-1393	Turbo Plus hurtig fortynder
P100-1020	Fleksibelt additiv

Produktbeskrivelse

En alsidig transparent vådt-i-vådt sealer med gode vedhæftningsegenskaber. Underlaget skal kun afrenses og slibes, hvorved der spares megen tid til klargøring. Den egner sig især til heloplakeringer, hvor afdækning af døråbninger ikke er så vigtig som ved konventionelle non-sanding primere, eftersom evt. sprøjtestøv er transparent. Produktet egner sig også som sealer til polyesterspartlede områder og kan fungere som farvet sealer eller grundfarve, når det tones med EHS Turbo Plus. Kun til brug på hele paneler.

Når dette produkt bruges sammen med EHS Turbo Plus hærder, er dets brugsklare VOC-indhold lavere end 540 g/l.



Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.


Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad



Standard og hurtig proces

	HVLP og konventionel påføring	
PÅFØRING	Hæftefremmende sealer	Farvet sealer/bindelag
Toning før aktivering		Tones med EHS Turbo Plus (P488-) Maks. blandingsforhold: 1:1
	P565-755 5 dele P210-982 1 del P850-13XX 3 dele	P565-755 5 dele P210-982 1 del P850-13XX 3 dele
	Potlife ved 20° C: 4 timer Rens pistolen straks efter brug	Potlife ved 20° C: 4 timer Rens pistolen straks efter brug
	14-16 sek. DIN4 (19-21 sek. BSB4) ved 20° C	14-16 sek. DIN4 (19-21 sek. BSB4) ved 20° C
	1,4-1,8 mm 3,3-4,0 bar (50-60 psi)	1,4-1,8 mm 3,3-4,0 bar (50-60 psi)
	1,0-1,4 mm Brug HVLP-sprøjteudstyr	1,0-1,4 mm Brug HVLP-sprøjteudstyr
	1 dobbelt eller 2 enkeltlag 25-35 µm	1 dobbelt eller 2 enkeltlag 25-35 µm
	10-15 minutter mellem lagene Afluftning i 15-30 minutter før påføring af toplak.	10-15 minutter mellem lagene Afluftning i 15-30 minutter før påføring af toplak.
OVER-LAKERING	Efter afluftningstid for EHS Turbo Plus (P488-serien)	Efter afluftningstid for EHS Turbo Plus (P488-serien)

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
 © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
 Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres
 gældende af PPG Industries.
 ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad



BEMÆRK:

P565-755 anbefales **IKKE** til brug på gammel syntetisk lak.

Læs mere om klargøring af bestemte underlag i produktdatabladet "Klargøring og forbehandling", produktdatablad Q0100.

UNDERLAG OG KLARGØRING**P565-755 SOM VÅDT-I-VÅDT HÆFTEFREMME OG SURFACER**

Underlag skal slibes, når P565-755 bruges som tonet sealer eller grundfarve.

UNDERLAG:	UNDERLAG:	NOTER:
Bart metal	Påfør etch primer på stål og aluminium før påføring af P565-755.	Små gennemslibninger, dvs. områder der er slebet ned til bart stål, kan overlakeres direkte med P565-755.
Eksisterende 2K lak	Eksisterende 2K lak	
Bart glasfiber/"Glasonite"	Rens med P273-901 BodyKleen. Slib grundigt med P240-P320 maskinrondeller til tørslibning eller P400-P600 våd- og tørpapir. Rens derefter med P850-1378.	Pas på ikke at ødelægge gelcoaten ved slibning af glasfiber.
Fillere	Slib grundigt med P280-P320 maskinrondeller til tørslibning og afrens derefter med P850-1378.	

OVERLAKERING

P565-755 kan overlakeres med EHS Turbo Plus. Læs mere i det pågældende produktdatablad.

P565-755 anbefales **IKKE** til brug under syntetiske toplakker, såsom EHS HI-Gloss 383.

INFORMATION OM PÅFØRINGSUDSTYR**HVLP**

Den bedst egnede HVLP-pistol til påføring af CT-produkter er et trykfødningsystem.

Lufthættetryk: Maks. 0,675 bar (10 psi)

Sprøjtetryk: Maks. 0,3-1,0 bar (5-15 psi)

Hvis der anvendes lange slanger, skal farvetrykket øges.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad



TØRRING

De nævnte tørretider er cirkatider og afhænger af tørreforhold samt lagtykkelse. Dårlig ventilation, temperaturer under 20° C og for stor lagtykkelse vil forlænge tørretiderne.

VALG AF HÆRDER OG FORTYNDER

Valget af hærder- og fortynderkombination afhænger af den anvendte pistolopsætning, ventilation, temperatur, påføringsforhold, arbejdets størrelse og personlige præferencer.

SLIBNING

Normalt kan P565-755 stå i 2 dage uden slibning før overlakering, men hvis P565-755 står i mere end 2 dage, skal den slibes før overlakering.

RETTELSE

Hvis P565-755 bliver snavset eller hvis der opstår skader, og dette skal rettes, kan P565-755 slibes let, når det bliver hårdt (ca. 2 timers lufttørring ved 20° C).

LAKERING AF PLAST

P565-755 kan påføres klargjort lakeret plast. Klargør plasten ved at afrense det omhyggeligt og slibe det med ScotchBrite Fin, når P565-755 bruges som hæftfremmer. Slib grundigt med P400-P600 (vådslibning) eller P280-P320 (tørslibning), når tonet P565-755 bruges som farvet sealer.

P565-755 kan også påføres på grundet plast (læs mere i databladet for Lakeringssystemer Y0100). Hvis P565-755 påføres på fleksibel plast, skal den blandes som beskrevet herunder:

	Fleksibel plast	Meget fleksibel plast
P565-755	5 dele	2 dele
Fleksibelt additiv til plast (P100-2020)	1 del	1 del

EFTER tilsætning af P100-2020 aktiveres og fortyndes på normal vis.

Tilsætning af P100-2020 forlænger tørretiderne.

TONING

Når der skal bruges en farvet sealer, kan P565-755 tones med EHS Turbo Plus (P498-) toplak op til et blandingsforhold på 1 del P565-755: 1 del EHS Turbo Plus (P498-) toplak. Derefter aktiveres og fortyndes produktet ifølge procesanbefalingerne for P565-755.

BEMÆRK OGSÅ:

1. P852-serien (additive fortyndere) må **IKKE** bruges sammen med P565-755.
2. P275-455 EHS Turbo Plus Rapide må **IKKE** bruges med P565-755.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad



VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.c) i brugsklar form er maks. 540 g/liter VOC. VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 540 g/liter. Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 4343 6566
Fax: 4343 8188

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemærker, der tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
ScotchBrite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produkt datablad

