

Produktdatenblatt

W0120 | Januar 2011

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt

Turbo Plus 2K Klarlack P190-555

Produkte	Beschreibung
P190-555	Turbo Plus 2K Klarlack
P210-820	MS Härter extra lang
P210-821	MS Härter lang
P210-822	MS Härter normal
P210-982	HS Härter lang
P850-1390	Verdünner extra lang
P850-1391	Verdünner lang
P850-1392	Verdünner normal
P850-1393	Verdünner kurz

Produktbeschreibung:

Festkörperreicher Klarlack für die Zweischicht-Lackierung. Er bietet eine hohe Wetterbeständigkeit sowie sehr gute Montagefestigkeit und Polierbarkeit.

Produkttyp:

Isocyanathärtendes Acrylharz

VERFAHREN

	System MS	System HS
		
		
	5 : 2 Volumenteile mit P210-82X Verdünnierzugabe falls erforderlich Topfzeit 4–6 Stunden	4 : 1 : 5-10% mit P210-98X Topfzeit 3–4 Stunden
	9964-217/-218	9964-210/220
	ca. 17–18 Sekunden DIN 4 mm	
	1,3–1,6 mm 3–4 bar	
	1,3–1,6 mm 2–2,5 bar	
	Airmix: 0,28–0,33 mm 50–70 bar Materialdruck	Druckkessel/Membranpumpe: 1,1–1,3 mm 0,5–1,5 bar 3–4 bar Zerstäuberdruck
	2–3 Spritzgänge = ca. 50 µm mit 5 Minuten Zwischenablüfzeit	
	Lufttrocknung bei 20°C: - staubtrocken ca. 40 Minuten - griffest ca. 6 Stunden - durchgetrocknet bzw. montagefest nach ca. 16 Stunden bzw. über Nacht	Ofentrocknung: - nach 15 Minuten Ablüfzeit 30 Minuten bei 60°C Objekttemperatur
	Atemschutz tragen	

ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Untergründe

Als Untergründe sind geeignet:

- Basislack Serie P492
- Multistripe Mehrfarben-System
- Aquabase Basislack Serie P965

2. Vorbehandlung der Untergründe

Der jeweilige Basislack ist nach ca. 20 Minuten bei 20°C mit dem 2K-Klarlack P190-555 überlackierbar.

3. Besonderer Hinweis

P190-555 muss mindestens 1 Woche ausreagieren, bevor er mit Beschriftungs-Folie beklebt werden kann.

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen als anwendungstechnische Unterstützung des Anwenders. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und PPG wird keinerlei Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Sie entbindet den Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Aus den Angaben in diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenblätter jederzeit dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für alle Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

Beachten Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheits-Informationen in den Sicherheitsdatenblättern. Diese stehen auch unter www.nexaautocolor.de zur Verfügung.

Wenden Sie sich bitte wegen weiterer Informationen an:

PPG Deutschland Sales & Services GmbH
Geschäftsbereich Nexa Autocolor
Postfach 201 - 40702 Hilden
Düsseldorfer Straße 80, 40721 Hilden
Tel 02103 / 791 - 1, Fax 02103 / 791 - 601
E-Mail: autocolorgermany@ppg.com