

Produktdatenblatt

W1501 | Januar 2011

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt

2K Klarlack P190-2002

Produkte	Beschreibung
P190-2002	2K Klarlack
P210-500	2K Härter
P210-822	TP Härter kurz
P850-1492	Verdünner normal

Produktbeschreibung:

P190-2002 ist ein 2K Acryl Klarlack, der ausschließlich für die Beschichtung von innenliegenden Flächen bestimmt ist.

Produktbeschreibung:

VERFAHREN

	<p>P190-2002 5 Volumenteile P210-500 1 Volumenteil P850-1492 nur bei Bedarf (max. 10%) Verarbeitungszeit: 4–6 Stunden</p>	<p>P190-2002 6 Volumenteile P210-822 1 Volumenteil P850-1492 nur bei Bedarf (max. 10%)</p>
	DEA1030-52	DEA1030-53
	24–26 Sekunden DIN 4 mm	
	1,3–1,6 mm 3–4 bar	
	2–3 Spritzgänge Trockenschichtdicke 50–60 µm	
	Lufttrocknung 16 Stunden bei 20°C	
	15–30 Minuten	
	30 Minuten bei 80°C Objekttemperatur Bei niedrigeren Objekttemperaturen verlängern sich die Trockenzeiten.	
	Atemschutz tragen	

ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Untergründe

Entfettetes und mit feinem Schleifpad angeschliffenes Aluminium und Edelstahl-Legierungen.

2. Vorbehandlung der Untergründe

Die zu lackierenden Oberflächen müssen trocken, sauber, rost-, fett- und trennmittelfrei sein.

Für die Reinigung und Entfettung wird Silikonentferner P850-1440 empfohlen.

Bei Verwendung chemischer Vorbehandlungsmittel sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten.

3. Besonderer Hinweis

Nur für Innenlackierung geeignet

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen als anwendungstechnische Unterstützung des Anwenders. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und PPG wird keinerlei Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Sie entbindet den Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Aus den Angaben in diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenblätter jederzeit dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für alle Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

Beachten Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheits-Informationen in den Sicherheitsdatenblättern. Diese stehen auch unter www.nexaautocolor.de zur Verfügung.

Wenden Sie sich bitte wegen weiterer Informationen an:

PPG Deutschland Sales & Services GmbH
Geschäftsbereich Nexa Autocolor
Postfach 201 - 40702 Hilden
Düsseldorfer Straße 80, 40721 Hilden
Tel 02103 / 791 - 1, Fax 02103 / 791 - 601
E-Mail: autocolorgermany@ppg.com