

PRODUKTDATENBLATT G0400V | MÄRZ 2022

1K PRIMER HELLGRAU P565-909



PRODUKTBECHREIBUNG

1K Primer wurde speziell entwickelt zum Nachgrundieren von Durchschliffstellen bis zum blanken Metall. 1K Primer ist ein milder Grundierfüller. Das Produkt zeichnet sich besonders durch seinen neutralen, grauen Farbton aus. 1K Primer ist überlackierbar mit allen Decklacksystemen von Nexa Autocolor.

PRODUKTTYP

1-Komponenten PVB

DIESE PRODUKTE SIND NUR FÜR DEN FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH BESTIMMT.



Produkte	Beschreibung
P565-909	1K Primer hellgrau
P850-1492	Verdünner normal
P850-1493	Verdünner lang
P850-1693	HS Verdünner normal
P850-1694	HS Verdünner lang

ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Untergründe

Stahlblech, galvanisch verzinktes Stahlblech und weiches Aluminium-Blech, werksgrundierte Ersatzteile, Werks- bzw. Altlackierungen, Polyester-Spachtel/Füller.

1K Primer wird empfohlen **zum Nachgrundieren von Durchschliffstellen** bis zum blanken Metall (Mindestschichtdicke 20 μm). Dies kann beim Schleifen von Werksgrundierungen, Altlackierungen und 2K Acryl Füllern vorkommen. 1K Primer ist **kein Ersatz für säurehärtenden 2K Primer** als großflächiger Haftvermittler auf Aluminium und verzinktem Stahlblech.

Er ist ebenfalls **kein Ersatz für die ganzflächige Verwendung als 2K Acryl Nass-in-Nass Füller**.

2. Vorbehandlung des Untergrundes

Durchschliffstellen bzw. zu lackierendes Karosserieteil reinigen mit Silikonentferner P850-1402 oder P850-1834 kurz.

3. Besondere Hinweise

1K Primer ist auch in Sprühdosen lieferbar.

Farbtöne:	weiß	P565-9081 = SG 01
	hellgrau	P565-9085 = SG 05
	dunkelgrau	P565-9086 = SG 06
	anthrazit	P565-9087 = SG 07

Vgl. Produktdatenblatt G0402V

VERFAHREN



gut aufrühren



Untergrund mit P850-1402/1834 vorab reinigen



DEA1030-57 oder SPP Mischbecher



1:1 mit P850-169X



18 Sec/DIN4 mm



1,3–1,4 mm
2,5 bar



1–2 Spritzgänge = 15–20 μm



Nach 15 bis 20 Minuten bei 20°C (je nach Schichtdicke) ohne Zwischenschliff überlackierbar



Normalerweise ist 1K Primer P565-909 ohne Zwischenschliff überlackierbar. Eventuell auftretende Staubeinschlüsse können nach mind. 20 Minuten trocken mit Soft Pad Superfine oder nass mit Schleifpapier Körnung P800 leicht geköpft werden.



Überlackierbar mit Nexa Autocolor 2K Acrylfüller und mit allen Nexa Autocolor Decklacken



Atemschutz tragen



Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.c) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 780 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 780 g/Liter. Abhängig von der gewählten Verarbeitungsmethode kann der tatsächliche VOC-Gehalt in verarbeitungsfähiger Form niedriger sein als durch den Code der ChemVOCFarbV vorgegeben.

DIESE PRODUKTE SIND NUR FÜR DEN FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH BESTIMMT.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen als anwendungstechnische Unterstützung des Anwenders. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und PPG wird keinerlei Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Sie entbindet den Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Aus den Angaben in diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenblätter jederzeit dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für alle Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Beachten Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheits-Informationen in den Sicherheitsdatenblättern. Diese stehen auch unter www.nexaautocolor.de zur Verfügung.

Wenden Sie sich bitte wegen weiterer Informationen an:

PPG Deutschland Sales & Services GmbH
Geschäftsbereich Nexa Autocolor
Postfach 201 - 40702 Hilden
Düsseldorfer Straße 80, 40721 Hilden
Tel 02103 / 791 - 1, Fax 02103 / 791 - 601
E-Mail: autocolorgermany@ppg.com