

Τεχνικές Οδηγίες

Απρίλιος 2008

INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY



H6080V

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΣΤΑΡΙ P950-2028

Προϊόν	Περιγραφή
P950-2028	Υδατοδιαλυτό Έποξικό Αστάρι - Γκρι
P980-2029	Ενεργοποιητής για το Υδατοδιαλυτό Έποξικό Αστάρι
P980-230	Διαλυτικό Aquabase
P980-2350	Διαλυτικό Υψηλών Θερμοκρασιών Aquabase
P980-5000	Διαλυτικό Aquabase Plus
P980-5050	Διαλυτικό Υψηλών Θερμοκρασιών Aquabase Plus

Περιγραφή Προϊόντος



Το P950-2028 είναι ένα Υδατοδιαλυτό Έποξικό Αστάρι 2K χαμηλών VOC, υδατοδιαλυτό Έποξικό Αστάρι 2K. Αυτό το αστάρι είναι εύκολο στη χρήση, και διαθέτει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες πάνω από επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στους διαλύτες. Στεγνώνει γρήγορα, και διαθέτει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία. Έχει αναπτυχθεί για χρήση με όλα τα **Υποστρώματα 2K της Nexa Autocolor**, τις τελικές επιστρώσεις **2K HS+** (P471), **Aquabase™** † (P965) και **Aquabase Plus** (P989).

Επιφάνειες

Το P950-2028 μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από:-

Καλά τριμμένη και απολιπασμένη γυμνή λαμαρίνα.
Σωστά προετοιμασμένη Γαλβανισμένη Λαμαρίνα, Ψευδάργυρο και Αλουμίνιο και Κράματα.
Καλά τριμμένο GRP, πολυεστερικά γεμιστικά, αστάρι πρόσφυσης και παλιές βαφές σε καλή κατάσταση.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ		
	<p>Κατά όγκο</p> <p>P950-2028 8 P980-2029 1 P980-230 / P980-5000* 2 - 3</p>	<p>Κατά βάρος</p> <p>110g 10g 20 - 30g</p>
	<p>Σημαντικό: Αναμίξτε το αστάρι και το σκληρυντή μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μίγμα, πριν την προσθήκη του διαλυτικού. Μετά την προσθήκη του διαλυτικού, αναμίξτε ξανά. Αφήστε μία περίοδο 10 λεπτών πριν τη χρήση. * Τα Διαλυτικά P980-2350/-5050 πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 35°C).</p>	
	<p>Η διάρκεια ζωής είναι 2 ώρες στους 20°C.</p> <p>Σημείωση: Το Υλικό δεν γίνεται ζελέ, δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιείται 2 ώρες μετά την ανάμιξη.</p>	
	<p>30 - 35 δευτερόλεπτα DIN 4 στους 20°C</p>	
	<p>Μπεκ 1.3 - 1.4 mm Πίεση : 0.7 bar/10 psi μέγιστο (@ air cap) Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας πιστόλι βαφής άνω κάδο.</p>	
	<p>1 - 2 μονά χέρια μέγιστο (Έως 30 μικρά)</p>	
	<p>Αφήστε 15 λεπτά ανάμεσα στα χέρια. Η μέχρι να γίνει ματ το αστάρι. Τα αραιά χέρια μπορούν να στεγνώσουν με ένα φουσητήρα.</p>	
	<p>Στέγνωμα στον αέρα – Μπορεί να τριφτεί ελαφριά μετά από 20 λεπτά.</p>	
	<p>Αστάρι Τοπικών Επισκευών για Ευαίσθητες Επιφάνειες.</p> <p>Τρίψιμο - Τρίψτε γύρω από την άκρη της άχνας με ένα λεπτό γυαλόχαρτο P1200 ή πιο λεπτό.</p> <p>Χρόνος Επαναβφής - Μετά το στέγνωμα φυσώντας αέρα ή όταν γίνει ματ.</p>	
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ	<p>Σε αυτό το αστάρι μπορούν να εφαρμοστούν όλα τα Υποστρώματα 2K της Nexa Autocolor 2K ή απ' ευθείας οι σειρές τελικής επίστρωσης 2K HS+ (P471), Aquabase™ t (P965) και Aquabase Plus (P989).</p>	



Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ VOC

Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU (κατηγορία προϊόντος IIB.c) in είναι μέγιστο 540 γρ/λίτρο.

Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 540 γρ/λίτρο.

Ανάλογα με την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής, η περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει η οδηγία της EU.

Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για επαγγελματική βαφή μόνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα:

http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ

Θρακομακεδόνων 58

136 72, Αχαρναί

Τηλ: 210 2402975-6

Fax : 210 2460313

Τα **Nexa Autocolor**, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast

είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Πνευματική ιδιοκτησία ότι τα παραπάνω νούμερα ανήκουν PPG Industries.

Το **Scotchbrite** είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc



Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Product Data Sheet