

# Τεχνικές Οδηγίες

Μάιος 2006



INTERNATIONAL MASTER  
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

# L0700V

## Καθαρισμός και Προστασία Πλαστικών Επιφανειών P273-1333 και P273-1050

Προϊόντα	Περιγραφή
P273-1333	Καθαριστικό για Πλαστικά
P273-1050	Αντιστατικό Καθαριστικό

### Περιγραφή Προϊόντος

Το Σύστημα Βαφής Πλαστικών της **Nexa Autocolor** περιλαμβάνει μια γκάμα προϊόντων για πετυχημένη βαφή όλων των πλαστικών επιφανειών\*, για καθαρισμό και προετοιμασία μέχρι την τελική επίστρωση και το σαγρέ.

Η καλή προετοιμασία και ο σχολαστικός καθαρισμός είναι απαραίτητα για μια πετυχημένη επαναβαφή των πλαστικών μερών. Το σύστημα προετοιμασίας και καθαρισμού πλαστικών της **Nexa Autocolor** είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει την καλύτερη εμφάνιση από τα συστήματα ασαριών και τελικής επίστρωσης .


Το P273-1333, Καθαριστικό για Πλαστικά είναι ένα καθαριστικό που αναμιγνύεται με νερό και είναι σχεδιασμένο να απομακρύνει τυχόν υπολείμματα σιλικόνης, λάδια κλπ.

Το P572-1050, είναι ένα αντιστατικό καθαριστικό μοναδικά σχεδιασμένο για πλαστικά μέρη για να αποτρέπει η εμφάνιση στατικού ηλεκτρισμού και να εξασφαλίζει ένα τελικό αποτέλεσμα χωρίς σκόνη.

\* Σημείωση ; Μερικά πλαστικά PE δεν βάφονται, και κάποια αστάρια δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε πολύ ευαίσθητες επιφάνειες στους διαλύτες Πολυστυρένιο (PS). Δείτε τις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες για λεπτομέρειες.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

## Διαδικασία

<b>ΓΥΜΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ</b>	<b>ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ</b>	
	<b>ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ</b>	<b>ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ</b>
	<b>P273-1333</b> Καθαριστικό για πλαστικά	<b>P273-1050</b> Αντιστατικό καθαριστικό
	Ανάμιξη 1:1 με νερό	Έτοιμο προς χρήση
	Εφαρμόστε με Scotchbrite™ πολύ ψιλό, και τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια.  Ξεβγάλετε σχολαστικά με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει.  Εάν το νερό κάνει σταγονίδια όταν ξεβγάζετε, επαναλάβετε την διαδικασία	Εφαρμόστε σε όλο το πλαστικό μέρος που πρόκειται να βαφεί.  Εφαρμόστε με ένα πανί και μετά περάστε ξανά με ένα καθαρό για να φύγουν τα σκουπιδάκια.
<b>ΗΔΗ ΑΣΤΑΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ</b>	Τα ήδη ασταρωμένα πλαστικά θα πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο P600/P800. Για να αποφύγετε το τρίψιμο του εργοστασιακού ασταριού χρησιμοποιείστε το κατάλληλο σφουγγαράκι στο οποίο τοποθετείτε πάνω το γυαλόχαρτο π.χ. 3M Εάν θέλετε να ασταρώσετε τοπικά μικρά σημεία στα οποία έχει βγει λαμαρίνα με P572-2000 Αστάρι για πλαστικά σε σπρέι. Από τη στιγμή που θα τρίψετε, σκουπίστε με το κατάλληλο προκαθαριστικό πριν την εφαρμογή του ασταριού ή σουρφασέρ 2 συστατικών της <b>Nexa Autocolor</b> .	
<b>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε την επιφάνεια με P273-1333, Καθαριστικό για πλαστικά, ανάμιξη 1 μέρους καθαριστικού με 2 μέρη νερό, χρησιμοποιώντας Scotchbrite™ Πολύ ψιλό.</li> <li>Σκουπίστε την επιφάνεια με Spirit Wipe</li> <li><b>ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΟ P273-1050, ANTI-STATIC WIPE</b></li> </ol>	



Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC

Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU (κατηγορία προϊόντος: IIB.a) είναι μέγιστο 850 γρ/λίτρο. Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 850 γρ/λίτρο. Ανάλογα με την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής, η περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει η οδηγία της EU.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα:

[http://www.ppg.com/Autocolor\\_MSDS](http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

**PPG ΕΛΛΑΣ**

Θρακομακεδόνων 58  
136 72, Αχαρναί

Τηλ: 210 2402975-6

Fax : 210 2460313

Τα Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2002 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Η πνευματική ιδιοκτησία των παραπάνω προϊόντων ότι είναι πρωτότυποι επιβεβαιώνεται από την PPG Industries.  
Το λογότυπο **Scotchbrite** είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc.

**Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές**