

Τεχνικές Οδηγίες

Μάιος 2006

INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY



H0510V

Πολυεστερικός Στόκος Πιστολιού P565-2901

Προϊόντα	Περιγραφή
P565-2901	Πολυεστερικός Στόκος Πιστολιού
P275-6602	Ενεργοποιητής για τον Πολυεστερικό Στόκο Πιστολιού
P850-1224	Διαλυτικό για τον Πολυεστερικό Στόκο Πιστολιού

Περιγραφή Προϊόντος

Ο P565-2901 είναι ένας ανοιχτός γκρι πολύ γεμιστικός στόκος 2 συστατικών για χρήση κάτω από οποιαδήποτε υπόστρωμα 2 συστατικών της **Nexa Autocolor**. Είναι κατάλληλος για να γεμίζετε ανομοιογενείς μεταλλικές επιφάνειες.

Ο στόκος P565-2901 είναι πολλαπλών χρήσεων και μπορεί να αραιωθεί για να έχει καλύτερη ροή και να περιορίσετε το τρίψιμο, ή μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο σε μικρές επιφάνειες.

Επιφάνειες/Προετοιμασία

Ο P565-2901 πρέπει να εφαρμόζεται μόνο πάνω από:

- Καλά τριμμένα και απολιπασμένη γυμνή λαμαρίνα και αλουμίνιο
- Πολύ καλά τριμμένο GRP, αστάρι και παλιές βαφές σε καλή κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η εργοστασιακή βαφή είναι θερμοπλαστική ακρυλική τότε αφαιρέστε τη μέχρι να φτάσετε στη γυμνή λαμαρίνα.

Η καλή προετοιμασία είναι πολύ σημαντική για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα του προϊόντος. Προτείνονται τα παρακάτω γυαλόχαρτα.: -

P120-P180

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το P565-2901 πάνω από ψευδαργυρομένη λαμαρίνα, γαλβανισμένη ή αστάρι πρόσφυσης.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Διαδικασία

	Όγκος	Βάρος
	P565-2901 100 μέρη P275-6602 2.5 μέρη* P850-1224 5-10 μέρη	100 γραμμάρια 2 γραμμάρια 4-8 γραμμάρια
	*Προσθέστε 25ml P275-6602 σε 1 λίτρο P565-2901 Ρευστότητα DIN 4 @ 20°C 25 – 45 δευτερόλεπτα Διάρκεια Ζωής @ 20°C 20 – 30 λεπτά	
	Προτείνεται η χρήση του πιστολιού άνω κάδου Μπεκ Άνω κάδο: 2.0 -2.5 mm Πίεση στο Πιστόλι : 2.0-2.7 bar (30-40 psi)	
	3 – 4 χέρια Κάθε πέρασμα προσθέτει 75-100 μικρά Προτεινόμενο μέγιστο πάχος φιλμ: 600 μικρά Για να βελτιώσετε τη ροή και να περιορίσετε το τρίψιμο προσθέστε 5% από το P850-1224 στο τελευταίο χέρι. Επίσης μπορείτε να το περάσετε με πινέλο, ιδιαίτερα τις μικρές επιφάνειες.	
	Χρόνος Εξαέρωσης: Ανάμεσα στα χέρια 5 – 10 λεπτά Πριν το ψήσιμο 5 – 10 λεπτά	
	Στέγνωμα στον αέρα στους 20°C (200 μικρά) : 2 - 3 ώρες Δεν θα έχετε στέγνωμα σε βάθος εάν τον εφαρμόσετε σε θερμοκρασία κάτω από τους 15°C Ψήσιμο σε θερμοκρασία μετάλλου: 30 λεπτά @ 50°C	
	Υπερύθρες Μεσαία Συχνότητα 15 λεπτά Μεγάλη Συχνότητα 10 λεπτά	
	Ο P565-2901 είναι εξαιρετικά εύκολος στο τρίψιμο ξεκινώντας από ξηρό τρίψιμο με P150 – P180, ολοκληρώνοντας με ξηρό τρίψιμο με P240-P280 <u>Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να τρίβεται χρησιμοποιώντας υγρά τριβή</u>	
ΕΠΑΝΑ/ΦΗ	Μετά το τρίψιμο, ο P565-2901 πρέπει να περνιέται απ' ευθείας με οποιοδήποτε υπόστρωμα 2 συστατικών της Nexa Autocolor πριν την τελική επίστρωση .	
<p>ΣΗΜ: Ο P565-2901 δεν πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χέρια στεγνού χρώματος.</p> <p>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>Ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται αμέσως μετά τη χρήση με καθαρό διαλυτικό ή ένα δυνατό διαλυτικό π.χ.P851-61.</p>		

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC**

Τα όρια της EU για αυτό το προϊόν (κατηγορία προϊόντος: IIB.b) έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 250γρ/λίτρο.

Η περιεκτικότητα σε VOC αυτού του προϊόντος έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 250γρ/λίτρο.

Ανάλογα με την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής, η περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει η οδηγία της EU.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό. Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ

Θρακομακεδόνων 58
136 72, Αχαρναί

Τηλ: 210 2402975-6
Fax : 210 2460313

Τα **Nexa Autocolor**, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries. Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Πνευματική ιδιοκτησία ότι τα παραπάνω νούμερα ανήκουν PPG Industries.

Το **Scotchbrite** είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές