

# Τεχνικές Οδηγίες

Μάιος 2006



INTERNATIONAL MASTER  
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

# G0400V

## 1K Αστάρι Πρόσφυσης P565-909

Προϊόν	Περιγραφή
P565-909	1K Αστάρι Πρόσφυσης
P850-1490/-1491/-1492/-1493/-1494	2K Διαλυτικά
P850-1692/-1693/-1694	2K Διαλυτικά Χαμηλών VOC

### Περιγραφή Προϊόντος

Το αστάρι P565-909 είναι ένα μαλακό αστάρι που κατασκευάστηκε για χρήση κάτω από τελική επίστρωση 2K (P420-/P421-/P422-/P460-) και χρώματα διπλής Aquabase™ (P965-).

Είναι ιδανικό για τοπικές επισκευές και τριμμένες επιφάνειες που έχουν φτάσει μέχρι το μέταλλο αλλά επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μικρές επισκευές κομματιών.

Για καλύτερη απόδοση σε μεγάλες περιοχές χρησιμοποιείται είτε το Αστάρι Etch Primer 2-συστατικών χωρίς χρωμικά (P565-713) είτε το μακράς διάρκειας Αστάρι Etch Primer (P565-597).

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

**Επιφάνειες και Προετοιμασία**

Το P565-909 θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο πάνω από:

- Καλά τριμμένη και απολιπασμένη γυμνή λαμαρίνα και αλουμίνιο.
- Καλά τριμμένα GRP, πολυεστερικά γεμιστικά, εργοστασιακά αστάρια και παλιά φινιρίσματα σε καλή κατάσταση.

Η καλή προετοιμασία είναι σημαντική προκειμένου να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα από αυτό το προϊόν. Συστήνονται οι ακόλουθοι βαθμοί χαρτιού τριψίματος:-

Γυαλόχαρτο για υγρό ή στεγνό τρίψιμο P280-P400 (GRP P400)  
Τρίψιμο με τριβείο P220-P320

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

1. Παλιές συνθετικές βαφές θα πρέπει να είναι απολύτως στεγνά (σε βάθος).
2. Δεν συνιστάται πάνω από θερμοπλαστικά ακρυλικά υποστρώματα.




**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

	<b>P565-909</b> <b>P850- 2K Διαλυτικά</b> (δείτε τα Προϊόντα)	1 μέρος 1 μέρος
	18-20 δευτ DIN4	
	<b>Μπεκ Ψεκασμού :</b> Άνω Δοχείο : 1.3 -1.6 mm Κάτω Δοχείο : 1.4-1.6 mm Πίεση : 2.7 – 3.3 bar (40 - 50 psi)	
	2 μονές επιστρώσεις μέχρι να δώσει ελάχιστο πάχος φιλμ 20 μικρά	



Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

	Περίπου 5-10 λεπτά ανάμεσα στα χέρια
	Αναμονή 10-15 λεπτά στους 20°C πριν την τελική επίστρωση σε πάχος φιλμ 20 μικρά
	Συνήθως το αστάρι P565-909 δεν χρειάζεται τρίψιμο και μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας τελική επίστρωση. Εάν παρατηρηθούν ελαφρές ακαθαρσίες, εφαρμόζεται ελαφρό στεγνό ή υγρό τρίψιμο μετά από 40 λεπτά χρησιμοποιώντας P600 ή ψιλότερο χαρτί λείανσης για μη μεταλλικά/μονής επίστρωσης χρώματα και P800 ή πιο ψιλότερο για χρώματα διπλής επίστρωσης.
<b>ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ</b>	Το αστάρι P565-909 μπορεί να επιστρωθεί απ' ευθείας με 2K τελική επίστρωση (P420-/P421-/P422-/P460-) και χρώμα διπλής <b>Aquabase™</b> (P965-) & <b>Aquabase Plus</b> (P989) <b>Ωστόσο</b> , εάν απαιτείται επιπρόσθετο γέμισμα το P565-909 μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε υπόστρωμα 2 συστατικών της <b>Nexa Autocolor</b> πριν την τελική επίστρωση.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC

Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU (κατηγορία προϊόντος.c) in είναι μέγιστο 780γρ/λίτρο.

Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 780γρ/λίτρο.

Ανάλογα με την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής, η περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος μπορεί να είναι

μικρότερη από αυτή που ορίζει η οδηγία της EU.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα: [http://www.ppg.com/Autocolor\\_MSDS](http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ  
Τατοΐου 45  
136 77, Αχαρνάι

Τηλ: 210 2402975-6  
Fax : 210 2460313



Τα **Nexa Autocolor**, **ZK**, **Aquabase**, **Aquadry**, **Belco** και **Ecofast** είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.  
Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.  
Πνευματική ιδιοκτησία ότι τα παραπάνω νούμερα ανήκουν PPG Industries.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Το **Scotchbrite** είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc.

# Product Data Sheet

**Nexa Autocolor**, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast are trademarks of PPG Industries.

Copyright © 2002 PPG Industries, all rights reserved.  
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

**Scotchbrite** is a trademark of 3M UK Plc.

***Innovating Repair Solutions***