

Τεχνικές Οδηγίες

Ιούνιος 2006

INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY



H5530V

2K Αστάρι με Ρολό P565-8605

Προϊόντα	Περιγραφή
P565-8605	2K Αστάρι για ρολό
P170-5670	HS Βασικό για Spectral Greys
P210-842, P210-8430, P210-844	HS Σκληρυντές

Περιγραφή Προϊόντος

Το P565-8605 είναι ένα ακρυλικό αστάρι 2-συστατικών, το οποίο τρίβεται και έχει δημιουργηθεί για χρήση κάτω από τελικές επιστρώσεις 2K (P471), & Aquabase™ (P965). Εφαρμόζεται εύκολα με ένα ρολό και είναι σχεδιασμένο για χρήση σε μικρές επισκευές.

Τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία εξαιρετική τελική εμφάνιση και ανθεκτικότητα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία σειρά από σκούρες αποχρώσεις Spectral Grey (SG05, 06 και 07) χρησιμοποιώντας το P565-8605 με το P170-5670, εξασφαλίζοντας το γεγονός ότι μπορείτε να πετύχετε ένα ταίριασμα αποχρώσεων υψηλής ποιότητας γρήγορα και εύκολα μειώνοντας ταυτόχρονα την ποσότητα της τελικής επίστρωσης.

Επιφάνειες/Προεργασία

Το P565-8605 πρέπει να εφαρμόζεται μόνο πάνω από: -

Καλά τριμμένη και απολιπασμένη γυμνή λαμαρίνα. Χρησιμοποιείστε ένα αστάρι πρόσφυσης **Nexa Autocolor** 2-συστατικών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Τα αλουμίνιο πρέπει να ασαρωθεί με αστάρι πρόσφυσης. Πολύ καλά τριμμένο GRP, πολυεστερικά γεμιστικά και παλιές βαφές σε καλή κατάσταση. Η καλή προετοιμασία είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσετε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από αυτά τα προϊόντα.

Προτείνονται τα παρακάτω γυαλόχαρτα: -

Υγρό τρίψιμο P400 – P600 (GRP P400)

Στεγνό τρίψιμο με τριβείο P220-P320

ΣΗΜ: Δεν συνιστάται για τοπικές επισκευές πάνω από θερμοπλαστικά ακρυλικά, παλιές βαφές με λάκα ή ευαίσθητες επιφάνειες. Εφαρμόστε σε μικρές περιοχές προς επισκευή μόνο.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Χρήση

Συνιστάται η ενεργοποίηση κατά βάρος για μεγαλύτερη ακρίβεια. Αναμίξεις κατά βάρος για τα Spectral Greys 05 – 07. Χρωματισμός και ενεργοποίηση

Spectral Grey 05 βάρη συστατικών για τις παρακάτω ποσότητες RFU

RFU volume	0.1	0.2	0.4	0.6	L
P565-8605 Αστάρι Ρολού	125.4	250.8	501.7	752.5	g
P210-842/ 8430/ 844 HS Σκληρυντής	14.9	29.8	59.7	89.5	g

Spectral Grey 06 βάρη συστατικών για τις παρακάτω ποσότητες RFU

RFU volume	0.1	0.2	0.4	0.6	L
P565-8605 Αστάρι Ρολού	124.2	248.3	496.7	745	g
P170-5670 HS Βασικό για Spectral Greys	1.3	2.5	5	7.5	g
P210-842/ 8430/ 844 HS Σκληρυντής	14.9	29.8	59.7	89.5	g

Spectral Grey 07 βάρη συστατικών για τις παρακάτω ποσότητες RFU

RFU volume	0.1	0.2	0.4	0.6	L
P565-8605 Αστάρι Ρολού	119.1	238.3	476.6	714.9	g
P170-5670 HS Βασικό για Spectral Greys	6.3	12.5	25.1	37.6	g
P210-842/ 8430/ 844 HS Σκληρυντής	14.9	29.8	59.7	89.5	g

Εάν δεν έχετε διαθέσιμη ζυγαριά, τότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε το υπόστρωμα κατά όγκο :

Ανάμιξη κατά όγκο:

P565-8605 2K Αστάρι για ρολό 5 μέρη
P210-842 /8430 / 844 HS Σκληρυντής 1 μέρος

SPECTRAL GREYS

Για κάθε απόχρωση Spectral Grey χρησιμοποιείστε την παρακάτω αναλογία μίξης:

	SG05	SG06	SG07
P565-8605	100	99	95
P170-5670	0	1	5

Σημ. Οι αναλογίες μίξης είναι σε ποσοστά κατά βάρος.

Το αναμεμιγμένο προϊόν θα πρέπει στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί με το συνηθισμένο τρόπο πριν την εφαρμογή.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

	<p>Εφαρμογή</p> <ol style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείτε ρολά καλής ποιότητας υψηλής πυκνότητας. Χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο δίσκο για το ρολό ο οποίος θα σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε την ποσότητα του ασταριού που θα χρησιμοποιήσετε Βουτήξτε το ρολό στον κατάλληλο δίσκο. Αφαιρέστε το παραπάνω υλικό από το ρολό Το πρώτο χέρι καλύπτει τη μεγαλύτερη περιοχή. Τα επόμενα χέρια καλύπτουν μικρότερες περιοχές. Εφαρμόστε το αστάρι από το κέντρο της επισκευής προς τα έξω ασκώντας μία ελαφριά πίεση. Χρησιμοποιείτε το ρολό με λιγότερο αστάρι για να σβήσετε τις άκρες κάθε χεριού. Αφήστε το αστάρι να ρέει στο κομμάτι; αποφύγετε να το δουλέψετε πολύ, γιατί μπορεί δημιουργηθεί μία ανόμοια επιφάνεια. Όταν ένα χέρι ματ, είναι έτοιμο για το επόμενο χέρι.
	<p>Διάρκεια Ζωής στους 20°C: 40 λεπτά Καθαρίστε το ρολό αμέσως μετά τη χρήση.</p>
	<p>4 χέρια για να πετύχετε ένα μέγιστο πάχος φιλμ 90-120 μικρά</p>
	<p>Αναμονή περίπου 5 λεπτά ανάμεσα στα χέρια</p>
	<p>Στέγνωμα στον αέρα στους 20°C: 3-4 ώρες (Ανάλογα το πάχος φιλμ) Ψήσιμο σε θερμοκρασία μετάλλου στους 60°C : 20-30 λεπτά</p>
	<p>Στέγνωμα με Υπέρυθρες. Οι χρόνοι που δίνονται απαιτούν η υπέρυθρη λάμπα βραχέων κυμάτων να τοποθετείται 70-100 cm μακριά από το κομμάτι. Χρησιμοποιείτε τη μονάδα IR στη μισή ισχύ για 5 λεπτά πριν να συνεχίσετε με την πλήρη ισχύ για περίπου 15 λεπτά. Οι χρόνοι στεγνώματος εξαρτώνται από το είδος της υπέρυθρης λάμπας. Οι χρόνοι στεγνώματος εξαρτώνται από το πάχος φιλμ.</p>
	<p>Τρίψιμο</p> <ol style="list-style-type: none"> Εφαρμόστε οδηγό στο μπάλωμα. Εφαρμόστε οδηγό εκεί που θα τρίψετε με τον τάκο. Τρίψτε το αστάρι με τάκο και γυαλόχαρτο P320. Συνεχίστε να τρίβετε μέσα στο μπάλωμα για να αποφύγετε τις γρατσουνιές γύρω γύρω από τη βαφή. Θα βοηθηθείτε δουλεύοντας τον τάκο με κυκλικές κινήσεις. Τρίψτε με P400 ή πιο λεπτό (για χρήση κάτω από μη μεταλλικές αποχρώσεις), για να αφαιρέσετε τις ευθείες γρατσουνιές και να σβήσετε τις άκρες του ασταριού.
Τελική Επίστρωση	<p>Το P565-8605 μπορεί να περαστεί απ' ευθείας με τις τελικές επιστρώσεις 2K (P471), Aquabase™ (P965) Όταν τρίψετε το P565-8605 εάν το αφήσετε παραπάνω από 2 μέρες πρέπει να το ξανατρίψετε πριν την εφαρμογή είτε του υποστρώματος είτε της τελικής επίστρωσης.</p>



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC

Το όριο VOC έτοιμο προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU (κατηγορία προϊόντος IIB.c) in είναι μέγιστο. 540 γρ/λίτρο.

Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο. 540 γρ/λίτρο.

Ανάλογα με την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής, η περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει η οδηγία της EU.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα:

http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ

Τατοΐου 45

136 77, Αχαρναί

Τηλ: 210 2402975-6

Fax : 210 2460313



Τα **Nexa Autocolor**, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast

είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Πνευματική ιδιοκτησία ότι τα παραπάνω νούμερα ανήκουν PPG Industries.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Το **Scotchbrite** είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc.