

Τεχνικές Οδηγίες

Ιούλιος 2010



INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

L0800V

Αστάρια Πλαστικών P572-2000 και P572-2001 και P572-2004

Προϊόν	Περιγραφή
P572-2000	Αστάρι σε Σπρέι για Πλαστικά
P572-2001	1K Αστάρι Πρόσφυσης για Πλαστικά
P572-2004	Υλικό Πρόσφυσης Πλαστικών

Περιγραφή Προϊόντος

Το σύστημα ασταρώματος για Πλαστικές Επιφάνειες από τη **Nexa Autocolor** προσφέρει μία σειρά προϊόντων για όλες τις πλαστικές επιφάνειες * από καθαρισμό και προετοιμασία έως την τελική επίστρωση και το ανάγλυφο αποτέλεσμα.

Το P572-2001 Αστάρι Πρόσφυσης 1K για πλαστικά είναι ένα αστάρι γρήγορο, διαφανές ενός συστατικού κατάλληλο για χρήση πάνω από όλες τις πλαστικές επιφάνειες που μπορούν να βαφούν.

Το P572-2000 Αστάρι σε Σπρέι για πλαστικά, είναι ένα αστάρι γρήγορο, διαφανές ενός συστατικού σε συσκευασία σπρέι. Περιέχει λίγα πιγμέντα τα οποία λειτουργούν σαν οδηγός όταν ψεκάζετε. Είναι κατάλληλο για χρήση πάνω από ένα μεγάλο εύρος πλαστικών επιφανειών που μπορούν να βαφούν και έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε να βρείτε τον τύπο του πλαστικού. Είναι κατάλληλο για τοπικές επισκευές ή για μικρά μέρη

Το P572-2004 Υλικό Πρόσφυσης Πλαστικών, είναι έτοιμο προς χρήση, ευέλικτο, χρωματισμένο για χρήση πάνω από ευαίσθητες πλαστικές επιφάνειες όπως 1K PUR.











Είναι πολύ σημαντική η σχολαστική προετοιμασία και ο καθαρισμός για μία επιτυχημένη βαφή των πλαστικών μερών. Το σύστημα προετοιμασίας και καθαρισμού πλαστικών επιφανειών από τη **Nexa Autocolor** έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει την καλύτερη απόδοση από το αστάρι και την τελική επίστρωση.

Ανατρέξτε στον Καθαρισμός και Προετοιμασία των Πλαστικών Επιφανειών TDS (L0700V).

* Σημείωση: Αυτά τα αστάρια πρόσφυσης δεν είναι κατάλληλα για χρήση πάνω από Πολυσθηρένιο (PS), ή καθαρό PE, τα οποία δεν βάφονται

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Διασικασία

	P572-2000 Ασάρι σε Σπρέι για Πλαστικά		P572-2001 1Κ Ασάρι Πρόσφυσης για Πλαστικά	P572-2004 Υλικό Πρόσφυσης Πλαστικών
	Διατίθεται έτοιμο προς χρήση. Ανακινείστε καλά το σπρέι για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν τη χρήση (Μετά τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε για να καθαρίσει το μπεκ)		Διατίθεται έτοιμο προς χρήση	Διατίθεται έτοιμο προς χρήση
	Απόσταση ψεκασμού : 20-25 cm	  	Μπεκ: 1.3-1.5 mm Πίεση συμβατικό: 2.7 bar (40-50 psi) Πίεση HVLP: 0.7 bar μεγ στο καπάκι Πίεση εναρμονισμένο: Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή (συνήθως 2 bar).	Μπεκ: 1.3-1.5 mm Πίεση συμβατικό: 2.7 bar Pressure HVLP: 0.7 bar μεγ στο καπάκι Πίεση εναρμονισμένο:: Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή (συνήθως 2 bar).
	2 μονά χέρια Αφήστε 2 λεπτά αναμονή ανάμεσα στα χέρια		1 διπλό χέρι 20°C	2 μονά χέρια Αφήστε 5 - 10 λεπτά αναμονή ανάμεσα στα χέρια.
	Στον αέρα (20°C) : 10 λεπτά πριν τη βαφή/υπόστρωμα		Στον αέρα (20°C) : 10 λεπτά πριν τη βαφή/υπόστρωμα	Στον αέρα (20°C) : 40 λεπτά πριν τη βαφή/υπόστρωμα
ΕΠΑΝ/ΦΗ	Τα P572-2000/2001 πρέπει να περνιούνται με Nexa Autocolor 2K ασάρι Υγρό σε Υγρό, πριν την τελική επίστρωση με τα συστήματα βαφής 2K από τη Nexa Autocolor . Για μεγαλύτερο γέμισμα χρησιμοποιείστε ένα υπόστρωμα 2 συστατικών..			Το P572-2004 μπορεί να περαστεί απ' ευθείας με τα συστήματα βαφής 2K από τη Nexa Autocolor .
ΣΗΜ/ΣΗ	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιγότερη πίεση όταν ψεκάζετε πλαστικά με περίεργα σχήματα.			

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC

P572-2000

Τα όρια της EU για αυτό το προϊόν (κατηγορία προϊόντος: IIB.e) έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 840 γρ/λίτρο. Η περιεκτικότητα σε VOC αυτού του προϊόντος έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 840γρ/λίτρο.

P572-2001 / P572-2004

Αυτά τα προϊόντα δεν υπόκεινται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/42 και για αυτό δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση βάση των VOC.

Αυτά τα προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική χρήση.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ

Τατοΐου 45

136 77, Αχαρνάι

Τηλ: 210 2402975-6

Fax : 210 2460313



Τα λογότυπα **Nexa Autocolor**, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2002 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Η πνευματική ιδιοκτησία των παραπάνω προϊόντων ότι είναι πρωτότυποι επιβεβαιώνεται από την PPG Industries.

Το λογότυπο **Scotchbrite** είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές